

**STRIKOTHERM B.V.**

Postbus 52  
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 \*  
fax: +31(0)162 522483  
bel gratis 0800-STRIKOLITH  
[www.strikotherm.nl](http://www.strikotherm.nl)

**PUBLICATIE 21.1**

Strikotherm gevelisolatie  
**Strikotherm Metall-Fix**

**1. INLEIDING:**

Metall-Fix is een ijzersterk corrosie bescherming- en hechtingmiddel voor op metalen ondergronden. Door de vloeibare samenstelling van polymeren, voorzien van anti-corrosie protectoren kan de Metall-Fix worden toegepast bij nieuwe- en herstel werkzaamheden.

Wanneer Metall-Fix aangemaakt wordt met Strikotherm Hechtmortel kan het worden toegepast als hechtbrug voor alle Strikotherm BGI systemen wanneer er een verlijming plaats vindt tussen Polystyreen op staal.

**2. EIGENSCHAPPEN:**

Metall-Fix gemengd met Strikotherm Hechtmortel is een verwerkbare mortel die uitstekende hechtingseigenschappen heeft op blank of geschilderde metalen oppervlakken.

**3. TOEPASSING:**

- Aangemaakt met Hechtmortel als hechtbrug voor alle Strikotherm BGI Systemen (polystyreen) op staal.
- Als basis materiaal dun vloeibaar en corrosie beschermend.

**4. ONDERGROND:**

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden. Niet aanbrengen op vochtige en/of vervuilde ondergronden. Alle niet hechtende delen- en corrosie verwijderen.

## STRIKOTHERM B.V.

Postbus 52  
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 \*  
fax: +31(0)162 522483  
bel gratis 0800-STRIKOLITH  
[www.strikotherm.nl](http://www.strikotherm.nl)

## PUBLICATIE 21.1

### Strikotherm gevelisolatie **Strikotherm Metall-Fix**

#### 5. VERWERKING:

Strikotherm Metall-Fix in *plaats van schoon leidingwater gebruiken* voor het aanmaken van Strikotherm hecht- en grondmortel GG, GW of GW Plus. Het geheel opmengen tot een homogene massa wordt verkregen. **Nooit schoon leidingwater aan toevoegen, enkel Metall-Fix gebruiken in de aanmaak!**

Het mengsel voldoende dik aanbrengen op de metalen structuur (laagdikte 3mm) De aangebrachte laag licht opkammen en volledig laten drogen en verharden voor het aanbrengen van het buitengevel isolatiesysteem.

De toepassing van Strikotherm Metall-Fix ontzorgt de aannemer. Het aanbrengen van een cementgebonden plaat is overbodig. Als verwerker heb je minder uitkroos werk van de isolatie en kun je extra omzet genereren. Bovendien heb je de voortgang van de werkzaamheden zelf in de hand.

#### 6. VERBRUIK:

Metall-Fix geeft een gemiddeld verbruik van 1,2 liter per kg Strikotherm Hechtmortel aanbevolen dikte per liter product Metall-Fix.