

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

PUBLICATIE 01

Fractalis Lingotto

1. TOEPASSINGSGEBIED:

FractalisLingotto is een watergedragen, decoratieve afwerking en kan binnen worden toegepast. Fractalis Lingotto heeft een eigentijdse, moderne uitstraling. Voorwaarde is een vlakke en minerale / gipsgebonden ondergrond, welke draagkrachtig en stabiel moet zijn, vrij van stof, vuil, vet, vocht, loszittende delen en overige verontreinigingen die de hechting van het pleisterwerk nadelig kunnen beïnvloeden.

Geschikte ondergronden zijn o.a. gipspleisters, kant-en-klare plamuren, minerale kalkcement- en cementpleisters.

Bij het bepalen van de specifieke opbouw van het stucstelsel kunnen wij u altijd vrijblijvend adviseren. Neem hiervoor contact op met het Strikolith Infocenter (0800-7336872 of via www.peentscoatings.nl).

2. VOORBEHANDELING ONDERGROND:

Ondergronden behoren droog, vast en schoon te zijn (classificatie 1). Vetaanslagen en andere verontreinigingen volledig verwijderen met Strikolith Strikoclean verfreiniger. Sterk zuigende ondergronden eerst in voldoende mate behandelen met Peents Unifixeer en laten drogen. Poederende ondergronden behandelen met Strikolith Diepgrond. De ondergrond dient stabiel, vlak en niet poreus te zijn.

Gemiddeld systeemverbruik:

Strikolith Strikoclean
Peents Unifixeer
Strikolith Diepgrond

Ca. 20 ml / m²
Ca. 140 ml / m²
Ca. 100 ml / m²

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

PUBLICATIE 01

Fractalis Lingotto

3. GRONDLAAG:

Fractalis Lingotto verdunnen met 40% water en goed doormengen tot een goede verwerkingsconsistentie is verkregen. De eerste laag aanbrengen met een zeer fijne kortharige verfroller. Het is hierbij heel erg belangrijk dat u altijd in dezelfde richting werkt; van links naar rechts of van vloer naar plafond zodat er een egale basislaag ontstaat.

Na gehele droging van ca. 4 uur kan de tweede laag Fractalis Lingotto onverdund worden aangebracht met een roestvrijstalen inoxspaan. Zorg ervoor dat je een wolkerige tekening ontstaat. Dit verkrijgt u door in halve cirkelvormige en elkaar overlappende bewegingen te maken.

Gemiddeld systeemverbruik:

Fractalis Lingotto

Ca. 5 m² / ltr per 3 lagen

Fractalis Lingotto is verkrijgbaar in kleuren volgens de Fractalis Colour Language kleurenwaaier.

4. AFWERKLAAG:

Na een droogtijd van ca. 4 uur kan de derde laag Lingotto onverdund worden aangebracht. Deze in dezelfde slagen als de tweede laag aanbrengen, dus heel consequent en gelijkmatig over het hele oppervlakte toepassen. Hierdoor krijgt u een glad en transparante laag. Na een droging van ca. 30 minuten kunt u de Lingotto met een droge, schone inoxspaan polijsten. Door meer lagen aan te brengen krijgt u een intensievere kleur.

Na volledige droging het geheel polijsten met een wollen/katoenen doek voor een glanzend effect zodat het goud en platinum naar boven komt.

Gemiddeld systeemverbruik:

Fractalis Lingotto

Ca. 5 m² / ltr per 3 lagen

Fractalis Lingotto is verkrijgbaar in kleuren volgens de Fractalis Colour Language kleurenwaaier.

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

PUBLICATIE 01

Fractalis Lingotto

5. EINDAFWERKING (AANBEVELING):

Voordat er begonnen kan worden met het aanbrengen van de eindafwerking is het noodzakelijk dat de ondergrond volledig droog is en dat de PH-waarde van de pleister tussen de 7 en 8 is.

Onafgewerkt:	Strikolith adviseert om bij dagelijks gebruik de decoratieve afwerking na te behandelen met Effects Wax Impregneer
Gebruiksruimten:	Voor de ruimtes waar dagelijkse werkzaamheden worden verricht, adviseren wij Effects Wax Impregneer of Peents Aqua vloerverf transparant.
Keuken:	Voor de keuken adviseren wij voor achter de kookplaat en / of wasbak Peents Aqua Vloerseal 2K-PU. De overige wanden kunnen behandeld worden met Wax Impregneer.
Natte ruimte:	Om de optimale bescherming te kunnen garanderen, adviseren wij om de wanden, waar direct water op komt, te behandelen met Peents Aqua Vloerseal 2K-PU. Op alle overige wanden adviseren wij de Effects Wax Impregneer in verband met het kunnen garanderen van het damptransport.

Voor de juiste voorbehandeling / verwerking verwijzen wij u door naar de Technische Informatiebladen van de des betreffende afwerkklagen.

Ondanks het toepassen van deze nabehandeling dient u het geheel regelmatig te controleren op de waterkerende werking. In natte ruimten alle aansluitingen voorzien van kitvoegen en / of waterafdichtende profielen en deze regelmatig controleren.

Om degradatie van het pleistersysteem geheel uit te kunnen sluiten, adviseren wij om het systeem in bepaalde toepassingsgebieden (boven het fornuis en douchehoek) te beschermen met een glasplaat.

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

PUBLICATIE 01

Fractalis Lingotto

6. VERWERKING FRACTALIS LINGOTTO:



Sterk zuigende ondergronden vooraf voorbehandelen met Peents Diepgrond.



De eerste laag verdunt aanbrengen met een zeer fijne, kortharige verfroller.



Na gehele droogtijd van ca. 4 uur kan de tweede laag Fractalis Lingotto onverdund worden aangebracht met een roestvrijstalen inoxspaan. Zorg ervoor dat een wolkerige tekening ontstaat.



Na een droogtijd van ca. 4 uur kan de derde laag Fractalis Lingotto onverdund worden aangebracht. Deze in dezelfde slagen als de tweede laag, dus heel consequent en gelijkmatig over het hele oppervlakte toepassen. Hierdoor krijgt u een glad en transparante laag.

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

PUBLICATIE 01

Fractalis Lingotto



Na een droging van ca. 30 minuten kunt u de Fractalis Lingotto met een droge, schone inoxspaan polijsten. Door meer lagen aan te brengen krijgt u een intensievere kleur.



Na volledige droging het geheel polijsten met een wollen / katoenen doek voor een glanzend effect zodat het goud en platinum naar boven komt.



Het eindresultaat!

Alle verstrekte technische richtlijnen berusten op onze jarenlange praktijkervaring in binnen- en buitenland en zijn samengesteld volgens de meest actuele technische inzichten. Echter gelet op de talloze toepassings- en detailleringmogelijkheden op ondergronden met verschillende bouwfysische eigenschappen, maar ook op wisselende verwerkingsomstandigheden kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld op grond van de hier verstrekte adviezen. De adviezen zijn opgebouwd uit gebruikelijke of standaard omstandigheden, volgens de laatste stand der techniek en ervaringen. Meer informatie over dit onderwerp op

www.peentscoatings.nl/disclaimer.

© Copyright Strikolith Group 1971

De adviezen zijn opgebouwd uit gebruikelijke of standaard omstandigheden, op basis van de bij beschikbare informatie volgens de laatste stand der techniek en ervaringen. Meer informatie over dit onderwerp op www.peentscoatings.nl/disclaimer

Blad: 5 van 5
Status: Definitief
Supervisor: CEV