

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

PUBLICATIE 02

Effects Pietra

1. TOEPASSINGSGEBIED:

Effects Pietra is bestemd voor het binnen afwerken van een gestucte wand. Voorwaarde is een vlakke en minerale / gipsgebonden ondergrond, welke draagkrachtig en stabiel moet zijn, vrij van stof, vuil, vet, vocht, loszittende delen en overige verontreinigingen die de hechting van het pleisterwerk nadelig kunnen beïnvloeden.

Geschikte ondergronden zijn o.a. gipspleisters, kant-en-klare plamuren, minerale kalkcement- en cementpleisters.

Bij het bepalen van de specifieke opbouw van het stucstelsel kunnen wij u altijd vrijblijvend adviseren. Neem hiervoor contact op met het Strikolith Infocenter (0800-7336872 of via www.peentscoatings.nl).

2. VOORBEHANDELING ONDERGROND:

Ondergronden behoren droog, vast en schoon te zijn (classificatie 1). Vetaanslagen en andere verontreinigingen volledig verwijderen met Isostucprimer. Sterk zuigende ondergronden eerst in voldoende mate behandelen met Peents Unifixeer en laten drogen. Gladde ondergronden behandelen met Strikolith Voorstrijk Universeel. Poederende ondergronden behandelen met Strikolith Diepgrond. De ondergrond dient stabiel, glad en niet poreus te zijn.

Gemiddeld systeemverbruik:

Strikolith Strikoclean	Ca. 20 ml / m ²
Peents Unifixeer	Ca. 140 ml / m ²
Strikolith Voorstrijk Universeel	Ca. 350 gr / m ²
Strikolith Diepgrond	Ca. 100 ml / m ²

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

PUBLICATIE 02

Effects Pietra

3. GRONDLAAG:

Effects Pietra voor gebruik goed doorroeren tot een goede homogene samenstelling is verkregen en de kleurpigmenten egaal zijn verdeeld. Verschillende emmers vooraf met elkaar mengen ter voorkoming van kleurverschillen. De verwerking van Effects Pietra bestaat altijd uit twee lagen. Effects Pietra voor gebruik licht oproeren tot een goede verwerkingsconsistentie. Vervolgens kruislings aanbrengen met behulp van een inoxspaan en zo vlak mogelijk proberen te zetten.

Gemiddeld systeemverbruik:

Effects Pietra

Ca. 1.2 m² / kg per laag

Effects Pietra is verkrijgbaar in kleuren volgens de Strikolith kleurstemmingen waaier.

4. AFWERKLAAG:

De tweede laag Pietra wordt na een droging van ca. 2 uur over de eerste laag kruislings aangebracht. De tweede laag moet met 3-5% verdund worden met water. Hierbij een dusdanige druk uitoefenen op de inoxspaan dat men het Pietra-effect verkrijgt. Tijdens het aanbrengen van de tweede laag moet de in de decoratieve afwerking aanwezige korrel worden geplet om een perfect eindresultaat te krijgen.

Vervolgens het geheel volledig laten uitharden (ca. 12 uur). Daarna wordt de decoratieve afwerking machinaal geschuurd met een schuurpad korrel P80, P150 en P220.

Gemiddeld systeemverbruik:

Effects Pietra

Ca. 1.2 m² / kg per laag

Effects Pietra is verkrijgbaar in kleuren volgens de Strikolith kleurstemmingen waaier.

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

PUBLICATIE 02

Effects Pietra

5. EINDAFWERKING (AANBEVELING):

Voordat er begonnen kan worden met het aanbrengen van de eindafwerking is het noodzakelijk dat de ondergrond volledig droog is en dat de PH-waarde van de pleister tussen de 7 en 8 is.

Onafgewerkt:	Strikolith adviseert om bij dagelijks gebruik de decoratieve afwerking na te behandelen met Effects Wax Impregneer
Gebruiksruimten:	Voor de ruimtes waar dagelijkse werkzaamheden worden verricht, adviseren wij Effects Wax Impregneer of Peents Aqua vloerverf transparant.
Keuken:	Voor de keuken adviseren wij voor achter de kookplaat en / of wasbak Peents Aqua Vloerseal 2K-PU. De overige wanden kunnen behandeld worden met Wax Impregneer.
Natte ruimte:	Om de optimale bescherming te kunnen garanderen, adviseren wij om de wanden, waar direct water op komt, te behandelen met Peents Aqua Vloerseal 2K-PU. Op alle overige wanden adviseren wij de Effects Wax Impregneer in verband met het kunnen garanderen van het damptransport.

Voor de juiste voorbehandeling / verwerking verwijzen wij u door naar de Technische Informatiebladen van de des betreffende afwerkklagen.

Ondanks het toepassen van deze nabehandeling dient u het geheel regelmatig te controleren op de waterkerende werking. In natte ruimten alle aansluitingen voorzien van kitvoegen en / of waterafdichtende profielen en deze regelmatig controleren.

Om degradatie van het pleistersysteem geheel uit te kunnen sluiten, adviseren wij om het systeem in bepaalde toepassingsgebieden (boven het fornuis en douchehoek) te beschermen met een glasplaat.

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

PUBLICATIE 02

Effects Pietra

6. VERWERKING EFFECTS PIETRA:



Vetaanslagen en andere verontreiniging volledig verwijderen met Strikolith Strikoclean. Sterk zuigende ondergronden eerst in voldoende mate behandelen met Peents Unifixeer en laten drogen. Gladde ondergronden behandelen met Strikolith Voorstrijk Universeel. Poederende ondergronden behandelen met Strikolith Diepgrond.



Effects Pietra opbrengen en kruislings aanbrengen met een inoxspaan.



Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

PUBLICATIE 02

Effects Pietra



Tijdens het aanbrengen van de tweede laag Effects Pietra moet de in de decoratieve afwerking aanwezige korrel worden geplet om een perfect eindresultaat te krijgen.



Vervolgens het geheel volledig laten uitharden (ca. 12 uur). Daarna wordt de decoratieve afwerking machinaal geschuurd met een schuurpad korrel P80, P150 en P220.



Het eindresultaat!

Alle verstrekte technische richtlijnen berusten op onze jarenlange praktijkervaring in binnen- en buitenland en zijn samengesteld volgens de meest actuele technische inzichten. Echter gelet op de talloze toepassings- en detailleringmogelijkheden op ondergronden met verschillende bouwfysische eigenschappen, maar ook op wisselende verwerkingsomstandigheden kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld op grond van de hier verstrekte adviezen. De adviezen zijn opgebouwd uit gebruikelijke of standaard omstandigheden, volgens de laatste stand der techniek en ervaringen. Meer informatie over dit onderwerp op

www.peentscoatings.nl/disclaimer.

© Copyright Strikolith Group 1971