

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

PUBLICATIE 03

Effects Levigato

1. TOEPASSINGSGEBIED:

Effects Levigato is een watergedragen, decoratieve afwerking en kan binnen worden toegepast. De Effects Levigato heeft een eigentijdse moderne uitstraling. Voorwaarde is een vlakke en minerale / gipsgebonden ondergrond, welke draagkrachtig en stabiel moet zijn, vrij van stof, vuil, vet, vocht, loszittende delen en overige verontreinigingen die de hechting van het pleisterwerk nadelig kunnen beïnvloeden.

Geschikte ondergronden zijn o.a. gipspleisters, kant-en-klare plamuren, minerale kalkcement- en cementpleisters.

Bij het bepalen van de specifieke opbouw van het stucstelsel kunnen wij u altijd vrijblijvend adviseren. Neem hiervoor contact op met het Strikolith Infocenter (0800-7336872 of via www.peentscoatings.nl).

2. VOORBEHANDELING ONDERGROND:

Ondergronden behoren droog, vast en schoon te zijn (classificatie 1). Vetaanslagen en andere verontreinigingen volledig verwijderen met Strikolith Strikoclean verfreiniger. Sterk zuigende ondergronden eerst in voldoende mate behandelen met Peents Unifixeer en laten drogen. Gladde ondergronden behandelen met Strikolith Voorstrijk Universeel. Poederende ondergronden behandelen met Strikolith Diepgrond. De ondergrond dient stabiel, vlak en niet poreus te zijn.

Gemiddeld systeemverbruik:

Strikolith Strikoclean

Ca. 20 ml / m²

Peents Unifixeer

Ca. 140 ml / m²

Strikolith Voorstrijk Universeel

Ca. 350 gr / m²

Strikolith Diepgrond

Ca. 100 ml / m²

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

PUBLICATIE 03

Effects Levigato

3. GRONDLAAG:

Effects Levigato voor gebruik goed doorroeren tot een goede homogene samenstelling is verkregen en de kleurpigmenten egaal zijn verdeeld. Verschillende emmers vooraf met elkaar mengen ter voorkoming van kleurverschillen.

De verwerking van Effects Levigato bestaat altijd uit twee lagen.

De eerste laag korrelmatig kruislings aanbrengen met een inoxspaan. Deze laag moet 'vol' worden gezet zodat er een egale basislaag ontstaat.

Gemiddeld systeemverbruik:

Levigato

Ca. 0,5 m² / kg / laag

Effects Levigato is verkrijgbaar in kleuren volgens de Strikolith kleurstemmingen waaier.

4. AFWERKLAAG:

Na 12 uur droogtijd kan de tweede laag Effects Levigato worden aangebracht. Deze breng je korrelmatig kruislings aan met een inoxspaan maar deze verdun je met 3-5% water. Deze laag moet licht 'geribbeld' worden aangebracht zodat het zwarte korreltje net boven de toplaag uitsteekt. Hiervoor moet men wel licht duwen.

Vervolgens het geheel goed laten uitharden (ca. 12 uur). Daarna machinaal opschuren met een schuurpad korrel P80, korrel P150 en als laatste korrel P 220.

Gemiddeld systeemverbruik:

Levigato

Ca. 0,5 m² / kg / laag

Effects Levigato is verkrijgbaar in kleuren volgens de Strikolith kleurstemmingen waaier.

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

PUBLICATIE 03

Effects Levigato

5. EINDAFWERKING (AANBEVELING):

Voordat er begonnen kan worden met het aanbrengen van de eindafwerking is het noodzakelijk dat de ondergrond volledig droog is en dat de PH-waarde van de pleister tussen de 7 en 8 is.

Onafgewerkt:	Strikolith adviseert om bij dagelijks gebruik de decoratieve afwerking na te behandelen met Effects Wax Impregneer
Gebruiksruimten:	Voor de ruimtes waar dagelijkse werkzaamheden worden verricht, adviseren wij Effects Wax Impregneer of Peents Aqua vloerverf transparant.
Keuken:	Voor de keuken adviseren wij voor achter de kookplaat en / of wasbak Peents Aqua Vloerseal 2K-PU. De overige wanden kunnen behandeld worden met Wax Impregneer.
Natte ruimte:	Om de optimale bescherming te kunnen garanderen, adviseren wij om de wanden, waar direct water op komt, te behandelen met Peents Aqua Vloerseal 2K-PU. Op alle overige wanden adviseren wij de Effects Wax Impregneer in verband met het kunnen garanderen van het damptransport.

Voor de juiste voorbehandeling / verwerking verwijzen wij u door naar de Technische Informatiebladen van de desbetreffende afwerkklagen.

Ondanks het toepassen van deze nabehandeling dient het geheel regelmatig gecontroleerd te worden op de waterkerende werking. In natte ruimten alle aansluitingen voorzien van kitvoegen en/of waterafdichtende profielen en deze regelmatig controleren.

Om degradatie van het pleistersysteem geheel uit te kunnen sluiten, adviseren wij om het systeem in bepaalde toepassingsgebieden (boven het fornuis en douchehoek) te beschermen met een glasplaat.

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

6. VERWERKING EFFECTS LEVIGATO:



Gladde ondergronden voorbehandelen met Strikolith Voorstrijk Universeel. (Sterk zuigende ondergronden vooraf voorbehandelen met Strikolith Diepgrond.)



De eerste laag korreldik kruislings aanbrengen met een inoxspaan. Deze laag moet 'vol' worden gezet zodat er een egale basislaag ontstaat.



De tweede laag breng je korreldik kruislings aan met een inoxspaan maar deze verdun je met 3-5% water. Deze laag moet licht 'geribbeld' worden aangebracht zodat het zwarte korreltje net boven de toplaag uitsteekt. Hiervoor moet je wel licht duwen.



Vervolgens het geheel goed laten uitharden (ca. 12 uur). Daarna machinaal opschuren met een schuurpad korrel P80, korrel P150 en als laatste korrel P 220.

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

PUBLICATIE 03

Effects Levigato



Het eindresultaat!

Alle verstrekte technische richtlijnen berusten op onze jarenlange praktijkervaring in binnen- en buitenland en zijn samengesteld volgens de meest actuele technische inzichten. Echter gelet op de talloze toepassings- en detailleringmogelijkheden op ondergronden met verschillende bouwfysische eigenschappen, maar ook op wisselende verwerkingsomstandigheden kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld op grond van de hier verstrekte adviezen. De adviezen zijn opgebouwd uit gebruikelijke of standaard omstandigheden, volgens de laatste stand der techniek en ervaringen. Meer informatie over dit onderwerp op

www.peentscoatings.nl/disclaimer.

© Copyright Strikolith Group 1971