

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

1. TOEPASSINGSGEBIED:

Betonlook met Effects Calce Struzzo kan binnen worden toegepast. Voorwaarde is een vlakke en minerale / gipsgebonden ondergrond, welke draagkrachtig en stabiel moet zijn, vrij van stof, vuil, vet, vocht, loszittende delen en overige verontreinigingen die de hechting van het pleisterwerk nadelig kunnen beïnvloeden.

Geschikte ondergronden zijn o.a. gipspleisters, kant-en-klare plamuren, minerale kalkcement- en cementpleisters. De ondergrond moet volledig doorgedroogt zijn zodat er geen krimpscheuren meer kunnen ontstaan in het eindresultaat.

Bij het bepalen van de specifieke opbouw van het stucstelsel kunnen wij u altijd vrijblijvend adviseren. Neem hiervoor contact op met het Strikolith Infocenter (0800-7336872 of via www.peentscoatings.nl)

2. VOORBEHANDELING ONDERGROND:

Ondergronden behoren droog, vast en schoon te zijn (classificatie 1). Vetaanslagen en andere verontreinigingen volledig verwijderen met Strikolith Strikoclean verfreiniger. Sterk zuigende ondergronden eerst in voldoende mate behandelen met Peents Unifixeer en laten drogen. Gladde ondergronden behandelen met Strikolith Voorstrijk Universeel. Poederende ondergronden behandelen met Strikolith Diepgrond. De ondergrond dient stabiel, vlak en niet poreus te zijn.

Gemiddeld systeemverbruik:

Strikolith Strikoclean

Ca. 20 ml / m²

Peents Unifixeer

Ca. 140 ml / m²

Strikolith Voorstrijk Universeel

Ca. 350 gr / m²

Strikolith Diepgrond

Ca. 100 ml / m²

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

PUBLICATIE 04

Effects Calce Struzzo

3. GRONDLAAG:

Effects Calce Struzzo voor gebruik goed doorroeren tot een goede homogene samenstelling is verkregen en de kleurpigmenten egaal zijn verdeeld. Verschillende emmers vooraf met elkaar mengen ter voorkoming van kleurverschillen. De verwerking van Effects Calce Struzzo bestaat altijd uit twee lagen. De eerste laag brengt u met een inoxspaan korrelmatig kruislings aan. Zorg ervoor dat de ondergrond 'vol' wordt gezet zodat er een egale basislaag ontstaat.

Gemiddeld systeemverbruik:

Effects Calce Struzzo grof
Effects Calce Struzzo fijn

Ca. 0,6 m² / kg / 2 lagen
Ca. 1 m² / kg / 2 lagen

Effects Calce Struzzo is verkrijgbaar in kleuren volgens de Strikolith kleurstemmingen waaier.

4. AFWERKLAAG:

Na een minimale droogtijd van 2 uur wordt de tweede laag aangebracht op de eerste laag. Deze laag wordt korrelmatig kruislings aangebracht met een inoxspaan waarmee een tekening wordt gecreëerd zodat er een betonlookachtige uitstraling ontstaat. Een langere droogtijd tussen de lagen zal resulteren in een duidelijkere tekening.

Na een volledige droging van minimaal 12 uur van de Effects Calce Struzzo wordt de decoratieve afwerking volledig geschuurd met korrel P80, P150 en P220. Dit voor een gladder effect. Het naschuren van de decoratieve pleister is niet noodzakelijk. Indien men het schuren achterwege laat zal er een grover eindresultaat worden behaald.

Gemiddeld systeemverbruik:

Effects Calce Struzzo grof
Effects Calce Struzzo fijn

Ca. 0,6 kg / m² / 2 lagen
Ca. 1 kg / m² / 2 lagen

Effects Calce Struzzo is verkrijgbaar in kleuren volgens de Strikolith kleurstemmingen waaier.

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

5. EINDAFWERKING (AANBEVELING):

Voordat er begonnen kan worden met het aanbrengen van de eindafwerking is het noodzakelijk dat de ondergrond volledig droog is en dat de PH-waarde van de pleister tussen de 7 en 8 is.

Onafgewerkt:	Strikolith adviseert om bij dagelijks gebruik de decoratieve afwerking na te behandelen met Effects Wax Impregneer
Gebruiksruimten:	Voor de ruimtes waar dagelijkse werkzaamheden worden verricht, adviseren wij Effects Wax Impregneer of Peents Aqua vloerverf transparant.
Keuken:	Voor de keuken adviseren wij voor achter de kookplaat en / of wasbak Peents Aqua Vloerseal 2K-PU. De overige wanden kunnen behandeld worden met Wax Impregneer.
Natte ruimte:	Om de optimale bescherming te kunnen garanderen, adviseren wij om de wanden, waar direct water op komt, te behandelen met Peents Aqua Vloerseal 2K-PU. Op alle overige wanden adviseren wij de Effects Wax Impregneer in verband met het kunnen garanderen van het damptransport.

Voor de juiste voorbehandeling / verwerking verwijzen wij u door naar de Technische Informatiebladen van de des betreffende afwerkklagen.

Ondanks het toepassen van deze nabehandeling dient u het geheel regelmatig te controleren op de waterkerende werking. In natte ruimten alle aansluitingen voorzien van kitvoegen en / of waterafdichtende profielen en deze regelmatig controleren.

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

6. VERWERKING EFFECTS CALCE STRUZZO:



Ondergronden vooraf voorbehandelen met Strikolith diepgrond.



De eerste laag brengt u met een inoxspaan korreldik kruislings aan. Zorg ervoor dat de ondergrond 'vol' wordt gezet zodat er een egale basislaag ontstaat.



Na een minimale droogtijd van 2 uur wordt de tweede laag aangebracht op de eerste laag. Deze brengt u met een inoxspaan korreldik kruislings aan.



Na een volledige droging van minimaal 12 uur van de Effects Calce Struzzo wordt de decoratieve afwerking volledig geschuurd. Dit voor een gladder effect.

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
www.peentscoatings.nl

PUBLICATIE 04

Effects Calce Struzzo



Eindresultaat!

Alle verstrekte technische richtlijnen berusten op onze jarenlange praktijkervaring in binnen- en buitenland en zijn samengesteld volgens de meest actuele technische inzichten. Echter gelet op de talloze toepassings- en detailleringmogelijkheden op ondergronden met verschillende bouwfysische eigenschappen, maar ook op wisselende verwerkingsomstandigheden kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld op grond van de hier verstrekte adviezen. De adviezen zijn opgebouwd uit gebruikelijke of standaard omstandigheden, volgens de laatste stand der techniek en ervaringen. Meer informatie over dit onderwerp op www.peentscoatings.nl/disclaimer.

© Copyright Strikolith Group 1971