

Strikolith B.V.

Postbus 52  
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 \*  
fax: +31(0)162 522483  
www.peentscoatings.nl

## PUBLICATIE 05

### Effects Stucco Classico

#### 1. TOEPASSINGSGEBIED:

Effects Stucco Classico kan binnen worden toegepast. Voorwaarde is een vlakke en minerale / gipsgebonden ondergrond, welke draagkrachtig en stabiel moet zijn, vrij van stof, vuil, vet, vocht, loszittende delen en overige verontreinigingen die de hechting van het pleisterwerk nadelig kunnen beïnvloeden.

Geschikte ondergronden zijn o.a. gipspleisters, kant-en-klare plamuren, minerale kalkcement- en cementpleisters.

*Bij het bepalen van de specifieke opbouw van het stucstelsel, kunnen wij u altijd vrijblijvend adviseren. Neem hiervoor contact op met het Strikolith Infocenter (0800-7336872 of via [www.peentscoatings.nl](http://www.peentscoatings.nl)).*

#### 2. VOORBEHANDELING ONDERGROND:

Ondergronden behoren droog, vast en schoon te zijn. Vetaanslagen en andere verontreinigingen volledig verwijderen met Strikolith Strikoclean verfreiniger. Sterk zuigende ondergronden eerst in voldoende mate behandelen met Peents Unifixeer en laten drogen. Poederende ondergronden behandelen met Strikolith Diepgrond. De ondergrond dient stabiel, vlak en niet poreus te zijn.

**Gemiddeld systeemverbruik:**

Strikolith Strikoclean  
Peents Unifixeer  
Strikolith Diepgrond

Ca. 20 ml / m<sup>2</sup>  
Ca. 140 ml / m<sup>2</sup>  
Ca. 100 ml / m<sup>2</sup>

Strikolith B.V.

Postbus 52  
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 \*  
fax: +31(0)162 522483  
www.peentscoatings.nl

## PUBLICATIE 05

### Effects Stucco Classico

#### 3. GRONDLAAG:

Effects Stucco Classico voor gebruik goed doorroeren tot een goede homogene samenstelling is verkregen en de kleurpigmenten egaal zijn verdeeld. Verschillende emmers vooraf met elkaar mengen ter voorkoming van kleurverschillen. De verwerking van Effects Stucco Classico bestaat altijd uit drie lagen.

De eerste laag onverdund aanbrengen met een inoxspaan en met kleine slagen kruislings aanbrengen zodat er een onregelmatige tekening ontstaat.

Na 2 uur kan de tweede laag ook met kleine slagen kruislings worden aangebracht zodat er een mooie tekening ontstaat.

**Gemiddeld systeemverbruik:**

Effects Stucco Classico

Ca. 3 m<sup>2</sup> / kg per 3 lagen

*Effects Stucco Classico is verkrijgbaar in kleuren volgens de Strikolith Kleurstemmingenwaaier.*

#### 4. AFWERKLAAG:

De derde laag wordt ook weer met kleine slagen kruislings aangebracht. Als deze uitgehard is, kunt u met een inoxspaan de Effects Stucco Classico polijsten. Hierdoor ontstaat een mooie glans.

**Gemiddeld systeemverbruik:**

Effects Stucco Classico

Ca. 3 m<sup>2</sup> / kg per 3 lagen

*Effects Stucco Classico is verkrijgbaar in kleuren volgens de Strikolith Kleurstemmingenwaaier.*

Strikolith B.V.

Postbus 52  
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 \*  
fax: +31(0)162 522483  
www.peentscoatings.nl

**PUBLICATIE 05**

**Effects Stucco Classico**

## 5. EINDAFWERKING (AANBEVELING):

**Voordat er begonnen kan worden met het aanbrengen van de eindafwerking is het noodzakelijk dat de ondergrond volledig droog is en dat de PH-waarde van de pleister tussen de 7 en 8 is.**

Onafgewerkt:	Strikolith adviseert om bij dagelijks gebruik de decoratieve afwerking na te behandelen met Effects Wax Impregneer
Gebruiksruimten:	Voor de ruimtes waar dagelijkse werkzaamheden worden verricht, adviseren wij Effects Wax Impregneer of Peents Aqua vloerverf transparant.
Keuken:	Voor de keuken adviseren wij voor achter de kookplaat en / of wasbak Peents Aqua Vloerseal 2K-PU. De overige wanden kunnen behandeld worden met Wax Impregneer.
Natte ruimte:	Om de optimale bescherming te kunnen garanderen, adviseren wij om de wanden, waar direct water op komt, te behandelen met Peents Aqua Vloerseal 2K-PU. Op alle overige wanden adviseren wij de Effects Wax Impregneer in verband met het kunnen garanderen van het damptransport.

Voor de juiste voorbehandeling / verwerking verwijzen wij u door naar de Technische Informatiebladen van de des betreffende afwerkklagen.

Ondanks het toepassen van deze nabehandeling dient u het geheel regelmatig te controleren op de waterkerende werking. In natte ruimten alle aansluitingen voorzien van kitvoegen en / of waterafdichtende profielen en deze regelmatig controleren.

Om degradatie van het pleistersysteem geheel uit te kunnen sluiten, adviseren wij om het systeem in bepaalde toepassingsgebieden (boven het fornuis en douchehoek) te beschermen met een glasplaat.

Strikolith B.V.

Postbus 52  
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 \*  
fax: +31(0)162 522483  
www.peentscoatings.nl

## 6. VERWERKING EFFECTS STUCCO CLASSICO



Vetaanslagen en andere verontreiniging volledig verwijderen met Strikolith Strikoclean. Sterk zuigende ondergronden eerst in voldoende mate behandelen met Peents Unifixeer en laten drogen. Poederende ondergronden behandelen met Strikolith Diepgrond.



De eerste laag onverdund aanbrengen met een inoxspaan en met kleine slagen kruislings aanbrengen zodat er een onregelmatige tekening ontstaat.



Na ca. 40 minuten kan de tweede laag ook met kleine slagen kruislings worden aangebracht zodat er een mooie tekening ontstaat.



De derde laag wordt eveneens met kleine slagen kruislings aangebracht. Als deze uitgehard is, kunt u met een inoxspaan de Effects Stucco Classico polijsten. Hierdoor ontstaat er een mooie glans.

**Strikolith B.V.**

Postbus 52  
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 \*  
fax: +31(0)162 522483  
www.peentscoatings.nl

**PUBLICATIE 05**

**Effects Stucco Classico**



Het eindresultaat!

Alle verstrekte technische richtlijnen berusten op onze jarenlange praktijkervaring in binnen- en buitenland en zijn samengesteld volgens de meest actuele technische inzichten. Echter gelet op de talloze toepassings- en detailleringmogelijkheden op ondergronden met verschillende bouwfysische eigenschappen, maar ook op wisselende verwerkingsomstandigheden kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld op grond van de hier verstrekte adviezen. De adviezen zijn opgebouwd uit gebruikelijke of standaard omstandigheden, volgens de laatste stand der techniek en ervaringen. Meer informatie over dit onderwerp op

[www.peentscoatings.nl/disclaimer](http://www.peentscoatings.nl/disclaimer).

© Copyright Strikolith Group 1971