

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
bel gratis 0800-STRIKOLITH
www.strikolith.com

PUBLICATIE 10

Spacks Innovance Topeffect

1. TOEPASSINGSGBIED:

Betonlook met Innovance Topeffect wordt opgebouwd in twee lagen: Strikolith Spacks Innovance spuitpleister in kleur MT 021 en Spacks Innovance Top in kleur MT 021. Innovance Topeffect wordt binnen toegepast als spuitklare, kwaliteitspleister voor het snel en duurzaam afwerken van wanden, vooral in kwalitatief hoogwaardige woon- en werkomgevingen. Innovance Topeffect is uitmuntend kras- en stootvast, goed bestand tegen mechanische belastingen, watervast, alkalibestendig en waterdampdoorlatend.

Topeffect laat zich gemakkelijk verwerken in dunne lagen en is uiterst eenvoudig te pleisteren met een perfect glad eindresultaat. Innovance Topeffect kan op vrijwel alle steenachtige, minerale ondergronden worden aangebracht.

Een minerale ondergrond dient vlak te zijn en de sinterhuid dient te zijn verwijderd.

Een gipsgebonden ondergrond dient vlak te zijn, behangklaar opgeleverd.

De ondergrond dient verder droog en draagkrachtig te zijn en vrij van stof, vuil, vet, vocht en overige verontreinigingen die de hechting van het pleisterwerk nadelig kunnen beïnvloeden.

Bij het bepalen van de specifieke opbouw van het basis stucstelsel kunnen wij u altijd vrijblijvend adviseren; neem hiertoe contact op met het Strikolith Infocenter (0800-7874656 of via www.strikolith.com)

2. VOORBEHANDELING ONDERGROND:

Verontreinigingen, zoals vet en vuil reinigen met Strikolith Strikoclean. Bladderende verflagen en niet hechtende lagen grondig verwijderen. Poederende, krijtende en sterk zuigende ondergronden, zoals cellenbeton, gipsblokken en gipskartonplaten, voorbehandelen met Strikolith Diepgrond. Hierbij een droogtijd van 24 uur in acht nemen. Vochtvlakken, nicotine, roet en doorslag van lijmresten isoleren met Peents Isogrondeer en deze volledig laten drogen. In het geval dat Peents Isogrondeer wordt toegepast kan het voorbehandelen met Strikolith Diepgrond komen te vervallen. Vraag bij afwijkende ondergronden of twijfel om telefonisch advies bij het Strikolith Infocenter of uw rayonmanager.

Gemiddeld systeemverbruik:

Strikolith Diepgrond
Peents Isogrondeer

Ca. 100 ml / m²

Ca. 200 ml / m²

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
bel gratis 0800-STRIKOLITH
www.strikolith.com

PUBLICATIE 10**Spacks Innovance Topeffect****3. GRONDLAAG:**

De grondlaag voor Innovance Topeffect betonlook bestaat uit Spacks Innovance in de kleur MT 021.

Spacks Innovance kan zowel handmatig als machinaal worden aangebracht.

Handmatig:

Spacks Innovance met een langzaam draaiende mixer mengen tot een homogene massa. Aansluitend de pleister enigszins laten opstijven totdat een goede verwerkingsconsistentie verkregen is.

Spacks Innovance aanbrengen met behulp van een RVS spaan. Aansluitend met behulp van een Spackmes glad afmessen. Vervolgens direct in de nog natte meslaag met een RVS spaan een tekening aanbrengen. Dit door middel van in elkaar overlappende spaanslagen, met lichte niveauverschillen.

Na droging van de grondlaag de niveauverschillen met behulp van schuurpapier gespannen op een schuurblok licht opschuren. Het schuren zodanig uitvoeren dat er lichte niveauverschillen overblijven. De hoeveelheid en grootte van de spaanslagen is bepalend voor het uiteindelijke eindresultaat.

Machinaal:

Spacks Innovance spuitpleister wordt machinaal, met behulp van een wormpomp en compressor, onverdund en gelijkmatig aangebracht. (Spacks Innovance spuitpleister is ook uitermate goed met Airless apparatuur te verspuiten). Aansluitend glad afmessen met een spackmes. Vervolgens direct in de nog natte meslaag met een RVS spaan een tekening aanbrengen. Dit door middel van in elkaar overlappende spaanslagen, met lichte niveauverschillen.

Na droging van de grondlaag de niveauverschillen met behulp van schuurpapier gespannen op een schuurblok licht opschuren. Het schuren zodanig uitvoeren dat er lichte niveauverschillen overblijven. De hoeveelheid en grootte van de spaanslagen is bepalend voor het uiteindelijke eindresultaat.

Machine en gereedschappen na gebruik met schoon water reinigen.

Gemiddeld systeemverbruik:

Spacks Innovance (afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode) Ca. 1,0 - 1,5 kg / m²

Strikolith B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
bel gratis 0800-STRIKOLITH
www.strikolith.com

PUBLICATIE 10

Spacks Innovance Topeffect

4. AFWERKLAAG:

De afwerklaag voor Topeffect in betonlook bestaat uit Innovance Topeffect in de kleur MT 021.

Als de grondlaag van Spacks Innovance geschuurd is het geheel afpleisteren met Innovance Topeffect. Dit kan direct nadat de grondlaag geschuurd is.

Innovance Topeffect met een langzaam draaiende mixer mengen tot een homogene massa.

Met behulp van een roestvaststalen spaan of spackmes kan de grondlaag worden afgepleisterd met Innovance Topeffect.

Geen water gebruiken tijdens het napleisteren, dit ter voorkoming van vlekvorming.

Gemiddeld systeemverbruik:

Spacks Innovance Topeffect (afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode) Ca. 0,3 kg / m²

Betonlook wordt standaard aangebracht in de kleur MT 021. Topeffect en is echter in meer kleuren verkrijgbaar, overige kleuren volgens de Strikolith Kleurstemmingenwaaier. (voor bestellingen van Topeffect in een andere kleur dan MT 021 raadpleeg eerst het Strikolith Infocenter) (0800-7874565 of via www.strikolith.com)

5. EINDAFWERKING:

Onafgewerkt:	Strikolith adviseert om bij dagelijks gebruik de decoratieve afwerking na te behandelen met Effects Wax Impregneer
Gebruiksruimten:	Voor de ruimtes waar dagelijkse werkzaamheden worden verricht, adviseren wij Effects Wax Impregneer of Peents Aqua vloerverf transparant.
Keuken:	Voor de keuken adviseren wij voor achter de kookplaat en / of wasbak Peents Aqua Vloerseal 2K-PU. De overige wanden kunnen behandeld worden met Wax Impregneer.
Natte ruimte:	Om de optimale bescherming te kunnen garanderen, adviseren wij om de wanden, waar direct water op komt, te behandelen met Peents Aqua Vloerseal 2K-PU. Op alle overige wanden adviseren wij de Effects Wax Impregneer in verband met het kunnen garanderen van het damptransport.

Strikolith B.V.Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveertel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
bel gratis 0800-STRIKOLITH
www.strikolith.com**PUBLICATIE 10****Spacks Innovance Topeffect**

Ondanks het toepassen van deze nabehandeling het geheel regelmatig controleren op de waterkerende werking. Tevens in de natte ruimten alle aansluitingen voorzien van kitvoegen en/of waterafdichtende profielen en deze regelmatig controleren. Om degradatie van het pleistersysteem geheel uit te kunnen sluiten adviseren wij om het systeem in bepaalde toepassingsgebieden (boven het fornuis, douchehoek) te beschermen met een glasplaat.

6. VERWERKING SPACKS INNOVANCE TOPEFFECT ALS BETONLOOK:

Spacks Innovance Basis opbrengen met een roestvaststalen spaan. (of machinaal)



Aansluitend met behulp van een Spackmes glad afmetten.



Vervolgens direct in de nog natte meslaag met een RVS spaan een tekening aanbrengen.



Tekening in de basislaag.

Strikolith B.V.Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveertel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
bel gratis 0800-STRIKOLITH
www.strikolith.com**PUBLICATIE 10**

Spacks Innovance Topeffect



Na droging van de grondlaag de niveauverschillen met behulp van schuurpapier gespannen op een schuurblok licht opschuren



Grondlaag geschuurd.



Met behulp van een roestvaststalen spaan of spackmes de grondlaag afpleisteren met Spacks Innovance Topeffect.



Het eindresultaat!

Alle verstrekte technische richtlijnen berusten op onze jarenlange praktijkervaring in binnen- en buitenland en zijn samengesteld volgens de meest actuele technische inzichten. Echter gelet op de talloze toepassings- en detailleringmogelijkheden op ondergronden met verschillende bouwfysische eigenschappen, maar ook op wisselende verwerkingsomstandigheden kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld op grond van de hier verstrekte adviezen. De adviezen zijn opgebouwd uit gebruikelijke of standaard omstandigheden, volgens de laatste stand der techniek en ervaringen. Meer informatie over dit onderwerp op www.strikolith.com/disclaimer.

© Copyright Strikolith Group 1971