

1. TOEPASSINGSGEBIED:

Betonlook met Effects Silikalk Tonachello en Rasatura kan zowel binnen- als buiten worden toegepast. Voorwaarde is een vlakke en minerale ondergrond, welke draagkrachtig en stabiel moet zijn, vrij van stof, vuil, vet, vocht, loszittende delen en overige verontreinigingen die de hechting van het pleisterwerk nadelig kunnen beïnvloeden. Geschikte ondergronden zijn Strikocem kalkcement- en cementpleisters en Strikotherm grondmortels.

Bij het bepalen van de specifieke opbouw van het stucstelsel kunnen wij u altijd vrijblijvend adviseren; neem hiervoor contact op met het Strikolith Infocenter (0800-7874565 of via www.strikolith.com)

2. VOORBEHANDELING ONDERGROND:

Voor het verkrijgen van een egale zuiging en betere hechting, de ondergrond voorbehandelen met Effects Fixafond B500 Voorstrijk Silicaat. Effects Fixafond B500 Voorstrijk Silicaat ruim, regelmatig en kruiselings aanbrengen met een blokkwast. Strikolith Effects Fixafond B500 Voorstrijk Silicaat minimaal 48 uur laten drogen.

Gemiddeld systeemverbruik:

Strikolith Effects Fixafond B500 Voorstrijk Silicaat

200,00 ml. / m²**3. GRONDLAAG:**

Effects Silikalk Tonachello met een langzaam draaiende mixer mengen tot een homogene massa. Aansluitend de pleister enigszins laten opstijven totdat een goede verwerkingsconsistentie verkregen is.

Strikolith Effects Silikalk Tonachello voldekkend aanbrengen met behulp van een RVS spaan. Aansluitend met behulp van een Inox spaan de tekening in de grondlaag aanbrengen. Dit door middel van in elkaar overlappende spaanslagen, met lichte niveauverschillen.

Na enige droging van de grondlaag de niveauverschillen met behulp van een pleisterspaan licht napleisteren/pletten. Het pletten zodanig uitvoeren dat er lichte niveauverschillen overblijven. De hoeveelheid en grootte van de spaanslagen is bepalend voor het uiteindelijke eindresultaat.

Gemiddeld systeemverbruik:

Strikolith Effects Silikalk Tonachello Schuurpleister

ca. 1,0 tot 1,5 kg / m²

4. AFWERKLAAG:

Na minimaal 24 uur droogtijd het geheel afpleisteren met Effects Silikalk Rasatura. Silikalk Rasatura met een langzaam draaiende mixer mengen tot een homogene massa. Aansluitend de pleister enigszins laten opstijven totdat een goede verwerkingsconsistentie verkregen is. Silikalk Rasatura op korrel dikte opbrengen met een speciale inox spaan. Het overpleisteren dient te gebeuren met in elkaar overlappende korte spaanslagen, waarmee de niveauverschillen in de ondergrond worden weggepleisterd. Na enige droging de Silikalk Rasatura napleisteren/polijsten met behulp van een droge en schone Inox spaan. Geen water gebruiken tijdens het napleisteren, dit ter voorkoming van vlekvorming.

Gemiddeld systeemverbruik:

Strikolith Effects Silikalk Rasatura Afwerkpleister

ca. 0,4 tot 0,6 kg / m²

Betonlook wordt standaard aangebracht in de kleur MT 021. Effects Silikalk Tonachello en Rasatura zijn echter in meer kleuren verkrijgbaar, volgens Strikolith Effects kleurenkaart.

5. EINDAFWERKING:

Bij de toepassing in natte ruimten (douche, keuken, ed), het systeem altijd nabehandelen met een coating. Een geschikt produkt hiervoor is Sikkens Cetol BL Unitop.

Ondanks het toepassen van deze nabehandeling het geheel regelmatig controleren op de waterkerende werking. Tevens in de natte ruimten alle aansluitingen voorzien van kitvoegen en/of waterafdichtende profielen en deze regelmatig controleren. Om degradatie van het pleistersysteem geheel uit te kunnen sluiten adviseren wij om het systeem in bepaalde toepassingsgebieden (boven het fornuis, douchehoek) te beschermen met een glasplaat.

6. OPMERKINGEN:

Bij toepassing van een kalkcement mortel op een cementgebonden plaatmateriaal kunnen we het ontstaan van scheurvorming niet geheel uitsluiten. De onderconstructie van hout kan in de toekomst te allen tijde enige werking veroorzaken waarna scheurvorming in de stuclaag kan ontstaan. Is een HSB-achtige onderconstructie van toepassing adviseren wij u contact op te nemen met het Strikolith Infocenter op 0800-7874565.

7. VERWERKING EFFECTS SILIKALK TONACHELLO EN RASATURA:

De ondergrond voorbehandelen met Effects Fixafond B500.



Effects Silikalk Tonachello opbrengen met een roestvaststalen spaan, met in elkaar overlappende spaanslagen.



in deze laag een tekening maken met een speciale inox spaan.



Veel kleine spaanslagen zorgen voor veel schakeringen in het eindresultaat.

STRIKOLITH B.V.Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveertel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
bel gratis 0800-STRIKOLITH
www.strikolith.com**INFOBLAD 24****BETONLOOK MET Effects Silikalk
Tonachello en Rasatura.**Na enige droging de niveaoverschillen
pletten met een speciale inox spaan.Na een droging van 24 uur, Silikalk
Rasatura aanbrengen.Na enige droging het geheel
napleisteren/polijsten.

Het eindresultaat!

Alle verstrekte technische richtlijnen berusten op onze jarenlange praktijkervaring in binnen- en buitenland en zijn samengesteld volgens de meest actuele technische inzichten. Echter gelet op de talloze toepassings- en detailleringmogelijkheden op ondergronden met verschillende bouwfysische eigenschappen, maar ook op wisselende verwerkingsomstandigheden kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld op grond van de hier verstrekte adviezen. De adviezen zijn opgebouwd uit gebruikelijke of standaard omstandigheden, volgens de laatste stand der techniek en ervaringen. Meer informatie over dit onderwerp op www.strikolith.com/disclaimer.

© Copyright Strikolith Group 1971-2009