

## VERWERKING INNOVANCE TOPEFFECT IN BETONLOOK.

### 1. TOEPASSINGSGBIED:

Betonlook met Innovance Topeffect wordt opgebouwd in twee lagen: Strikolith Spacks Innovance spuitpleister in kleur MT 021 en Spacks Innovance Top in kleur MT 021. Innovance Topeffect wordt binnen toegepast als spuitklare, kwaliteitspleister voor het snel en duurzaam afwerken van wanden, vooral in kwalitatief hoogwaardige woon- en werkomgevingen. Innovance Topeffect is uitmuntend kras- en stootvast, goed bestand tegen mechanische belastingen, watervast, alkalibestendig en waterdampdoorlatend. Topeffect laat zich gemakkelijk verwerken in dunne lagen en is uiterst eenvoudig te pleisteren met een perfect glad eindresultaat. Innovance Topeffect kan op vrijwel alle steenachtige, minerale ondergronden worden aangebracht. Een minerale ondergrond dient vlak te zijn en de sinterhuid dient te zijn verwijderd. Een gipsgebonden ondergrond dient vlak te zijn, behangklaar opgeleverd. De ondergrond dient verder droog en draagkrachtig te zijn en vrij van stof, vuil, vet, vocht en overige verontreinigingen die de hechting van het pleisterwerk nadelig kunnen beïnvloeden.

*Bij het bepalen van de specifieke opbouw van het basis stucstelsel kunnen wij u altijd vrijblijvend adviseren; neem hiertoe contact op met het Strikolith Infocenter (0800-STRIKOLITH of via [www.strikolith.com](http://www.strikolith.com))*

### 2. VOORBEHANDELING ONDERGROND:

Verontreinigingen, zoals vet en vuil reinigen met Strikoclean. Bladderende verflagen en niet hechtende lagen grondig verwijderen. Poederende, krijtende en sterk zuigende ondergronden, zoals cellenbeton, gipsblokken en gipskartonplaten, voorbehandelen met Strikolith Diepgrond. Hierbij een droogtijd van 24 uur in acht nemen. Na volledige droging eventuele (grote) reparaties uitvoeren met Strikolith FP200 hechtgips. Het is absoluut noodzakelijk de reparaties volledig te laten drogen. Vochtplekken, nicotine, roet en doorslag van lijmresten isoleren met Peents Isotex en deze volledig laten drogen. In het geval dat Peents Isotex wordt toegepast kan het voorbehandelen met Strikolith Diepgrond komen te vervallen. Vraag bij afwijkende ondergronden of twijfel om telefonisch advies bij het Strikolith InfoCenter of uw rayonmanager.

**Gemiddeld systeemverbruik:**

Strikolith Diepgrond

ca. 100 ml / m<sup>2</sup>

### 3. GRONDLAAG:

De grondlaag voor Innovance Topeffect betonlook bestaat uit Spacks Innovance in de kleur MT 021.

Spacks Innovance kan zowel handmatig als machinaal worden aangebracht.

#### **Handmatig:**

Spacks Innovance met een langzaam draaiende mixer mengen tot een homogene massa. Aansluitend de pleister enigszins laten opstijven totdat een goede verwerkingsconsistentie verkregen is.

Spacks Innovance aanbrengen met behulp van een RVS spaan. Aansluitend met behulp van een Spackmes glad afmeten. Vervolgens direct in de nog natte meslaag met een RVS spaan een tekening aanbrengen. Dit door middel van in elkaar overlappende spaanslagen, met lichte niveauverschillen.

Na droging van de grondlaag de niveauverschillen met behulp van schuurpapier gespannen op een schuurblok licht opschuren. Het schuren zodanig uitvoeren dat er lichte niveauverschillen overblijven. De hoeveelheid en grootte van de spaanslagen is bepalend voor het uiteindelijke eindresultaat.

#### **Machinaal:**

Spacks Innovance spuitpleister wordt machinaal, met behulp van een wormpomp en compressor, onverdund en gelijkmatig aangebracht. (Spacks Innovance spuitpleister is ook uitermate goed met Airless apparatuur te verspuiten). Aansluitend glad afmeten met een spackmes. Vervolgens direct in de nog natte meslaag met een RVS spaan een tekening aanbrengen. Dit door middel van in elkaar overlappende spaanslagen, met lichte niveauverschillen.

Na droging van de grondlaag de niveauverschillen met behulp van schuurpapier gespannen op een schuurblok licht opschuren. Het schuren zodanig uitvoeren dat er lichte niveauverschillen overblijven. De hoeveelheid en grootte van de spaanslagen is bepalend voor het uiteindelijke eindresultaat.

Machine en gereedschappen na gebruik met schoon water reinigen.

#### **Gemiddeld systeemverbruik:**

Spacks Innovance (afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode) Ca. 1,5 - 1,8 kg / m<sup>2</sup>

### 4. AFWERKLAAG:

De afwerklaag voor Topeffect in betonlook bestaat uit Innovance Topeffect in de kleur MT 021.

Als de grondlaag van Spacks Innovance geschuurd is het geheel afpleisteren met Innovance Topeffect. Dit kan direct nadat de grondlaag geschuurd is.

Innovance Topeffect met een langzaam draaiende mixer mengen tot een homogene massa. Met behulp van een roestvaststalen spaan of spackmes kan de grondlaag worden afgepleisterd met Innovance Topeffect.

Het afpleisteren dient te gebeuren met in elkaar overlappende spaanslagen, zodat er een glad eindresultaat bereikt wordt.

Geen water gebruiken tijdens het afpleisteren, dit ter voorkoming van vlekvorming.

**STRIKOLITH B.V.**Postbus 52  
NL-4940 AB Raamsdonksveertel: +31(0)162 514750 \*  
fax: +31(0)162 522483  
bel gratis 0800-STRIKOLITH  
[www.strikolith.com](http://www.strikolith.com)**INFOBLAD 25****INOVANCE TOPEFFECT  
IN BETONLOOK****Gemiddeld systeemverbruik:**Spacks Innovance Topeffect (afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode) Ca. 0,3kg / m<sup>2</sup>

*Betonlook wordt standaard aangebracht in de kleur MT 021. Topeffect en is echter in meer kleuren verkrijgbaar, volgens Strikolor kleurensystematiek en vele andere kleuren. (voor bestellingen van Topeffect in een andere kleur dan MT 021 raadpleeg eerst het Strikolith Infocenter) (0800-STRIKOLITH of via [www.strikolith.com](http://www.strikolith.com))*

**5. EINDAFWERKING:**

Bij de toe passing in natte ruimten (douche, keuken, ed), het systeem altijd nabehandelen met een waterdichte transparante coating. Een geschikt product hiervoor is Strikolith Peents Aqua Interieurlak mat. (tevens is product ook te verkrijgen in zijdeglans en hoogglans). Strikolith Peents Aqua Interieurlak mat opbrengen in 1 laag d.m.v. roller of een luchtsput. Ondanks het toepassen van deze nabehandeling het geheel regelmatig controleren op de waterkerende werking. Tevens in de natte ruimten alle aansluitingen voorzien van kitvoegen en/of waterafdichtende profielen en deze regelmatig controleren. Om degradatie van het pleistersysteem geheel uit te kunnen sluiten adviseren wij om het systeem in bepaalde toepassingsgebieden (boven het fornuis, douchehoek) te beschermen met een glasplaat.

**STRIKOLITH B.V.**

Postbus 52  
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 \*  
fax: +31(0)162 522483  
bel gratis 0800-STRIKOLITH  
[www.strikolith.com](http://www.strikolith.com)

## INFOBLAD 25

### INOVANCE TOPEFFECT IN BETONLOOK

#### 6. VERWERKING Topeffect:



Innovance Basis opbrengen met een roestvaststalen spaan. (of machinaal)



Aansluitend met behulp van een Spackmes glad afmessen.



Vervolgens direct in de nog natte meslaag met een RVS spaan een tekening aanbrengen.



Tekening in de basislaag.

**STRIKOLITH B.V.**Postbus 52  
NL-4940 AB Raamsdonksveertel: +31(0)162 514750 \*  
fax: +31(0)162 522483  
bel gratis 0800-STRIKOLITH  
[www.strikolith.com](http://www.strikolith.com)**INFOBLAD 25****INOVANCE TOPEFFECT  
IN BETONLOOK**

Na droging van de grondlaag de niveauverschillen met behulp van schuurpapier gespannen op een schuurblok licht opschuren



Grondlaag geschuurd.



Met behulp van een roestvaststalen spaan of spackmes de grondlaag afpleisteren met Innovance Topeffect.



Het eindresultaat!

Alle verstrekte technische richtlijnen berusten op onze jarenlange praktijkervaring in binnen- en buitenland en zijn samengesteld volgens de meest actuele technische inzichten. Echter gelet op de talloze toepassings- en detailleringmogelijkheden op ondergronden met verschillende bouwfysische eigenschappen, maar ook op wisselende verwerkingsomstandigheden kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld op grond van de hier verstrekte adviezen. De adviezen zijn opgebouwd uit gebruikelijke of standaard omstandigheden, volgens de laatste stand der techniek en ervaringen. Meer informatie over dit onderwerp op [www.strikolith.com/disclaimer](http://www.strikolith.com/disclaimer).

© Copyright Strikolith Group 1971-2010

De adviezen zijn opgebouwd uit gebruikelijke of standaard omstandigheden, op basis van de bij beschikbare informatie volgens de laatste stand der techniek en ervaringen. Meer informatie over dit onderwerp op [www.strikolith.com/disclaimer](http://www.strikolith.com/disclaimer)

Blad: 5 van 5  
Status: concept  
Supervisor: RCE