

Dalapro Wood Finish

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Wood Finish är ett extra fingraderat handspackel för trä- och stålkonstruktioner. Använd Dalapro Wood Finish vid spackling av karmar, dörrar, luckor eller liknande ytor. Tack vare sin goda vidhäftning, fyllnadsförmåga och bärighet utgör den spacklade ytan ett utmärkt målningsunderlag för snickeri- och lackfärger. Produkten är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Arbetsgång

Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. Obehandlat trä och andra sugande underlag bör grundas före spackling. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek max 120. Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBG:s föreskrifter och rekommendationer. Se www.ybg.nu

Materialåtgång

Bredspackling vid 0,5 mm skittjocklek, ca 0,5 liter/kvm.

Torktid

Torktiden är beroende av underlag, skittjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.

Lagring

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Spackel är en färskvara och därför datummärkt. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.

TEKNISK DATA

Bindemedel:	Latex-sampolymer
Lösningsmedel:	Vatten
Fyllnadsmedel:	Vit dolomit
Kornstorlek:	Max 0,03 mm
Volymvikt:	ca 1,8 kg/l
Volymtorrhalt:	ca 42%
pH-värde:	ca 9
Kulör:	Vit
Fyllnadsförmåga:	God
Brandfarlighet:	Spider eller underhåller inte eld
Rengöring:	Verktyg rengörs och spill avlägsnas med vatten
Emballage:	Plasthink 3 liter, tub 200- och 500 ml

Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2011-01-19



Dalapro

tel: 019-46 34 00 • fax: 019-46 57 31 • info@dalapro.se • www.dalapro.se