

Productnaam:

Innovance Top Effect

Samenstelling:

Fabrieksmatig samengestelde handpleister op basis van een zeer hoogwaardig dispersiebindmiddel, gecombineerd met dolomiet, pigmenten, en hulp- en vulstoffen ter verbetering van de verwerkbaarheid en hechting.

Eigenschappen:

Spacks Innovance Top Effect heeft een uitstekende hechting en vullend vermogen. Spacks Innovance Top is uitmuntend kras- en stootvast, bestand tegen mechanische belastingen, watervast, alkalibestendig en waterdampdoorlatend.

Spacks Innovance Top Effect laat zich gemakkelijk verwerken in dunne lagen en is uiterst eenvoudig te pleisteren met een perfect glad eindresultaat.

Kleuren:

Volgens de Stricolere kleurensystematiek.

Toepassing:

Spacks Innovance Top effect wordt binnen toegepast als afwerklaag op een basis van Spacks Innovance, voor het bereiken van Top-effect met een karakteristieke oeruitstraling van beton. Creatieve nuances in tekening en kleur kunnen samen met de architect en/of opdrachtgever bedacht en uitgevoerd door deskundige stucadoors. Innovance Top effect biedt dan ook vele creatieve mogelijkheden in combinatie met Strikolith Innovance als basislaag.

Technische gegevens:

- S.G. : ca. 1,7 g / cm³.
- Viscositeit : 1200 - 1800 paS (Brookfield)
- PH-waarde : ca. 8

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Verwerking:

Als dunlagige afwerklaag, Spacks Innovance Top Effect onverdund op een basislaag van Spacks Innovance (nagenoeg nat in nat) aanbrengen, waarna het geheel afgepleisterd kan worden met behulp van een roestvaststalen spaan.

Verbruik:

Afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode ca. 0.3 kg per m².

Verpakking:

20 kg in plastic emmer.

Opslag:

Koel en vorstvrij opgeslagen ca. 6 maanden houdbaar.



STRIKOLITH

Innovance Top Effect

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van kunstharsgebonden spuitpleisters de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Spacks Innovance Top in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Bijzonderheden:

Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst. Direct na gebruik gereedschappen met water reinigen.