

Productnaam:

Strikocem FS fijnschuur dunpleister

Samenstelling:

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde droge mortel volgens DIN 18557 en 18550. Fijnheidsmodules en korrelopbouw van het kwartzand volgens DIN 4226, deel 1, bindmiddelen volgens DIN 1060 en DIN 1164 en beproefde toeslagmiddelen ter verbetering van de verwerkbaarheid en gewenste eigenschappen.

Eigenschappen:

FS fijnschuur is een dunpleister met een hoge hechtsterkte en is na verharding stoot-, krasvast en waterdampdoorlatend. FS is eenvoudig handmatig en machinaal te verwerken.

Kleuren:

Wit

Toepassing:

FS is een dunpleister voor het overpleisteren of opschuren van Strikocem raapmortels binnen en buiten. Bij buitentoepassing de volledig, doorgeharde FS altijd volledig afwerken met Strikolith Peents Silicaatcoat.

Technische gegevens:

- Gemeten volgens DIN 18555, deel 3
- S.G: ca. 1,4 kg/dm³.
- Drukvastheid: ca. 2 N/ mm².
- Buigvastheid: ca. 1 N/ mm².
- Mortelgroep PII, CSII volgens DIN EN 998-1, waterafwijzing W2.

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.

Voorbehandeling ondergrond:

Droge raaplagen licht bevochtigen met leidingwater. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Strikolith kalk-cementgrond.

Verwerking:

Droge mortel FS met leidingwater mixen tot een klontvrije en homogene massa. De mortel ca. 5 minuten laten rusten en nogmaals kort namixen. De FS in een eerste dunne laag van ca. 2 mm aanbrengen en strak afmeten. Na enig opstijven van de eerste laag, een tweede laag FS aanbrengen in laagdikte van ca. 2 mm. De tweede laag FS strak afmeten en na enige droging opschuren met een zachte schuur spons, zonder toevoeging van water. De laagdikte van FS in twee lagen dient 3-5 mm te bedragen. Strikocem FS Fijnschuur niet doorzetten in maaiveld. De pleister tijdens applicatie en droging beschermen tegen weersinvloeden. Droogtijd 1 dag per mm laagdikte.

Verbruik:

25 kg droge mortel FS aangemaakt met ca. 8 liter water, levert ca. 21 liter gebruiksklare mortel, voldoende voor ca. 4,5 m² bij een laagdikte van 5 mm.

Verpakking:

25 kg in papieren zakken.

Opslag:

Droog opgeslagen ca. 6 maanden houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van minerale pleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien FS in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Bijzonderheden:

Verven en afwerkpleisters mogen uitsluitend op volkomen droge FS fijnschuurlagen worden toegepast. Bij afwerking met dispersie gebonden sierpleisters en verven wordt i.v.m. de alkaliteit, als richtlijn een droogtijd van minimaal 2 dagen per mm geadviseerd. Het bijmengen van toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.