

**Productnaam:**

Strikocem MM Vario montagemortel

**Samenstelling:**

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde droge mortel uit de mortelgroep P-II volgens DIN 18550, CS-II volgens DIN EN 998-1. Korrelopbouw: 0 - 0,8 mm. Bindmiddel: speciale, snelafbindende cement en (minerale) toeslagstoffen ter verbetering van de verwerkbaarheid en de gewenste eigenschappen.

**Eigenschappen:**

Strikocem MM Vario montagemortel beschikt over een hoge kleefkracht en maakt het mogelijk relatief zware profielen probleemloos te stellen/monteren. Strikocem MM Vario is watervast en bestand tegen een hoge mechanische belasting. De afbindtijd van Strikocem MM Vario montagemortel bedraagt ca. 30 minuten, afhankelijk van de ondergrond en de weersomstandigheden. Strikocem MM Vario montagemortel is toepasbaar bij de verwerking van kalk-, kalkcement- en cementgebonden mortels alsmede gipsmortels.

**Kleuren:**

Grijs

**Toepassing:**

Strikocem MM Vario montagemortel is speciaal ontwikkeld voor het stellen/monteren van hoekbeschermers, stucstop- en pleisterprofielen, zowel binnen als buiten op schone minerale ondergronden zoals bijv. metselwerk, kalkzandsteen, cellenbeton etc. Strikocem MM Vario is ook geschikt voor het installeren van verdeel-, aansluit en stekkerdozen en het stellen en aansmeren van electriciteit- en waterleidingen. Strikocem MM Vario kan tevens worden toegepast in vochtige en natte ruimten. Niet toepassen op gipskartonplaten.

**Ondergrond:**

Strikocem MM Vario montagemortel kan op vrijwel alle minerale ondergronden worden aangebracht. De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van vorst, stof, losse delen, bekistingolie, vocht en andere verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.

**Verwerking:**

Droge mortel Strikocem MM Vario montagemortel in kleine hoeveelheden aanmaken met schoon leidingwater en verwerken binnen ca. 15-20 minuten. De weersomstandigheden kunnen de afbindtijd sterk beïnvloeden. In geen geval Strikocem MM Vario montagemortel mengen met gips- of cementhoudende producten om het afbindproces te versnellen. Profielen volledig in Strikocem MM Vario montagemortel stellen/monteren en waterpas plaatsen. De uitpuilende mortel zodanig afstrijken dat de profielen schoon blijven en de aan te brengen pleisterdikte niet ongunstig wordt beïnvloed. MM Vario montagemortel horizontaal ruwhalen met behulp van een nylon bezem. Maximale laagdikte bedraagt 50 mm. Reeds aangesteven MM Vario montagemortel niet meer opmixen met water.

**Verbruik:**

25 kg droge mortel MM Vario aangemaakt met ca. 6-7 liter water levert ca. 18 liter gebruiksklare pleister op, genoeg voor het stellen van ca. 35 strekkende meter profiel, afhankelijk van de ondergrond en het type profiel.

**Verpakking:**

25 kg in papieren zakken, 42 zakken per pallet.

**Opslag:**

Droog opgeslagen ca. 6 maanden houdbaar.

**Veiligheid:**

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van minerale pleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien MM Vario in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

**Bijzonderheden:**

Het bijmengen van toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.