

Productnaam:

Strikocem UNI-H Hechtmortel universeel

Samenstelling:

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde droge mortel. Mortelgroep CS IV volgens DIN EN 998-1 (PIII volgens DIN V 18550).

Eigenschappen:

UNI-H is uiterst geschikt voor universele hechtlaag op betonnen ondergronden. UNI-H beschikt over een zeer goede kleefkracht en gunstige drukvastheid. UNI-H is eenvoudig met de hand of machinaal te verwerken.

Kleuren:

Natuurlijk wit

Toepassing:

Speciaal ontwikkeld als hechtlaag voor op betonnen ondergronden. Strikocem UNI-H is een uitstekende ondergrond voor alle Strikocem Raap- en afwerkmortels uit de mortelgroep CS-I(P-I), CS-II(P-II), CS-III(P-III), tegelwerk (max. 20 kg/m²), en Strikolith sierpleisters. Ook bij toepassing van een éénlagig systeem kan een optimaal schuurbeeld verkregen worden.

Technische gegevens:

- Mortelgroep PIII volgens DIN V 18550.
- CS IV volgens DIN EN 998-1.
- Stortgewicht: 1,4 kg/dm³.
- Drukvastheid: > 8 N/mm².
- Buigvastheid: ca. 3 N/mm².
- Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,69 W / (m*K).
- μ - Waarde: 5/20.
- Cappilaire wateropname: $w < 0,4 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}0,5)$ volgens DIN V 18550 W2 volgens DIN EN 998-1.

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, vuil, vet, vocht, sinterhuid, loszittende delen en overige verontreinigingen die de hechting van het pleisterwerk nadelig kunnen beïnvloeden.

Verwerking:**Hechtlaag:**

Strikocem UNI-H bij voorkeur met een getande kamspaan (6x6 getand) gelijkmatig aanbrengen. In de rillen dient de minimale laagdikte 2 mm te bedragen. Na enige droging van de UNI-H, het geheel met behulp van nylon bezem opruwen om de sinterhuid te doorbreken. UNI-H minimaal 2 dagen laten drogen. De pleister tijdens applicatie en droging beschermen tegen weersinvloeden.

Afwerklaag:

Strikocem UNI-H in een gelijkmatige laagdikte van minimaal 3 tot maximaal 5 mm opbrengen. De UNI-H vlak onder de rei brengen en na voldoende droging opschuren met behulp van een schuurspons. Na droging van min. 1 dag kan een eventuele tweede laag aangebracht worden welke men eveneens na voldoende droging kan opschuren met behulp van een schuurspons. De pleister tijdens applicatie en droging beschermen tegen weersinvloeden.

Verbruik:

ca. 1,4 kg/mm/m²

Verpakking:

25 kg papieren zakken. 42 zakken per pallet.

Opslag:

Droog opgeslagen ca. 6 maanden houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van minerale pleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Uni-H in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Bijzonderheden:

Het bijmengen van toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.