



STRIKOTHERM

Strikotherm MW stuclamel WDV 040

Productnaam:

Strikotherm MW stuclamel WDV 040

Samenstelling:

De Strikotherm Stuclamel isolatieplaten zijn minerale steenwol isolatieplaten, voorzien van een ingebrande gecacheerde laag aan één of beide zijden. Speciale buitengevelisolatie kwaliteit, vormvast en stabiel.

Kleuren:

Bruin- groen

Toepassing:

Als minerale isolatie in alle Strikotherm gevelisolatiesystemen vanaf het maaiveld. De isolatieplaten kunnen worden aangebracht op vrijwel alle vlakke, vaste en draagkrachtige ondergronden.

Technische gegevens:

- Materiaal : Minerale steenwol isolatie platen, harde persing type stuclamel
- labda-waarde : 0,035 of 0,040 (m².K/W)
- Afmetingen : 200 x 1200 mm
- Dikte(n) : 40 t/m 200 mm
- Treksterkte : > 80 KPa
- Dampdiff.waarde : 1,4
- Brandklasse : A1

Ondergrond:

Op droge, schone en vaste minerale ondergronden en onder maaiveld op waterdichte kelderwanden.

Verwerking:

SpeedRock I: wordt volvlaks gekleefd met de zijde waar de laag is aangebracht. De kleefmortel wordt tegen de gevel aangebracht, niet meer per lamel. Met deze werkwijze kan er veel sneller een betrouwbaar resultaat bereikt worden. SpeedRock II: heeft aan beide zijden een voorbehandeling ondergaan. Hierdoor is er niet alleen sprake van een snelle verkleving op de ondergrond. Ook de mortelafwerking gaat nu een stuk sneller en met minder materiaal.

Verbruik:

Ca. 1,05 / m² (project afhankelijk)

Verpakking:

Pallets/ pakken

Opslag:

Ca. 2 jaar mits, droog en buiten zonlicht opgeslagen.

Veiligheid:

Zie veiligheidsbladen. Indien Stuclamel in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Bijzonderheden:

Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.