



STRIKOTHERM

Strikotherm EPS 300 WDV 035 isolatieplaat

Productnaam:

Strikotherm EPS 300 WDV 035 isolatieplaat

Samenstelling:

De Strikotherm EPS 040 WDV messing en groef isolatieplaten zijn geëxpandeerd polystyreen hardschuimisolatieplaten, welke geproduceerd worden zonder toevoegingen van regeneraat en brandvertragendgemodificeerd volgens DIN 18164 deel 1. Speciale buitengevelisolatie kwaliteit, vormvast en geen nakrimp.

Toepassing:

Als hardschuim isolatie in Strikotherm gevelisolatiesystemen 100-200-250. De isolatieplaten kunnen worden aangebracht op vrijwel alle vaste en draagkrachtige ondergronden, mits vrij van bewegingen.

Technische gegevens:

- Materiaal : geëxpandeerd polystyreen hardschuim isolatieplaten
- Vol. massa : min. 15 kg/m³
- Randafwerking : mes en groef
- (-waarde : 0,035 (m².K/W)
- Afmetingen : 500 x 1000 mm (irreversibele lengteverr. <0,15%)
- Dikte(n) : 20 t/m 200 mm, > of aanvraag
- Treksterkte : 0,15 - 0,23 N/ mm²
- Brandklasse : B1

Ondergrond:

Op droge, schone en vaste minerale ondergronden.

Verwerking:

De isolatieplaten worden met een Strikotherm hechtmortel zonder naden gekleefd op de ondergrond constructie, zodanig dat de plaatranden volledig zijn verlijmd en er een evenredig verdeeld vlak ontstaat met een verlijming van minimaal 60%. De isolatieplaten kunnen op aanwijzing van het Strikotherm advies en de B.R.L. 1328 na droging (48 uur) extra vernageld worden met Strikotherm Spreidpluggen.

Verbruik:

Ca. 1,05 / m² (project afhankelijk)

Verpakking:

pallets / pakken

Opslag:

Ca. 2 jaar mits, droog en en buiten zonlicht opgeslagen.

Veiligheid:

Zie veiligheidsbladen. Indien WDV 035 in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.