



STRIKOTHERM

Strikotherm AP grondmortel

Productnaam:

Strikotherm AP grondmortel

Samenstelling:

Een hoogwaardig fabrieksmatig samengestelde vezelversterkte minerale mortel op basis van bindmiddelen van kalk en cement volgens DIN 1060 en DIN 1164 en geselecteerde toeslagstoffen.

Eigenschappen:

Strikotherm AP Grondmortel heeft uitstekende hydraulische en waterafwijzende eigenschappen. Is optimaal handmatig of machinaal verwerkbaar als grondmortel van thermische gevelisolatie systemen. Na verharding zorgt deze grondmortel voor een gezond leefklimaat door zijn optimale waterdampdoorlaatbaarheid. De vezels wapenen de mortel tegen hoge drukbelasting en vervormingen.

Kleuren:

Grijs/wit

Toepassing:

Als grondmortel voor Strikotherm BGI systemen 100-200 en 300. Daarnaast egalisatiemortel (5 tot 10 mm) voor onregelmatige, vaste, minerale ondergronden.

Technische gegevens:

- Bouwstofklasse volgens DIN 18557. S.G. : ca. 1,5 kg/dm .
- Gewicht verse mortel : ca. 1,75 kg/dm

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Voorbehandeling ondergrond:

Sterk zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met één laag Strikolith Diepgrond. Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond, nat in nat aangebracht. Zwak- of niet zuigende ondergronden voorbehandelen met Strikotherm Hechtcontact.

Verwerking:

Mengen tot een homogene massa met ca. 6,5 L. water per zak van 25 kg en handmatig of machinaal aan te brengen. Maximale laagdikte van 10 mm.

Aanbrengen mortel-weefsellaag:

De grondmortel met een RVS spaan gelijkmatig aanbrengen, daarna kammen m.b.v. een kamspaan (vertand 10 x 10 mm) Aansluitend het Strikotherm Glasweefsel Grof, met een overlapping van minimaal 10 cm in de mortel inbedden en m.b.v. een RVS spaan gladstrijken zodat er een laagdikte van circa 6 mm (+/- 1mm) wordt bereikt, waarbij het glasweefsel overal doorloopt (let op bovenhoeken van neggenkanten) en voldoende is ingebed. Niet met andere stoffen mengen

Verbruik:

- Opbrengst ca. 24 L. per zak van 25 kg.
- kg / m² zak/m²
- Mortellaag (ca. 6 mm): ca. 7,0 ca. 4,0



STRIKOTHERM

Strikotherm AP grondmortel

Verpakking:

Zakken 25 kg / 42 zakken op een pallet

Opslag:

Ca. 6 maanden mits koel, droog en vorstvrij opgeslagen.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Strikotherm AP mortel in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie veiligheidsblad.

Bijzonderheden:

De niet te behandelen bouwdeelen vooraf maskeren met papier en plakband. Strikotherm AP Grondmortel tijdens en na applicatie beschermen tegen weersinvloeden. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.