



STRIKOLITH

Peents Isotex

Productnaam:

Peents Isotex

Samenstelling:

Hoogwaardige fabrieksmatig samengestelde afbouwverf op basis van een isolerend dispersiebindmiddel, in combinatie met geselecteerde hulpstoffen en pigmenten. Hierdoor wordt een goede verwerkbaarheid, een optimale dekking, een groot isolerend vermogen gerealiseerd.

Eigenschappen:

- Groot isolerend vermogen van verontreinigde minerale ondergronden en hout- en gipskartonplaten
- Isoleert nicotine, roet, droge waterkringen en andere wateroplosbare verontreinigingen
- Uitstekende hechting ook op zwakkere ondergronden
- Gemakkelijk verwerkbaar met roller en kwast
- Prima dekking en alkalibestendig
- Spanningsarm, oplosmiddelvrij en reukarm
- Watergedragen en vrijwel reukloos.

Kleuren:

Wit en beperkt aantal lichte kleuren.

Toepassing:

Bestemd voor het binnen behandelen van verontreinigde ondergronden zoals beton, kalkzandsteen, baksteen, gipskarton- en cementgebonden platen en gips- en minerale mortels. Daarnaast toepasbaar als tussenlaag voor een verdere afwerking op verontreinigde ondergronden

Technische gegevens:

- Dichtheid : ca. 1,2 kg/dm³ PH-waarde : ca. 9
- Viscositeit : ca. 16.000 mPa.s Glans : Semi- glans
- Dekkracht : 4 Schrobvastheid : 1
- Fijnheid : Fijn Overschilderbaar na: 24 uur

Ondergrond:

Ondergronden behoren droog, vast en schoon te zijn. Oude loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen volledig verwijderen met Strikolith Strikoclean. Sterk zuigende en zanderige ondergronden eerst in voldoende mate behandelen met Strikolith Diepgrond en laten drogen.

Verwerking:

De eerste laag Peents Isotex maximaal met 2% leidingwater verdund, aanbrengen met blokkwast, vachtroller of spuitapparaat. Na voldoende droging een tweede laag Peents Isotex maximaal verdund met 2% leidingwater, aanbrengen. Bij een verdere afwerking is een volledige droging van de de Peents Isotex een voorwaarde voor een goed eindresultaat. Het isolerend vermogen neemt af bij verdunning, lage temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Verbruik:

200 ml per laag/m2 en afhankelijk van het type ondergrond.

Verpakking:

5 en 10 liter; in kunststof emmers.

Opslag:

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling om alle relevante lichaamsdelen met behulp van adequate beschermingsmiddelen te beschermen. Indien Isotex in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Bijzonderheden:

Peents afbouwverven op kleur voor gebruik goed mengen om mogelijke kleurverschillen te voorkomen. Bouwdelen die niet behandeld worden, in voldoende mate beschermen. Niet verwerken en laten drogen Beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van + 5° C.