



STRIKOTHERM

Strikotherm Spachtelpleister BGI- QS 2mm

Productnaam:

Strikotherm Spachtelpleister BGI- QS 2mm

Samenstelling:

Een afwerkpleister op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel met sneldrogende eigenschappen en met een rustig en regelmatig korrelig oppervlak.

Eigenschappen:

De pleister is kras- en stootvast, blijvend elastisch en ademend. Is bovendien weersbestendig, slagregendicht, algwerend en goed bestand tegen industriële- en luchtverontreiniging. Door de speciale bindmiddeltechnologie vindt de eerste droging plaats bij lage temperaturen.

Kleuren:

Standaard wit, kleuren volgens Strikolith Kleurstemmingen met een minimale helderheidswaarde van 20. Kleuren uit andere kleurenwaaiers op aanvraag.

Toepassing:

Decoratieve pleister als eindafwerking voor het Strikotherm systeem 100, Strikotherm armieringssysteem of Strikocem pleistersysteem. De pleister is door zijn sneldrogende werking toepasbaar bij temperaturen tussen de 1° C en de 15° C.

Technische gegevens:

- PH-waarde: ca. 9
- Viscositeit: ca. 450 Pa.s.
- S.G.: ca. 1,8 gr/cm³

Ondergrond:

Op droge, schone en vaste minerale ondergronden.

Voorbehandeling ondergrond:

Op Strikocem/Strikolith pleistersysteem: Na volledige droging van de raapmortel, deze te behandelen met één laag Strikolith Diepgrond, Droogtijd 24 uur. Hierna het geheel voorbehandelen met Strikotherm Voorstrijk BGI in de kleur van de afwerklaag. Droogtijd 24 uur.

Op gevelisolatie: Mortelweefsellaag dient winddroog te zijn en minimaal 48 uur te zijn uitgehard, deze ondergrond voorbehandelen met Strikotherm Voorstrijk BGI in de kleur van de afwerklaag.

Verwerking:

De Strikotherm Spachtelpleister BGI QS mengen tot homogene massa met max. 2% schoon leidingwater per emmer van 17 kg. Handmatig met roestvrij stalen spaan of machinaal gelijkmatig op korreldikte aanbrengen en naar wens te structureren. Niet mengen met vreemde toeslagstoffen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Verbruik:

1,5 mm / ca. 2,5 kg / m²

2,0 mm / ca. 3,0 kg / m²

3,0 mm / ca. 4,0 kg / m²



STRIKOTHERM

Strikotherm Spachtelpleister BGI- QS 2mm

Verpakking:

17 kg in kunststof emmer.

Opslag:

Ca. 1 jaar mits koel, droog en vorstvrij opgeslagen

Veiligheid:

Zie veiligheidsbladen. Indien Spachtelpleister BGI QS in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Bijzonderheden:

Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 1° C en boven de 15° C