

Productnaam:

Strikolith Marmerpleister

Samenstelling:

Hoogwaardig, fabrieksmatig samengestelde natuursteenpleister op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel. Hulp- en vulstoffen voor een goede verwerkbaarheid en een egale en regelmatige structuur.

Eigenschappen:

Marmerpleister is kras- en stootvast, blijvend elastisch, dampdoorlatend en onderhoudsarm. Marmerpleister is goed bestand tegen mechanische belasting.

Kleuren:

In 18 standaardkleuren volgens de monstercollectie. Afwijkende kleuren kunnen in overleg worden geleverd.

Toepassing:

Marmerpleister is een meerkleurige sierpleister van natuursteen en ingekleurde kwartskorrels voor binnen- en buiten toepassing.

Technische gegevens:

- S.G: ca. 1,5 kg/dm³.
- PH-waarde: ca. 8.

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Voorbehandeling ondergrond:

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikoclean.

Op ondergrond van Strikolith Gipsen en Strikocem Minerale mortels- en afwerkpleisters;

Het geheel voorbehandelen met Strikolith Diepgrond. Na voldoende droging van de Strikolith Diepgrond het geheel voorstrijken met Strikolith Voorstrijk buiten/binnen.

Verwerking:

Marmerpleister eerst intensief mengen. Indien noodzakelijk maximaal 2% water toevoegen. Met behulp van een roestvaststalen spaan gelijkmatig op korreldikte aanbrengen. Aansluitend horizontaal afpleisteren. Op het moment dat de Marmerpleister begint aan te trekken met een schone, roestvaststalen spaan in horizontale richting afpleisteren. Pas op voor langdurig napleisteren. Dit kan vlekvorming (grijze sluijer) tot gevolg hebben door afgeven van de roestvaststalen spaan. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Strikolith Marmerpleister tijdens en na applicatie beschermen tegen weersinvloeden.

Verbruik:

3,5 - 4 kg/ m².

Verpakking:

20 kg in kunststof emmer.

Opslag:

Koel en vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van sierpleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Marmerpleister in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.
Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Bijzonderheden:

De niet te behandelen bouwdelen vooraf maskeren met papier en plakband. Strikolith Marmerpleister tijdens en na applicatie beschermen tegen weersinvloeden. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst. Strikolith Marmerpleister met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.