

Productnaam:

Strikolith Schuurspachtel binnen

Samenstelling:

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde Schuurspachtel op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel. Hulp- en vulstoffen voor een goede verwerkbaarheid.

Eigenschappen:

Strikolith Schuurspachtel is een zeer fijne sierpleister welke als schuurwerk is op te leveren. Strikolith Schuurspachtel is in alle kleuren leverbaar. Met Strikolith Schuurspachtel is een door- en door gekleurd, fijn geschuurd, eindresultaat mogelijk. Schuurspachtel is kras- en stootvast, blijvend elastisch en dampdoorlatend.

Kleuren:

Wit en overige kleuren volgens de Strikolith kleurstemmingen waaier.

Toepassing:

Schuurpachtel wordt binnen toegepast als decoratieve pleister in kleur, met schuurwerk eindstructuur.

Technische gegevens:

- S.G: ca. 1.6 g/cm³.
- PH-waarde: ca. 8.
- Viscositeit: 300 - 400 Pa.s.

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Voorbehandeling ondergrond:

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikoclean. Reparaties en/of oneffenheden in de ondergrond herstellen met Strikolith FP200 Hechtgips. Sterk zuigende en gipsgebonden ondergronden eerst behandelen met één laag Strikolith Diepgrond. Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Diepgrond, nat in nat aangebracht. Na droging van de Strikolith Diepgrond het geheel voorbehandelen met Strikolith Voorstrijk in de kleur van de afwerklaag.

Verwerking:

De Strikolith Schuurspachtel intensief mengen, maximaal verdund met 2% schoon leidingwater. De Schuurspachtel op korrel dikte verdelen met een roestvrijstalen spaan. Na voldoende droging het geheel opschuren met een droge, schone schuur spons. Kleur nader te bepalen aan de hand van de Strikolith kleurenwaaier "Kleurstemmingen".

Verbruik:

Verbruik per m²: ca. 1,6 kg.

Verpakking:

16 kg in kunststof emmer.

Opslag:

Koel en vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 2 jaar houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van sierpleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Schuurspachtel in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Bijzonderheden:

Schuurspachtel met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen. Bouwdelen die niet met Schuurspachtel worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Schuurspachtel verwijderen. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.