



STRIKOTHERM

Strikotherm Spachtelpleister BGI

Productnaam:

Strikotherm Spachtelpleister BGI

Samenstelling:

Een afwerkpleister op basis van zuiver acrylaat met een rustig en regelmatig korrelig oppervlak.

Eigenschappen:

De pleister is kras- en stootvast, blijvend elastisch en ademend. Is bovendien weersbestendig, slagregendicht, algenwerend en goed bestand tegen industriële- en luchtverontreiniging.

Kleuren:

Wit en overige kleuren volgens de Strikolith kleurstemmingen waaier. Kleuren uit andere kleurenwaaiers op aanvraag. Toegepast in Strikotherm systeem 100; minimale helderheidswaarde van 20.

Toepassing:

Decoratieve pleister als eindafwerking voor het Strikotherm systeem 100. Tevens toepasbaar op droge, schone, vaste minerale, pasteuze (GW-FLEX) en gipsgebonden ondergronden.

Technische gegevens:

- PH-waarde: ca. 8
- Viscositeit: ca. 450 Pa.s.
- S.G.: ca. 1,8 gr/cm³

Voorbehandeling ondergrond:*Op Strikotherm gevelisolatie:*

Mortelweefsellaag dient winddroog te zijn en minimaal 48 uur te zijn uitgehard. De ondergrond hierna voorbehandelen met Strikotherm Voorstrijk BGI in de kleur van de afwerklaag.

Op Strikoecem/Strikolith pleistersysteem:

Na volledige droging van de raapmortel, deze behandelen met één laag Strikolith Diepgrond, Droogtijd 24 uur. Hierna het geheel voorbehandelen met Strikotherm Voorstrijk BGI in de kleur van de afwerklaag. Droogtijd 24 uur.

Verbruik:

1,5 mm / ca. 2,5 kg / m²

2,0 mm / ca. 3,0 kg / m²

3,0 mm / ca. 4,0 kg / m²

Verpakking:

17 kg in kunststof emmer.

Opslag:

Ca. 2 jaar mits koel, droog en vorstvrij opgeslagen.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van sierpleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Spachtelpleister BGI in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Voor meer informatie zie het veiligheidsblad.

Bijzonderheden:

Spachtelpleister BGI met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen. Bouwdelen die niet met Siliconenpleister worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Siliconenpleister verwijderen. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.