

Productnaam:

Spacks Elegance Spuitpleister

Samenstelling:

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde spuitpleister op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel. Hulp- en vulstoffen voor een goede verwerkbaarheid.

Eigenschappen:

Spacks Elegance is een spuitklare, oplosmiddelvrije, decoratieve sierpleister met een zeer fijne structuur voor binnen- en buitentoepassingen. Spacks Elegance heeft een uitstekende hechting, is onderhoudsarm, weerbestendig en zeer goed bestand tegen industriële- en luchtverontreiniging.

Spacks Elegance is uitmuntend kras- en stootvast, blijvend elastisch en dampdoorlatend.

Kleuren:

Volgens Strikolor kleurensystematiek en vele andere kleuren.

Toepassing:

Spacks Elegance wordt binnen en buiten toegepast als spuitklare afwerkpleister met talloze decoratieve structuurmogelijkheden voor het snel en duurzaam afwerken van plafonds en wanden, vooral in kwalitatief hoogwaardige woon- en werkomgevingen. Spacks Elegance kan op vrijwel alle steenachtige, minerale ondergronden worden aangebracht.

Technische gegevens:

- S.G: ca. 1.6 g/cm³.
- PH-waarde: ca. 8.
- Viscositeit: 1300 - 2000 pas. (Brookfield)

Ondergrond:

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikoclean. Bij toepassing binnen: sterk zuigende en gipsgebonden ondergronden (bijvoorbeeld gipsblokken) eerst behandelen met laag Strikolith Diepgrond. Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond, nat in nat aangebracht. Grote reparaties uitvoeren met Strikolith FP200 Hechtgips. Kleine reparaties en ruwe ondergronden repareren en overpleisteren met Spacks Handpleister. Reparaties altijd volledig laten drogen. Het verdient aanbeveling geen kalkhoudende pleisters voor de reparaties te gebruiken. De volledig, droge ondergrond voorbehandelen met Strikolith Voorstrijk in de kleur van de afwerklaag. Vraag bij afwijkende ondergronden of twijfel telefonisch advies bij het Strikolith InfoCenter of uw rayonmanager.

Verwerking:

Spacks Elegance, onverdund, intensief mengen. Indien noodzakelijk met maximaal 2% water verdunnen. Spacks Elegance kan machinaal met behulp van een wormpomp of trechterpistool of handmatig met een roestvaststalen spaan worden aangebracht. De gewenste structuur naar eigen inzicht en smaak aanbrengen. Het verdient aanbeveling om eerst een proefstuk op te zetten en te experimenteren met de vele structuurmogelijkheden. Gereedschappen direct na gebruik reinigen met water. Bij toepassing van kleur dient extra zorg besteed te worden aan de kwaliteit van de ondergrond en de applicatie om kleurverschillen te voorkomen.

Verbruik:

Ca. 2,0 kg per m², afhankelijk van ondergrond- en applicatiemethode.

Verpakking:

16 kg in plastic emmer

Opslag:

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van spuitpleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Spacks Elegance in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad Spacks Elegance Sputpleister.

Bijzonderheden:

Spacks Elegance spuitpleister met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen. Bouwdelen die niet met Spacks Elegance worden afgewerkt vooraf maskeren met afplakpapier en afplakband. Deze direct na het aanbrengen van Spacks Elegance verwijderen. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.