

Productnaam:

Spacks Handpleister

Samenstelling:

Fabrieksmatig samengestelde uitvlak- en reparatiepleister op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel, fijn dolomiet, pigmenten en hulp- en vulstoffen ter verbetering van de verwerkbaarheid en hechting.

Eigenschappen:

Spacks Handpleister heeft een uitstekende hechting en een groot vullend vermogen. Spacks Handpleister is waterdampdoorlatend en laat zich eenvoudig verwerken in dunne lagen. Spacks Handpleister is uiterst eenvoudig te pleisteren met een perfect glad eindresultaat.

Kleuren:

Natuurlijk wit.

Toepassing:

Spacks Handpleister wordt uitsluitend binnen toegepast als uitvlak- en reparatiepleister, voor het behangklaar maken, het zogenaamde "blauw pleisteren", van mineraal- of gipsgebonden wanden. Spacks Handpleister kan vrijwel op alle steenachtige minerale ondergronden worden aangebracht. Spacks Handpleister heeft als toevoeging aan stucadoorsgips in een verhouding van 1:3 een uitstekende vulling, en daarbij een perfecte toepasbaarheid als reparatiemiddel met goede hechteigenschappen in dunne lagen.

Technische gegevens:

- S.G.: ca. 1,7 g / cm³.
- Viscositeit: 1200 - 1600 Pas (Brookfield)
- PH-waarde: ca. 8.

Ondergrond:

De ondergrond moet vast, droog, schoon en vorstvrij zijn.

Verwerking:

Indien Spacks Handpleister wordt toegepast als reparatiemiddel, volgens voorschrift mengen met stukadoorsgips of Strikolith FP200 Hechtgips. Toegepast als dunlagige uitvlak- egalisatiepleister, de handpleister onverdund op het oppervlak aanbrengen, waarna het geheel afgepleisterd kan worden met behulp van een roestvaststalen spaan of spackmes.

Verbruik:

Afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode ca. 0,3 kg per m².

Verpakking:

25 kg in plastic ventielzak of 20 kg in plastic emmer.

Opslag:

Koel en vorstvrij opgeslagen ca. 3 maanden houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van kunstharsgebonden pleisters de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Spacks Handpleister in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad Spacks Handpleister.

Bijzonderheden:

Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst. Direct na gebruik gereedschappen met water reinigen.