

Productnaam:

Strikocem MKG-SL Super lichtgewicht kalk-cementpleister

Samenstelling:

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde droge mortel volgens DIN 18550, mortelgroep CS-II volgens DIN EN 998-1, korrelopbouw 0 - 1,1 mm. Bindmiddel: cement volgens DIN EN 197-1, kalk volgens DIN 1060, kalksteen breeksand en beproefde toeslagstoffen, waaronder minerale lichtgewicht vulstoffen op glasbasis, ter verbetering van de verwerkbaarheid en de gewenste eigenschappen.

Eigenschappen:

MKG-SL Super lichtgewicht kalk-cementpleister is een uiterst soepele pleister welke eenvoudig met de hand of machinaal (alleen krachtstroom) verwerkbaar is. Door de lichte toeslagstoffen wordt de E-module sterk gereduceerd waardoor kans op oppervlaktetspanningen tussen pleisterlaag en ondergrond worden geminimaliseerd. Na verharding is MKG-SL waterdampdoorlatend, waterkerend en warmte-isolerend.

Toepassing:

Strikocem MKG-SL is speciaal ontwikkeld voor renovatie doeleinden. Strikocem MKG-SL is bijzonder geschikt voor toepassing op bestaande, slecht zuigende, minerale ondergronden. Strikocem MKG-SL is zowel binnen als buiten toepasbaar. In combinatie met Strikolith hechtcontact, kan Strikocem MKG-SL worden toegepast op slecht zuigende ondergronden waaronder bestaande, goed hechtende, veel voorkomende muurverfsoorten (raadpleeg voor aanvang het Strikolith infocenter 0800-7874565). Strikocem MKG-SL is een uitstekende ondergrond voor alle Strikocem afwerkklagen uit mortelgroep CS-I(P-I) en CS-II(P-II), Strikolith sierpleisters en Peents muurverven. Door de fijne korrelopbouw kan met MKG-SL een optimaal schuurbeeld worden behaald.

Droogtijd 1 dag per mm laagdikte.

Strikocem MKG-SL niet toepassen onder en ter plaatse van maaiveld.

Voor advies van gestukadoorde plinten en afwerkingen onder en ter plaatse van maaiveld raadpleeg Strikolith Publicatie 14.1 en Richtlijn 1.9 van Bedrijfschap Afbouw.

Ter plaatse van maaiveld altijd voorzieningen treffen ter voorkoming van optrekkend vocht.

Technische gegevens:

- Gemeten volgens DIN 18550, deel 3;
- S.G.: ca. 0,6 kg/dm³.
- Drukvastheid: ca. 3,5 N/mm².
- Buigvastheid: ca. 1,5 N/mm².

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, poederachtige verflagen, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Voorbehandeling ondergrond:

Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Strikolith Kalkcementgrond. Gladde en zwak zuigende ondergronden voorbehandelen met Strikolith hechtcontact. Ondergronden van beton vertinnen met Strikocem Uni-H. (voor applicatievoorwaarden raadpleeg de technische informatiebladen)

Verwerking:

Droge mortel MKG-SL met leidingwater mixen tot een homogene massa. De Strikocem MKG-SL kan zowel met de hand als met een krachtstroommachine verwerkt worden. Een 1e laag aanbrengen met Strikocem MKG-SL in een laagdikte van ca. 8-10 mm. De Strikocem MKG-SL bij voorkeur met een getande rei vlak zetten (om luchtbelvorming tegen te gaan). Door de Strikocem MKG-SL 'te veel' te bewegen (reien) kan er mogelijk een waterfilm ontstaan op het hechtvlak wat in een later stadium tot onthechting kan leiden.

Na enig opstijven van de 1e laag, een 2e laag aanbrengen van Strikocem MKG-SL in een laagdikte van ca. 5-7 mm. De minimale laagdikte bedraagt van de 2 lagen bedraagt 15 mm. De Strikocem MKG-SL vlak onder de rei brengen en na voldoende droging de sinterhuid verwijderen met behulp van een schuurraam of opschuren met behulp van een schuurspons. De pleister tijdens applicatie en droging beschermen tegen weersinvloeden. Droogtijd minimaal 1 dag per mm laagdikte.

De maximale laagdikte van de Strikocem MKG-SL op Strikotherm hechtcontact bedraagt 20 mm.

Noot: Bij meerdere lagen dient men er attent op te zijn dat de volgende laag niet dikker is dan de eerder aangebrachte grondlaag/vertinlaag. Neem bij uw eerste applicatie met Strikocem MKG-SL contact op met het Strikolith Infocenter (0800-7874565).

Verbruik:

17 kg droge mortel Strikocem MKG-SL aangemaakt met ca. 6,5 liter water levert ca. 21,5 liter gebruiksklare pleister op, voldoende voor ca. 1,7 m² bij een laagdikte van 15 mm.

Verpakking:

17 kg in papieren zak, pallet = 45 x 17 kg.

Opslag:

Droog en op pallets opgeslagen maximaal 3 maanden houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van minerale pleisters de ogen en huid afdoende te beschermen met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien MKG-SL in contact komt met de ogen, deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Bijzondere gevaren:

- R38 Irriterend voor de huid
 - R41 Gevaar voor ernstig oogletsel
- Veiligheidsaanbevelingen:
- S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
 - S22 Stof niet inademen.
 - S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
 - S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 - S37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen en gezicht.
 - S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.