



Bofimex Silicaat Fond

- **Binnen en buiten toepasbaar**
- **Gebruiksklaar en oplosmiddelvrij**
- **Dampdoorlatend en alkalibestendig**

Bofimex Silicaat Fond is een ademend, verkiezelend gronderingsmiddel, toe te voegen aan Bofimex Silicaatverf mineraal.

TOEPASSING

Bofimex Silicaat Fond wordt binnen en buiten toegepast op sterk of onregelmatig zuigende ondergronden in combinatie met Bofimex Silicaatverf mineraal.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Bofimex Silicaat Fond is een kant-en-klaar oplosmiddelvrij gronderingsmiddel met een sterk impregnerend en stabiliserend vermogen. Silicaat Fond is binnen en buiten toepasbaar. Silicaat Fond is een essentiële basiscomponent in de opbouw van minerale verfsystemen, zoals Bofimex Silicaatverf mineraal. Silicaat Fond is dampdoorlatend en alkalibestendig.

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGROND

De ondergrond moet volledig droog, draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikolith Strikoclean - Wandreiniger Universeel. Reparaties en/of oneffenheden in de ondergrond herstellen met een geschikte pleister, afgestemd op de ondergrond en toepassingsgebied. Reparaties altijd volledig laten drogen.

VERWERKING

Bofimex Silicaat Fond toevoegen aan de eerste laag Bofimex Silicaatverf mineraal. Maximaal 1 deel Bofimex Silicaat Fond toevoegen aan 4 delen Bofimex Silicaatverf mineraal. Breng een testvlak aan om de juiste verhouding te bepalen.

VEILIGHEID

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van muurverven de ogen, mond, neus en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Bofimex Silicaat Fond in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

VERWERKINGSSYSTEMEN

- Toevoegen aan Bofimex Silicaatverf mineraal.

TECHNISCHE INFORMATIE

EIGENSCHAPPEN

- Soortelijk gewicht: Ca. 1,0 g/cm³.
- PH waarde: Ca. 11.

SAMENSTELLING

Fabrieksmatig samengesteld gronderingsmiddel op basis van waterglas en een hoogwaardig dispersie bindmiddel. Hulp- en vulstoffen ter verbetering van het stabiliserend vermogen.

LET OP

- Bouwdelen die niet met Bofimex Silicaat Fond moeten worden behandeld vooraf maskeren met papier en plakband. Vooral glas en aluminium delen goed afdekken! Deze direct na het verwerken van de muurverf verwijderen.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van 8° C of te verwachten vorst of boven 35° C.

LEVERINGSVORM

- 10 liter can

KLEUR

Transparant.

VERBRUIK

Ca. 200 ml per m², afhankelijk van de ondergrond en verdunning.

DOSERING

Maximaal 1 deel Bofimex Silicaat Fond toevoegen aan 4 delen Bofimex Silicaatverf mineraal. Breng een testvlak aan om de juiste verhouding te bepalen.

HOUDBAARHEID

- Koel en vorst vrij opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.