

## Dalapro Facade



- Voor binnen en buiten
- Hoge vulkracht
- Extreem goede hechting
- Lichtgewicht
- Geschikt om te voegen, uit te vlakken en te finishen
- Zeer soepel te verwerken
- Goed schuurbaar

Dalapro Facade is een smeùige kant-en-klare lichtgewicht handplamuur voor zowel binnen als buiten. Deze plamuur heeft uitzonderlijke eigenschappen. Dalapro Facade is speciaal ontwikkeld voor buitentoepassingen en weerstaat zeer goed aan vorst-dooicycli. De plamuur is na droging goed schuurbaar en is overschilderbaar met alle courante verven. Gezien zijn aangename verwerking, zijn goede vulkracht en voortreffelijke hechting wordt de plamuur ook voor vele binnentoepassingen gebruikt. Voor buitentoepassingen raden wij aan de Dalapro Facade steeds te schilderen.

### Toepassing

Dalapro Facade wordt toegepast als reparatie-, egaliseer- en afwerkpasta op minerale (cementgebonden) ondergronden, diverse stucplaten en over sierpleisters, zowel binnen als buiten.

### Leveringsvorm

- 10 liter emmer.

### Product eigenschappen

Dalapro Facade is een grijze, kant-en-klare, smeùige lichtgewicht handplamuur voor zowel binnen als buiten. Dalapro Facade is speciaal ontwikkeld voor buitentoepassingen en weerstaat zeer goed aan vorst-dooicycli.

### Kleur

Grijs

### Verwerkingssystemen

- Handmatig met spaan.

### Verbruik

- Ca. 1,0 liter/m<sup>2</sup> per mm laagdikte. Als voegvulling op gipsplaat ca. 0,3 liter/m<sup>1</sup>.

### Dosering

Kant-en-klaar, eventueel verdunnen met maximaal 3,0% schoon leidingwater.

### Gebruiksaanwijzing

#### Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

## Dalapro Facade

### Voorbehandeling ondergrond

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen zoveel als mogelijk verwijderen met Strikolith Strikoclean - Wandreiniger Universeel. Sterk zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met Strikolith Diepgrond (verdunding volgens productinformatieblad). Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond (verdunding volgens productinformatieblad).

### Verwerking

Dalapro Facade is gebruiksklaar. Het is toegestaan de Facade met maximaal 3% schoon leidingwater te verdunnen indien een dunnere consistentie gewenst is. Dalapro Facade handmatig aanbrengen. De eerste laag Façade vullend aanbrengen zodat er een vlakke ondergrond ontstaat. Na voldoende droging (de volgende dag) een tweede laag aanbrengen in een dikte van circa 1 mm en vlak afmeten/pleisteren. Pas na volledige uitharding met de volgende bewerking beginnen. Gebruik schuurpapier korrel 220 of fijner om de plamuur na droging te schuren. Wij raden aan een stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Primer de plamuurlaag alvorens te schilderen of te behangen. Dalapro Façade dient, bij buitentoepassingen te allen tijden te worden afgewerkt met Strikolith Pearlcoat of Strikolith Gevelbeschermer Universeel. Dalapro Façade voor, tijdens en na de verwerking beschermen tegen weersinvloeden. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

### Droogtijd

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. Hou dus bij dikkere lagen, lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid rekening met een langere droogtijd. De plamuur is luchtdrogend; zorg dus voor een goede ventilatie en neem maatregelen bij hoge luchtvochtigheid.

### Veiligheid

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van pleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Dalapro Facade in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

### Technische informatie

#### Eigenschappen

- Bindmiddel: Latex copolymeer.
- Oplosmiddel: Water.
- Vulmiddel: dolomiet en lichtgewicht vulstoffen.
- Korrelgrootte: Max. 0,2 mm.
- Soortelijk gewicht: ca. 1kg/ltr.
- PH waarde: Ca. 9.
- Kleur: Grijs.
- Vulvermogen: 0 tot max. 6 mm per laag.
- Brandbaarheid: Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.
- Reinigen: Met water.
- Verpakking: plastic emmer van 10 liter.
- Toepassingsbereik: Binnen en buiten.

### Houdbaarheid

- Koel en vorst vrij opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

### Let op

- Bouwdelen die niet met Dalapro Facade worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Dalapro Facade verwijderen.
- Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of boven + 30° C.
- Relatieve vochtigheid bedraagt maximaal 80% en is bij voorkeur zelfs lager dan 65%.