



Strikolith Deco Isogrondeer

- **Behandelt verontreinigde ondergronden**
- **Isoleert o.a. nicotine, roet en droge waterkringen**
- **Prettig verwerkbaar**

Deco Isogrondeer is een hoogwaardig samengestelde grondering op basis van een isolerend dispersiebindmiddel, in combinatie met geselecteerde hulpstoffen en pigmenten. Bestemd voor het binnen behandelen van verontreinigde ondergronden zoals beton, kalkzandsteen, baksteen, gipskarton- en cementgebonden platen en gips- en minerale mortels. Deco Isogrondeer voor een optimale dekking altijd kruislings aanbrengen. Deco Isogrondeer dient na droging te worden afgewerkt met dispersiemuurverf, bijvoorbeeld een van de Strikolith Deco muurverven.

TOEPASSING

Deco Isogrondeer wordt binnen toegepast voor het behandelen van verontreinigde ondergronden. Deco Isogrondeer isoleert onder andere (opgedroogde) waterkringen, roet-, vet- en nicotinevlekken.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Deco Isogrondeer is een grondering voor het binnen behandelen van verontreinigde ondergronden zoals beton, kalkzandsteen, baksteen, gipskarton- en cementgebonden platen en gips- en minerale mortels. Deco Isogrondeer isoleert onder andere (opgedroogde) waterkringen, roet-, vet- en nicotinevlekken. Dekking dient te allen tijde in het werk te worden vastgesteld. Deco Isogrondeer is na droging overschilderbaar met Deco muurverven en andere dispersie muurverven.

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGROND

De ondergrond moet volledig droog, draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst zo ver als mogelijk verwijderen met Strikolith Strikoclean - Wandreiniger Universeel. Reparaties en/of oneffenheden in de ondergrond herstellen met een hechtgips of dunpleister. Reparaties altijd volledig laten drogen.

VERWERKING

Deco Isogrondeer intensief mengen en eventueel verdunnen met maximaal 2% schoon leidingwater. Een eerste laag aanbrengen met blokkwast en/of vachtroller, afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond. Na een droogtijd van tenminste 24 uur een tweede laag Deco Isogrondeer (maximaal verdund met 2% leidingwater), aanbrengen. Het isolerend vermogen neemt af bij verdunning, lage temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Na een droogtijd van tenminste 24 uur kan het geheel worden voorzien van een Deco muurverf of andere dispersie muurverf. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

VEILIGHEID

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van muurverven de ogen, mond, neus en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Deco Isogrondeer in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

VERWERKINGSSYSTEMEN

- Handmatig met blokkwast en/of roller.

TECHNISCHE INFORMATIE

EIGENSCHAPPEN

- Soortelijk gewicht: Ca. 1,2 g/cm³.
- Kleur: Wit.
- Glans: Mat.
- Overschilderbaar na: 24 uur.
- Verdunbaar met: Water.

SAMENSTELLING

Fabrieksmatig samengestelde grondering op basis van een isolerend dispersiebindmiddel, in combinatie met geselecteerde hulpstoffen en pigmenten. Hierdoor wordt een goede verwerkbaarheid, een optimale dekking en een groot isolerend vermogen gerealiseerd.

LET OP

- Bouwdelen die niet met Strikolith Deco Isogrondeer worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Deco Isogrondeer verwijderen.
- Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 8° C of boven + 30° C en een relatieve vochtigheid boven 85%.
- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Ruimte tijdens en na het aanbrengen voldoende ventileren.

LEVERINGSVORM

- 5 liter emmer.

KLEUR

Wit

VERBRUIK

Ca. 5 – 7 m² per liter per laag.

Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, structuur en opnemend vermogen van de ondergrond. Werkelijk verbruik in het werk te controleren.

DOSERING

Verdunnen met maximaal 2% schoon leidingwater. Het isolerend vermogen neemt af bij verdunning.

HOUDBAARHEID

- Koel en vorst vrij opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.