

Strikolith Deco Structuur



- Verfraait het oppervlak met een fijne korrelstructuur
- Vergeelt niet
- Verhult imperfecties in de ondergrond

Strikolith Deco Structuur is een decoratieve structuurverf voor nieuwe en bestaande ondergronden binnen. Bestemd voor het decoratief afwerken van beton, cellenbeton, baksteen, kalkzandsteen, cementgebonden plaatmaterialen en gipsachtige en minerale mortels. Leverbaar in standaard wit en lichte kleuren volgens de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen.

Toepassing

Deco Dry wordt binnen toegepast voor het verfraaien van voornamelijk wanden, met een fijne korrelstructuur. Deco Structuur kan worden aangebracht op o.a. gips- en dunpleisters, minerale (afwerk)pleisters, beton, metselwerk, gips-karton- en cementplaten en glasweefsel.

Leveringsvorm

- 5 en 10 liter emmer

Product eigenschappen

Strikolith Deco Structuur is een decoratieve structuurverf voor binnentoepassingen. Het hoog vullend vermogen heeft een verhullend effect op imperfecties in de ondergrond. Het verfraait het oppervlak met een fijne (korrel)structuur, is niet vergelend en heeft een matte uitstraling. Deco Structuur is watergedragen, oplosmiddelvrij en geurarm. Verwerkbaar met kwast en/of roller.

Kleur

Wit en lichte kleuren uit de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen.

Verwerkingssystemen

- Met blokkwast en/of roller.

Verbruik

Ca. 2 m² per liter per laag.

Het rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode, structuur en opnemend vermogen van de ondergrond. Werkelijk verbruik in het werk te controleren.

Dosering

Afhankelijk van applicatiemethode, verdunnen met maximaal 2% schoon leidingwater.

Strikolith Deco Structuur

Gebruiksaanwijzing

Ondergrond

De ondergrond moet volledig droog, draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Voorbehandeling ondergrond

Bij het overschilderen van synthetische glanzende muurverven ondergrond licht schuren. Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikolith Strikoclean - Wandreiniger Universeel. Reparaties en/of oneffenheden in de ondergrond herstellen met een hechtgips of dunpleister. Reparaties altijd volledig laten drogen. Zware verontreiniging, zoals roet-, teer-, nicotineaanslag en opgedroogde vochtkringen, vooraf behandelen met Deco Isogrondeer. Sterk zuigende en gipsgebonden ondergronden eerst voorbehandelen met Strikolith Diepgrond (verduunning volgens productinformatieblad). Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond (verduunning volgens productinformatieblad). Let bij de toepassing van Strikolith Diepgrond op de juiste verduunning en het voorkomen van aanzetten en lekstrepen!

Verwerking met (blok)kwast of roller

Deco Structuur voor gebruik goed oproeren en eventueel verdunnen met maximaal 2% schoon leidingwater. Deco Structuur aanbrengen met (blok)kwast en/of vachtroller, poolhoogte roller afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond. Structuur aanbrengen met een structuurroller. Na een droogtijd van tenminste 6-8 uur kan naar gelang de dekking een tweede laag worden aangebracht. Gereedschap direct na gebruik reinigen met lauw water.

Belastbaarheid en Schrobvastheidsklasse

Wanneer muurverf wordt toegepast op (makkelijk) bereikbare ondergronden, kunnen door aanraking en reiniging glanzende plekken ontstaan. Vervuiling dient bij voorkeur gereinigd te worden door inspuiting met lauw, schoon water. Eventueel kan hieraan een mild schoonmaakmiddel worden toegevoegd. Droging middels deppen met een schone, pluivrije doek. Hiermee worden glanzende plekken zover als mogelijk voorkomen. Gebruik in geen geval een microvezeldoek. Bij reinigen en/of drogen middels wrijven ontstaan per definitie glanzende plekken. De schrobvastheidsklasse wordt bepaald na minimaal 1 maand droging.

Veiligheid

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van muurverven de ogen, mond, neus en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Deco Structuur in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Technische informatie

Eigenschappen

- Soortelijk gewicht: Ca. 1,65 g/cm³.
- Schrobvastheidsklasse: Schrobvast klasse 2 (DIN EN 13300).
- Kleur: Wit en vele andere kleuren.
- Glans: Mat.
- Stofdroog na: ca. 2-3 uur.
- Overschilderbaar na: ca. 6-8 uur.
- Verdunbaar met: Water.

Samenstelling

Watergedragen, uitstekend dekkende matte structuurverf voor binnen.

Houdbaarheid

- Koel en vorst vrij opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Let op

- Deco Structuur voor gebruik goed mengen voor een goede en egale verdeling van de korrels.

Strikolith Deco Structuur

- Bij verwerking met (blok)kwast narollen met schuimplastic structuurroller. De eindstructuur is afhankelijk van laagdikte en type (structuur)roller.
- Deco Structuur met verschillende chargenummers voor gebruik onderling mengen.
- Afbouwverven op kleur voor gebruik goed mengen om mogelijke kleurverschillen te voorkomen.
- Bouwdelen die niet met Deco Structuur worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Deco Structuur verwijderen.
- Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 8° C of boven + 30° C en een relatieve vochtigheid boven 85%.
- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Ruimte tijdens en na het aanbrengen voldoende ventileren.