

## Strikolith Deco Top binnen- / buitenkwaliteit



- Voor wanden en plafonds binnen en beschut buiten
- Uitstekende dekking
- Zeer goed reinigbaar (Schrobvast klasse 2)
- Zeer helder wit

Strikolith Deco Top is een universele afbouwverf op basis van een hoogwaardig dispersiemiddel veelal gebruikt voor binnentoepassingen, maar tevens (beschut) buiten toepasbaar. Deco Top is een matte muurverf met een uitstekende dekking en een mooie vloeiing. Deco Top is verwerkbaar met kwast, roller en airless spuitapparatuur. Leverbaar in standaard wit en kleuren volgens de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen.

### Toepassing

Deco Top wordt voornamelijk binnen toegepast op wanden en plafonds, maar kan tevens (beschut) buiten worden toegepast. Deco Top kan worden aangebracht op o.a. gips- en dunpleisters, minerale (afwerk)pleisters, beton, metselwerk, gipskartonplaten, sier- en spuitpleisterondergronden en glasweefsel. Daarnaast is Deco Top uitermate geschikt voor het overschilderen van licht verontreinigde ondergronden.

### Leveringsvorm

10 liter emmer.

### Product eigenschappen

Deco Top is een uitstekend dekkende, matte muurverf voor binnen-, en beschutte buitentoepassing. Deco Top is geurarm, oplosmiddelvrij, spatarm en uitstekend reinigbaar. Deco Top is verwerkbaar met kwast, roller en airless spuitapparatuur.

### Kleur

Wit en kleuren uit de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen

### Verwerkingssystemen

Met blokkwast, roller of airless spuitapparatuur.

### Verbruik

Ca. 6 - 10 m<sup>2</sup> per liter per laag. Het rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode, structuur en opnemend vermogen van de ondergrond. Werkelijk verbruik in het werk te controleren.

### Dosering

Afhankelijk van applicatiemethode, verdunnen met maximaal 5% schoon leidingwater.

### Gebruiksaanwijzing

#### **Ondergrond**

De ondergrond moet volledig droog, draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

## Strikolith Deco Top binnen- / buitenkwaliteit

### Voorbehandeling ondergrond

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikolith Strikoclean - Wandreiniger Universeel. Reparaties en/of oneffenheden in de ondergrond herstellen met een hechtgips of dunpleister. Reparaties altijd volledig laten drogen. Zware verontreiniging, zoals roet-, teer-, nicotineaanslag en opgedroogde vochtkringen, vooraf behandelen met Deco Isogrondeer. Sterk zuigende en gipsgebonden ondergronden eerst voorbehandelen met Strikolith Diepgrond (verdunning volgens productinformatieblad). Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond (verdunning volgens productinformatieblad). Let bij de toepassing van Strikolith Diepgrond op de juiste verdunning en het voorkomen van aanzetten en lekstrepen!

### Verwerking met (blok)kwast of roller

Deco Top voor gebruik goed oproeren en eventueel verdunnen met maximaal 5% schoon leidingwater. Deco Top aanbrengen met (blok)kwast en/of vachtroller, poolhoogte roller afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond. Na een droogtijd van tenminste 4-6 uur kan naar gelang de dekking een tweede laag worden aangebracht. Gereedschap direct na gebruik reinigen met lauw water.

### Verwerking met airless spuitapparatuur

Deco Top voor gebruik goed oproeren en eventueel verdunnen met maximaal 5% schoon (lauw)leidingwater. Deco Top aanbrengen met een geschikte Airless verfspuit volgens de instructies van de fabrikant. Indicatieve instellingen (machine afhankelijk): Spuitopening 0,017 - 0,019 inch (bijv. spuittip 517) / Druk 80 - 140 bar. Correcte instellingen in het werk bepalen door middel van een proefvlak. Na een droogtijd van tenminste 4-6 uur kan naar gelang de dekking een tweede laag worden aangebracht. Gereedschap direct na gebruik reinigen met lauw water.

### Belastbaarheid en Schobvastheidsklasse

Wanneer muurverf wordt toegepast op (makkelijk) bereikbare ondergronden, kunnen door aanraking en reiniging glanzende plekken ontstaan. Vervuiling dient bij voorkeur gereinigd te worden door inspuiting met lauw, schoon water. Eventueel kan hieraan een mild schoonmaakmiddel worden toegevoegd. Droging middels deppen met een schone, pluivrije doek. Hiermee worden glanzende plekken zover als mogelijk voorkomen. Gebruik in geen geval een microvezeldoek. Bij reinigen en/of drogen middels wrijven ontstaan per definitie glanzende plekken. De schobvastheidsklasse wordt bepaald na minimaal 1 maand droging.

### Veiligheid

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van muurverven de ogen, mond, neus en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Deco Top in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

### Technische informatie

#### Eigenschappen

- Soortelijk gewicht: Ca. 1,35 g/cm<sup>3</sup>.
- Schobvastheidsklasse: Schobvast klasse 2 (DIN EN 13300).
- Kleur: Wit en vele andere kleuren.
- Glans: Mat.
- Stofdroog na: ca. 30-60 minuten.
- Overschilderbaar na: ca. 4-6 uur.
- Verdunbaar met: Water.

#### Samenstelling

Watergedragen, uitstekend dekkende matte muurverf voor binnen.

### Houdbaarheid

- Koel en vorst vrij opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

### Let op

- Deco Top met verschillende chargenummers voor gebruik onderling mengen.
- Afbouwverven op kleur voor gebruik goed mengen om mogelijke kleurverschillen te voorkomen.

## Strikolith Deco Top binnen- / buitenkwaliteit

- Bouwdelen die niet met Deco Top worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Deco Top verwijderen.
- Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 8° C of boven + 30° C en een relatieve vochtigheid boven 85%.
- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Ruimte tijdens en na het aanbrengen voldoende ventileren.