



Strikolith Design Micro

- Creëert een strak en zeer fijn resultaat
- Verkrijgbaar in nagenoeg alle kleuren
- Kras- en stootbestendig
- Strakke wandafwerking direct op kleur

Design Micro is een strakke wandafwerking direct op kleur, die een subtiele uitstraling geeft. Deze strakke wandafwerking met een minimale korrel is tevens kras- en stootbestendig. Design Micro is te combineren met elke interieurstijl. Leverbaar in kleuren volgens de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen.

TOEPASSING

Design Micro wordt binnen toegepast als decoratieve, zeer fijne pleister in kleur.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Design Micro is opgebouwd uit zeer fijn marmersmeel waardoor er een strak en zeer fijn korrelig resultaat wordt verkregen. Design Micro is in kleuren volgens de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen leverbaar. Met Strikolith Design Micro is een door- en door gekleurd, strak, kras- en stootvast eindresultaat te behalen.

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGROND

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikolith Strikoclean - Wandreiniger Universeel. Reparaties en/of oneffenheden in de ondergrond herstellen met een hechtgips of dunpleister. Reparaties altijd volledig laten drogen. Design Micro kan worden aangebracht op een 'behangklare' ondergrond. (groep 0 of 1 volgens oppervlaktecriteria Stukadoorswerk binnen van TBA Afbouw, Klasse Q3 volgens Europese classificatie afwerking van gipskartonplaten). Sterk zuigende en gipsgebonden ondergronden eerst voorbehandelen met Strikolith Diepgrond (verdunning volgens productinformatieblad). Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond (verdunning volgens productinformatieblad). Na volledige droging van de Strikolith Diepgrond het geheel altijd voorbehandelen met Strikolith Voorstrijk in de kleur van de eindafwerking.

VERWERKING

Na voldoende droging van de Strikolith Voorstrijk Universeel, Design Micro intensief mengen, wit en/of lichte kleuren verdunnen met maximaal 1% schoon leidingwater. Design Micro voldekkend in de korrel aanbrengen en aansluitend afmessen. In- en uitwendige hoeken goed dekkend voorbereiden. Deze 1e laag laten drogen. Na voldoende droging van de 1e laag kan een 2e laag worden aangebracht. Deze 2e laag wederom voldekkend in de korrel aanbrengen en aansluitend vlak afmessen. In- en uitwendige hoeken nalopen. Na voldoende droging / wanneer de Design Micro mat oogt kan het geheel worden opgeschuurd met behulp van een fijne (fijne rode of gele) schuurspons. Let bij onstabiele ondergronden met zuigings- of dikteverschillen of bij ondergronden met slechte zuiging zoals muurverf of isolerende voorstrijk op, dat de 1e laag Design Micro voldoende tijd krijgt (minimaal 12 uur) om door te drogen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

VEILIGHEID

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van sierpleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Design Micro in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

VERWERKINGSSYSTEMEN

- Handmatig met spaan.

TECHNISCHE INFORMATIE

EIGENSCHAPPEN

- Soortelijk gewicht: Ca. 1,5 g/cm³.
- PH waarde: Ca. 8-9.
- Viscositeit: Ca. 100-150 Pa.s.

SAMENSTELLING

Fabrieksmatig samengestelde pleister op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel en fijn marmmermeel. Hulp- en vulstoffen voor een goede verwerkbaarheid en een egale, regelmatige en zeer fijne structuur.

LET OP

- Design Micro met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen.
- Bouwdelen die niet met Design Micro worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van Design Micro verwijderen.
- Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C.
- Doordat Design Micro wordt afgewerkt met behulp van een schuurspons ontstaat er, met name op kleur, een natuurlijk schuurbeeld in de afwerking.
- Emmers en charges onderling mengen voor een mooi, egaal kleurresultaat.

LEVERINGSVORM

- 15 kg emmer.

KLEUR

Naturel wit en kleuren uit de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen

VERBRUIK

Ca. 1,6 kg per m² voor 2 lagen.

DOSERING

Kant-en-klaar. Wit en lichte kleuren eventueel verdunnen met maximaal 1% schoon leidingwater.

HOUDBAARHEID

- Koel en vorst vrij opgeslagen ca. 2 jaar houdbaar.