

Strikolith Flexcoat



- Zeer hoge elasticiteit, ook bij hoge en lage temperaturen
- Goed vullend vermogen
- Bestand tegen UV licht
- Goede dekking, kleurecht en ademend

Strikolith Flexcoat is een waterverdunbare, elastische muurverf met scheuroverbruggende eigenschappen. Flexcoat is speciaal ontwikkeld voor toepassing op probleemondergronden met bijvoorbeeld sterke veroudering en/of craquelé vorming. Flexcoat heeft een prettige verwerking, zeer hoge elasticiteit en laagdikte. Weinig vuilaanhechting, zeer goed reinigbaar en zeer goed bestand tegen weersinvloeden en temperatuurverschillen. Flexcoat is verwerkbaar met kwast en/of roller. Leverbaar in standaard wit en lichte kleuren volgens de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen.

Toepassing

Strikolith Flexcoat wordt toegepast op ondergronden die krimp- en haarscheuren vertonen. Hoofdzakelijk voor buitentoeepassing.

Leveringsvorm

- 10 liter emmer.

Product eigenschappen

Strikolith Flexcoat is een acrylaat muurverf voor buiten met een zeer hoge elasticiteit. Flexcoat heeft een goed vullend vermogen, is bestand tegen UV licht, kleurecht en ademend. Flexcoat is verwerkbaar met kwast en/of roller.

Kleur

Wit en lichte kleuren uit de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen.

Verwerkingssystemen

- Met blokkwast en/of roller.

Verbruik

Ca. 4 m² per liter per laag.

Het rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode, structuur en opnemend vermogen van de ondergrond. Werkelijk verbruik in het werk te controleren.

Dosering

Onverdund aanbrengen.

Gebruiksaanwijzing

Ondergrond

De ondergrond moet volledig droog, draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Strikolith Flexcoat

Voorbehandeling ondergrond

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikolith Gevelreiniger Universeel. Reparaties en/of oneffenheden in de ondergrond herstellen met een geschikte pleister, afgestemd op de ondergrond en toepassingsgebied. Reparaties altijd volledig laten drogen. Sterk zuigende ondergronden naar behoefte voorbehandelen met Strikolith Diepgrond (verdunding volgens productinformatieblad). Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond (verdunding volgens productinformatieblad). Let bij de toepassing van Strikolith Diepgrond op de juiste verdunding en het voorkomen van aanzetten en lekstrepen!

Verwerking met (blok)kwast of roller

Strikolith Flexcoat voor gebruik goed oproeren. Een eerste laag, onverdund, aanbrengen met (blok)kwast en/of vachroller, poolhoogte roller afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond. Na een droogtijd van ca. 8 uur kan naargelang de ondergrond, een tweede laag, onverdund, worden aangebracht. Gereedschap direct na gebruik reinigen met lauw water.

Belastbaarheid en Schobvastheidsklasse

Wanneer muurverf wordt toegepast op (makkelijk) bereikbare ondergronden, kunnen door aanraking en reiniging glanzende plekken ontstaan. Vervuiling dient bij voorkeur gereinigd te worden door inspuiting met lauw, schoon water. Eventueel kan hieraan een mild schoonmaakmiddel worden toegevoegd. Droging middels deppen met een schone, pluisvrije doek. Hiermee worden glanzende plekken zover als mogelijk voorkomen. Gebruik in geen geval een microvezeldoek. Bij reinigen en/of drogen middels wrijven ontstaan per definitie glanzende plekken. De schobvastheidsklasse wordt bepaald na minimaal 1 maand droging.

Veiligheid

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van muurverven de ogen, mond, neus en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Strikolith Flexcoat in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Technische informatie

Eigenschappen

- Soortelijk gewicht: Ca. 1,2 g/cm³.
- Viscositeit: lobbige verf.
- Kleur: Wit en vele andere lichte kleuren.
- Glans: Lage zijdeglans.
- Stofdroog na: ca. 4 uur.
- Overschilderbaar na: ca. 8 uur.
- Verdunbaar met: Onverdund aanbrengen.

Samenstelling

Fabrieksmatig samengestelde afbouwverf op basis van 100% zuivere acrylaat. Hoge elasticiteit en goede vulling, voor overbruggen van krimp- en haarscheuren.

Houdbaarheid

- Koel en vorst vrij opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Let op

- Strikotherm Flexcoat met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen.
- Bouwdelen die niet met Flexcoat worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de afbouwverf verwijderen.
- Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 8° C of boven + 30° C en een relatieve vochtigheid van maximaal 85%.
- Bij toepassing op Strikotherm COMFORT en PREMIUM gevelisolatiesystemen met kunstharsgebonden afwerking minimale helderheidswaarde 20% (minerale afwerking 30%).

Strikolith Flexcoat

- Bij toepassing op Strikotherm OPEN geventileerd pleistersysteem en Strikocem pleistersystemen op geventileerde spouw minimale helderheidswaarde 5%.
- Afwijkingen en overige toepassingen in overleg met Strikolith.
- Niet toepassen op liggende en/of glooiende geveldelen.
- Verdunning heeft nadelige effecten op het materiaal.