



Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA binnen

- **Uitermate lichte verwerking**
- **Extra volle eindstructuur**
- **Extra hoge witheidsgraad**
- **Reukarm**

De vertrouwde SUBLIMA-uitstraling als binnenkwaliteit! Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA binnen is een hoogwaardige decoratieve sierpleister. De spachtelpleister heeft een extra hoge witheidsgraad en een uitermate lichte verwerking. Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA binnen is leverbaar in kleur volgens de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen.

TOEPASSING

Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA binnen wordt toegepast als hoogwaardige, decoratieve pleister met een egale en extra volle korrelstructuur. Spachtelpleister SUBLIMA binnen heeft een rustig en regelmatig korrelig oppervlak, uitstekende verwerking, is kras- en stootvast en is leverbaar in vele kleuren.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA binnen is reukarm, kras- en stootvast. Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA binnen onderscheidt zich van andere sierpleisters door zijn:

- Uitermate lichte verwerking (zonder toevoeging van water)
- Extra volle eindstructuur
- Extra hoge witheidsgraad
- Duurzame kwaliteit (binnen toepassing)

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGROND

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikolith Strikoclean - Wandreiniger Universeel. Reparaties en/of oneffenheden in de ondergrond herstellen met een hechtgips of dunpleister. Reparaties altijd volledig laten drogen. Sterk zuigende en gipsgebonden ondergronden eerst voorbehandelen met Strikolith Diepgrond (verdunning volgens productinformatieblad). Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond (verdunning volgens productinformatieblad). Na volledige droging van de Strikolith Diepgrond het geheel voorbehandelen met Strikolith Voorstrijk in de kleur van de eindafwerking.

VERWERKING

Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA binnen intensief mengen, zonder toevoeging van water! Met behulp van een roestvast-talen spaan gelijkmatig op korreldikte aanbrengen. Aansluitend met een kunststof spaan de korrels goed en gelijkmatig verde-len (Strukturieren). Na enige droging enkel nog wat 'fatsoeneren'. Door de unieke eigenschappen/samenstelling van de Striko-lith Spachtelpleister SUBLIMA binnen is een wat langere droogtijd van toepassing. Door dezelfde unieke eigenschappen kan volstaan worden met 1 maal structuren, waarna het geheel enkel nog dient te worden 'gefatsoneerd' (licht nalopen/vlakken). Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

VEILIGHEID

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van sierpleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermings-middelen afdoende te beschermen. Indien Spachtelpleister SUBLIMA binnen in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

VERWERKINGSSYSTEMEN

- Handmatig met spaan

TECHNISCHE INFORMATIE

EIGENSCHAPPEN

- Soortelijk gewicht: Ca. 1,7 g/cm³.
- PH waarde: Ca. 7-9.
- Viscositeit: Ca. 250-350 Pa.s.

SAMENSTELLING

Fabrieksmatig samengestelde Sublieme spachtelpleister op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel. Hulp- en vulstof-fen voor een goede verwerkbaarheid en een volle en regelmatige structuur.

LET OP

Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen. Bouwdelen die niet met SUBLIMA worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de pleister verwijderen. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een onder-grond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.

LEVERINGSVORM

15 kg emmer.

- Korrelgrootte 0,8 mm
- Korrelgrootte 1,2 mm

KLEUR

Natuurlijk wit en kleuren uit de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen.

VERBRUIK

- Spachtelpleister SUBLIMA binnen 0,8 mm: ca. 2,0 kg/m²
- Spachtelpleister SUBLIMA binnen 1,2 mm: ca. 2,5 kg/m²

DOSERING

Indien noodzakelijk met maximaal 2% schoon leidingwater verdunnen.

HOUDBAARHEID

Koel en vorst vrij opgeslagen ca. 2 jaar houdbaar.