



Strikolith facade

- **Kant-en-klaar**
- **Binnen en buiten toepasbaar**
- **Zeer goede hechting**

Strikolith Facade is een kant-en-klare reparatie-, afwerk- en egaliseerpasta voor op minerale (cementgebonden) ondergronden en sierpleisters, zowel binnen als buiten. Strikolith Facade geeft een gladde en strakke eindafwerking, heeft een hoogvullend vermogen en is gemakkelijk te verwerken. Strikolith Facade is leverbaar in naturel en een beperkt aantal kleuren. Bij buitentoepassing dient Strikolith Facade beschermd te worden met een Strikolith Pearlcoat verfsysteem of transparante Strikolith Gevelbeschermers Universeel.

TOEPASSING

Strikolith Facade wordt toegepast als reparatie-, egaliseer- en afwerkpasta op minerale (cementgebonden) ondergronden, diverse stucplaten en over sierpleisters, zowel binnen als buiten.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Strikolith Facade is een kant-en-klaar pasta voor een gladde en strakke afwerking binnen en buiten, op basis van organische bindmiddelen.

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGROND

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen zoveel als mogelijk verwijderen met Strikolith Strikoclean - Wandreiniger Universeel. Sterk zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met Strikolith Diepgrond (verdunning volgens productinformatieblad). Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond (verdunning volgens productinformatieblad).

VERWERKING

Strikolith Facade mengen tot een homogene massa met maximaal 2% schoon leidingwater en handmatig aan te brengen. Het toevoegen van deze hoeveelheid water zorgt voor een soepele verwerking van het product. Strikolith Façade toepassen in 2 lagen. De eerste laag Façade vullend aanbrengen zodat er een vlakke ondergrond ontstaat. Na voldoende droging (de volgende dag) de tweede laag aanbrengen in een dikte van circa 1 mm en vlak afmetten/pleisteren. Na voldoende droging eventuele aanzetten wegschuren met fijn/middel schuurpapier. Korrel 120 kan gebruikt worden om ruggen op het stucwerk weg te schuren, eventueel nog naschuren met een fijnere korrel. Korrel van het schuurpapier is afhankelijk van de gewenste gladheid. Strikolith Façade dient, bij buitentoepassingen te allen tijden te worden afgewerkt met Strikolith Pearlcoat of Strikolith Gevelbeschermer Universeel. Strikolith Façade voor, tijdens en na de verwerking beschermen tegen weersinvloeden. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

VEILIGHEID

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van pleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Strikolith Facade in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

VERWERKINGSSYSTEMEN

- Handmatig met spaan.

TECHNISCHE INFORMATIE

EIGENSCHAPPEN

- Soortelijk gewicht: Ca. 1,15 g/cm³.
- PH waarde: Ca. 9-10.
- Viscositeit: Ca. 900- 1500 Pa.s.

SAMENSTELLING

Fabrieksmatig samengestelde elastische pasta op basis van organische bindmiddelen.

LET OP

- Strikolith Facade met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen.
- Bouwdelen die niet met Strikolith Facade worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Strikolith Facade verwijderen.
- Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.
- Door de samenstelling van het product is het niet mogelijk om voor Strikolith Facade op kleur een kleurgarantie af te geven.
- Het is mogelijk dat kleuren afwijken van de gekozen kleur.
- Emmers en charges onderling mengen voor een mooi, egaal kleurresultaat.

LEVERINGSVORM

- 10 liter emmer.

KLEUR

Beige. Op aanvraag leverbaar in beperkt aantal kleuren: S2500N, S3500N en V210716.

VERBRUIK

- Ca. 1,0 liter/m² per mm laagdikte.

DOSERING

Kant-en-klaar, eventueel verdunnen met maximaal 2,0% schoon leidingwater.

HOUDBAARHEID

- Koel en vorst vrij opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.