

Strikotherm Primer voor fiberband



- Optimaliseert de hechting
- Korte droogtijd
- Oplosmiddelvrij

Strikotherm Primer voor Fiberband wordt toegepast als voorbehandeling bij poreuze en zuigende ondergronden. Zorgt voor een optimale hechting en lichte versterking van het oppervlak. Strikotherm Primer voor Fiberband heeft een korte droogtijd.

Toepassing

- Strikotherm Primer wordt toegepast als voorbehandeling bij poreuze en zuigende ondergronden onder Strikotherm Fiberband.
- Zorgt voor een optimale hechting en lichte versterking van het oppervlak.
- Strikotherm Primer voor Fiberband heeft een korte droogtijd.

Leveringsvorm

- Blik á 5 liter.

Product eigenschappen

Strikotherm Primer voor Fiberband is een acryl-polymeer, oplosmiddelvrije primer op waterbasis. Strikotherm Primer voor Fiberband zorgt voor een optimale hechting van Strikotherm Fiberband.

Kleur

Kleurloos (wit bij aanbrengen)

Verwerkingssystemen

- Handmatig met (blok)kwast en/of roller.

Verbruik

- Ca. 6-8 m² per liter, afhankelijk van de ondergrond.

Gebruiksaanwijzing

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden. Niet aanbrengen op vochtige en/of vervuilde ondergronden. Beton- en cementslurrieresten verwijderen.

Verwerking

Gelijkmatig en zorgvuldig op de ondergrond aanbrengen, indien noodzakelijk oppervlakken die niet moeten worden voorbehandeld afplakken. Het oppervlak tegen stof, vochtigheid, etc. beschermen. Vooraf hechtproeven nemen is aanbevolen. Eventuele spetters moeten direct worden verwijderd met water.

Strikotherm Primer voor fiberband

Technische informatie

Eigenschappen

- Basis: polyvinyl-acetaat.
- Systeem: waterbasis (dispersie).
- Droogtijd: 10 tot 40 minuten (afhankelijk van zuiging en Rv).
- Kleur: kleurloos (wit bij aanbrengen).
- Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C.
- Opslagtemperatuur: +5°C tot +30°C.
-

Hierboven vermelde waarden zijn ontleend uit de prestatieverklaring van de fabrikant. Voor overige/specifieke informatie raadpleeg de verpakking of neem contact met ons op.

Houdbaarheid

- Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in ongeopende verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Let op

- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van 0° C of te verwachten vorst.