

## Strikotherm Spachtelpleister PEARL



- Bijzonder dampdoorlatend
- Leverbaar in vele lichte kleuren
- Afparelende eigenschappen
- Weerbestendig, vuilafstotend en algwerend

Strikotherm Spachtelpleister PEARL is een hoogwaardige decoratieve afwerkpleister met een rustig en regelmatig korrelig oppervlak voor buitentoepassingen. Spachtelpleister PEARL beschikt over een speciaal ontwikkelde “Strikoxan” technologie. Hierdoor ontstaat een optimale regendichtheid, zeer hoge dampdoorlatendheid en afparelend effect waardoor vervuiling minder kans heeft om te hechten aan het oppervlak. Spachtelpleister PEARL is leverbaar in lichte kleuren volgens de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen.

### Toepassing

Strikotherm Spachtelpleister PEARL wordt toegepast als decoratieve pleister op Strikotherm COMFORT, PREMIUM, GREEN en OPEN gevelisolatiesystemen. Tevens toepasbaar op droge, schone, vaste minerale (Strikocem pleistersystemen) en pasteuze ondergronden (Strikotherm GW-FLEX).

### Leveringsvorm

22 kg emmer.

### Product eigenschappen

Strikotherm Spachtelpleister PEARL is een hoogwaardige decoratieve afwerkpleister met een rustig en regelmatig korrelig oppervlak voor buitentoepassingen. Spachtelpleister PEARL beschikt over een speciaal ontwikkelde “Strikoxan” technologie. Spachtelpleister PEARL is goed bestand tegen industriële en luchtverontreiniging, vuilafstotend, afparelend en algwerend.

### Kleur

Natuurlijk wit en lichte kleuren uit de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen.

### Verwerkingssystemen

Handmatig met spaan.

### Verbruik

- Spachtelpleister PEARL 1,5 mm: ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>.

### Dosering

Verdunnen met maximaal 2% schoon leidingwater.

### Gebruiksaanwijzing

#### **Ondergrond**

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

## Strikotherm Spachtelpleister PEARL

### Voorbehandeling op Strikotherm gevel(isolatie)systemen

De mortelweefsellaag dient winddroog te zijn en minimaal 48 uur te zijn uitgehard. De ondergrond hierna voorbehandelen met Strikotherm Voorstrijk BGI in de kleur van de afwerklaag voor een egale kleurdekking, optimale verwerking en gelijkmatige korrelstructuur. Droogtijd 24 uur.

### Voorbehandeling op Strikocem pleistersystemen

Na volledige droging van de raapmortel, deze behandelen met één laag Strikolith Diepgrond (verdunding volgens technische informatie), Droogtijd 24 uur. Hierna het geheel voorbehandelen met Strikotherm Voorstrijk BGI in de kleur van de afwerklaag voor een egale kleurdekking, optimale verwerking en gelijkmatige korrelstructuur. Droogtijd 24 uur.

### Verwerking

De Strikotherm Spachtelpleister PEARL mengen tot homogene massa met max. 2% schoon leidingwater. Handmatig met roestvrij stalen spaan of machinaal gelijkmatig op korreldikte aan brengen en naar wens te structureren. Niet mengen met vreemde toeslagstoffen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

### Aandachtspunten

Strikotherm Spachtelpleister PEARL niet toepassen op liggende en/of hellende oppervlakken die zijn blootgesteld aan weersinvloeden. Verwerken van de pleister in directe zon, bij opgewarmde ondergronden en/of ondergronden die niet afdoende zijn beschermd tegen weersinvloeden (waaronder wind) kunnen leiden tot te snelle droging, met craquelé of fijne krimscheuren als gevolg.

### Veiligheid

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van sierpleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Spachtelpleister PEARL in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

## Technische informatie

### Eigenschappen

- Soortelijk gewicht: Ca. 1,7 g/cm<sup>3</sup>.
- PH waarde: Ca. 8.
- Viscositeit: Ca. 135- 185 Pa.s.

### Samenstelling

Fabrieksmatig samengestelde Siliconenpleister met “Strikoxan” technologie. Hulp- en vulstoffen voor een goede verwerkbaarheid en een egale en regelmatige structuur.

### Houdbaarheid

- Koel en vorst vrij opgeslagen ca. 2 jaar houdbaar.

### Let op

- Strikotherm Spachtelpleister PEARL met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen.
- Bouwdelen die niet met Spachtelpleister PEARL worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de pleister verwijderen.
- Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.
- Strikotherm Spachtelpleister PEARL is leverbaar in wit en lichte kleuren HW>70%