



Strikotherm afdichtingsband

- **Weer- en UV bestendig**
- **Zelfklevend**
- **Slagregendicht**
- **Dampdoorlatend**

Strikotherm Afdichtingsband wordt gebruikt als afdichtband tussen Strikotherm isolatieplaten en bouwkundige aansluitingen zoals kozijnen, dakranden en waterslagen. De afdichtband is zowel slagregendicht als geluids- en thermisch isolerend.

TOEPASSING

Strikotherm Afdichtingsband wordt gebruikt als afdichtband tussen Strikotherm isolatieplaten en bouwkundige aansluitingen zoals kozijnen, dakranden, waterslagen, etc.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Strikotherm Afdichtingsband is een éénzijdig zelfklevend, voorgecomprimeerd schuimband voor het blijvend afdichten van voegen en naden.

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGROND

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden. Niet aanbrengen op vochtige en/of vervuilde ondergronden.

VERWERKING

Alle aansluitingen tussen Strikotherm isolatieplaten en andere bouwdeelen (waterslagen, dakranden, belendingen, e.d.) voorzien van voorgecomprimeerd Strikotherm afdichtingsband. Het band dient gecomprimeerd te zijn aangesloten, niet stuikend maar met minimale overlap van 50 mm.

VEILIGHEID

Zie het Strikolith veiligheidsblad.

VERWERKINGSSYSTEMEN

- Handmatig

TECHNISCHE INFORMATIE**EIGENSCHAPPEN**

- Materiaal: polyurethaan schuimstof.
- Breedte: 15 mm.
- Voegdikte: ca. 3 mm.
- Kleur: antraciet.
- Leveringsvorm: voorgecomprimeerd op rol.
- Slagregendicht: min. 600 Pa.
- Brandgedrag (DIN 4102 Deel 1): B1.
- Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +85°C.

Hierboven vermelde waarden zijn ontleend uit de prestatieverklaring van de fabrikant. Voor overige/specifieke informatie raadpleeg de verpakking of neem contact met ons op.

SAMENSTELLING

Zacht en flexibel opencellig geïmpregneerd polyurethaanschuim. Eénzijdig zelfklevend.

LET OP

- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van 0° C of te verwachten vorst.

LEVERINGSVORM

- Rol á 10 m¹. 20 rollen per doos.

KLEUR

Antraciet

VERBRUIK

Situatie afhankelijk, gemiddeld ca. 1,1 m¹/m¹.

HOUDBAARHEID

- Koel, droog en vorstvrij opgeslagen ca. 12 maanden houdbaar (in de verpakking).