

Bofimex 699 Anti-klad Coating transparant



- Eenvoudig aan te brengen
- Graffiti te verwijderen met heet water
- Kant-en-klaar

Bofimex 699 Anti-klad Coating transparant is een watergedragen, transparante, opofferende anti-graffiti coating op basis van geëmulgeerde bijenwas, speciaal ontwikkeld voor vollwand metselwerk (monumentaal metselwerk). Toepassing op onbehandeld metselwerk, beton, stucwerk, natuursteen, etc. Dampopen en reversibel. Goedgekeurd door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (R.C.E.).

Toepassing

Bofimex 699 Anti-klad Coating transparant kan worden aangebracht op onbehandeld metselwerk, beton, stucwerk en natuursteen e.d. Speciaal ontwikkeld voor vollwand metselwerk (monumentaal metselwerk).

Leveringsvorm

- 25 liter can.

Product eigenschappen

Bofimex 699 Anti-klad Coating transparant is een opofferende anti-graffiti coating op basis van geëmulgeerde bijenwas met de volgende eigenschappen:

- Watergedragen
 - Eenvoudig aan te brengen
 - Geen hinderlijke glimmende filmlaag
 - Graffiti verwijderen met heet water
 - Ondergrond blijft volledig ademend
- Sterk waterwerend

Kleur

Gebruiksklaar melkachtig wit. Droogt onzichtbaar op.

Verwerkingssystemen

- Handmatig met (blok)kwast of airless spuit.

Verbruik

Theoretisch rendement gebruiksklaar product ca. 0,8 - 3 m²/liter.

- Beton: ca. 3 m²/l.
- Mergel: ca. 0,8 m²/l.
- Normale baksteen: ca. 2 m²/l.

Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, applicatie omstandigheden enz. Het verdient aanbeveling om vooraf een proefvlak op te zetten.

Bofimex 699 Anti-klad Coating transparant

Gebruiksaanwijzing

Verwerking

Het product wordt in twee lagen aangebracht. De ondergrond dient winddroog, schoon, alg- en mosvrij, stof- en vetvrij te zijn. Beschadigingen dienen vooraf te worden hersteld. Het product dient bij voorkeur te worden aangebracht d.m.v. airless apparatuur. Indien met de kwast opgebracht, zorgdragen voor voldoende opname. Bofimex 699 kan op licht vochtige ondergronden worden toegepast. Bij niet poreuze ondergronden: dun opbrengen en na droging uitwrijven. Eventueel op glas gemorste Bofimex 699 met heet water verwijderen.

Graffitiverwijdering

Het verwijderen van kan zeer snel geschieden door middel van heet water onder een druk van 40 tot 150 bar. Exacte werking en verwijderingswijze in het werk te bepalen.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen houden. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Technische informatie

Eigenschappen

- PH waarde: Ca. 4,5.
- Consistentie: Vloeibaar.

Samenstelling

Watergedragen, transparante, opofferende anti-graffiti coating op basis van geëmulgeerde bijenwas.

Houdbaarheid

- Koel, droog en vorstvrij opgeslagen ca. 12 maanden houdbaar.

Let op

- Bouwdelen die niet met Bofimex 699 Anti-klad Coating transparant moeten worden behandeld vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het verwerken verwijderen.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van 5° C of te verwachten vorst.
- In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze adviseur.
- De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden altijd doorgegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan.