



Strikocem Aqua Bitumenemulsie

- **Gebruiksklaar**
- **Voor stucwerk, beton en baksteen ondergronden**
- **Toepasbaar in Strikocem en Strikotherm systemen**
- **In combinatie met Strikocem Noppenfolie**

Strikocem Aqua Bitumenemulsie is een gebruiksklare, oplosmiddelvrije, beschermende en afdichtende bitumenemulsie voor beton, pleisterwerk, metselwerk en lichte bouwmaterialen. Aqua Bitumenemulsie is bestand tegen verdunde zuren en logen en verdraagzaam met cement en kalk. Toepasbaar in Strikocem ongeïsoleerde en Strikotherm geïsoleerde systemen als waterkering onder maaiveldniveau, in combinatie met Strikocem Noppenfolie. Verwerken in minimaal 2 lagen. Kleur: zwart.

TOEPASSING

Strikocem Aqua Bitumenemulsie is geschikt voor het afdichten van Strikocem pleistersystemen en Strikotherm gevelisolatiesystemen die onder- en ter plaatse van het maaiveld worden aangebracht. Onder het maaiveld de Aqua Bitumenemulsie beschermen met Strikocem Noppenfolie. Dit conform TBA-richtlijn 1.9: 'Richtlijn voor stukadoorswerk onder en ter plaatse van het maaiveld'.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Strikocem Aqua Bitumenemulsie is een gebruiksklare, oplosmiddelvrije, beschermende en afdichtende bitumenemulsie voor beton, pleisterwerk, metselwerk en lichte bouwmaterialen. Toepasbaar in Strikocem ongeïsoleerde en Strikotherm geïsoleerde systemen als waterkering onder maaiveldniveau, in combinatie met Strikocem Noppenfolie.

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGROND

De ondergrond moet vlak, draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Eventueel voegwerk dient platvol en doorgestreekt te zijn aangebracht en elke defect in het oppervlak dient hersteld te zijn. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met een mengsel van Aqua Bitumenemulsie en leidingwater in een mengverhouding van 1:10.

VERWERKING

Strikocem Aqua Bitumenemulsie voor gebruik roeren. Aqua Bitumenemulsie met behulp van blokkwast en/of roller gelijkmatig en dekkend aanbrengen. Aqua Bitumenemulsie in minimaal 2 lagen 'nat in nat' aanbrengen. De 2 lagen dienen kruislings te worden aangebracht. Alvorens de tweede laag aan te brengen dient de eerste laag droog aan te voelen. Aqua Bitumenemulsie tijdens de verwerking en droging beschermen tegen weersinvloeden en direct zonlicht. De droogtijd van Aqua Bitumenemulsie is sterk afhankelijk van weersinvloeden en laagdikte. Gemiddeld is de droogtijd 2 tot 3 dagen.

VEILIGHEID

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking de ogen en huid afdoende te beschermen met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien Strikocem Aqua Bitumenemulsie in contact komt met de ogen, deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

VERWERKINGSSYSTEMEN

Handmatig.

TECHNISCHE INFORMATIE**EIGENSCHAPPEN**

- Materiaal: Oplosmiddelvrije bitumenemulsie.
- Levering: 1 component, kant-en-klaar in emmer.
- Kleur: Zwart.

LET OP

- De niet te behandelen bouwdelen vooraf maskeren met papier en plakband.
- Strikocem Aqua Bitumenemulsie tijdens en na applicatie beschermen tegen weersinvloeden.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of boven + 30° C of te verwachten vorst.
- Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.

LEVERINGSVORM

10 en 25 kg emmer.

KLEUR

Zwart.

VERBRUIK

Ca. 0,75 - 1,0 kg/m².

DOSERING

Onverdund aanbrengen.



SAINT-GOBAIN

Strikocem Aqua Bitumenemulsie

HOUDBAARHEID

Koel, droog en vorstvrij opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.