



## Strikocem K13 Kalk-cement Dunpleister

- **Zeer soepel en fijne korrel**
- **Dampdoorlatend en en waterafwijzend**
- **Binnen- en buiten toepasbaar**
- **Ook toepasbaar in vochtige ruimtes**

Strikocem K13 is een zeer soepele fijne schuurpleister waarmee een zeer fijne minerale schuurafwerking wordt verkregen. K13 is binnen en buiten toepasbaar op minerale ondergronden. K13 kan tevens in vochtige ruimten worden toegepast. Leverbaar in grijs en wit.

### TOEPASSING

Strikocem K13 is een fijne, soepele schuurpleister, toepasbaar op alle Strikocem raapmortels uit mortelgroep CSII, CSIII en CSIV, zowel binnen als buiten. K13 kan eveneens in vochtige ruimten worden toegepast.

### PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Strikocem K13 is een zeer soepele fijne schuurpleister waarmee een zeer fijne minerale schuurafwerking wordt verkregen. K13 laat zich eenvoudig met de hand of machinaal verwerken en is na doorharding waterkerend en waterdampdoorlatend.

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### ONDERGROND

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

#### VOORBEHANDELING ONDERGROND

Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Strikolith kalkcementgrond.

## VERWERKING

Strikocem K13 is zowel handmatig als machinaal te verwerken. Bij handmatige verwerking, Strikocem K13 met schoon leidingwater (ca. 6,0 liter per zak van 25 kg) mixen tot een klontvrije, homogene massa. De mortel ca. 5 minuten laten rusten en nogmaals kort namixen. Reeds aangesteven materiaal niet meer opmixen, mengen of verwerken. K13 in een eerste dunne laag van ca. 2 mm aanbrengen en strak afmeten. Na enig opstijven van de eerste laag, een tweede laag K13 aanbrengen (vers materiaal gebruiken) in een laagdikte van ca. 2 mm. De tweede laag K13 strak afmeten en na enige droging opschuren met een zachte schuurspons, zonder toevoeging van water. De laagdikte van K13 in twee lagen dient 3-5 mm te bedragen. De Strikocem K13 niet tot in maaiveld doorzetten. Geen andere materialen bijmengen en/of verschillende mortels dóór elkaar, of direct na elkaar verwerken zonder dat vooraf de machine en slangen volledig gereinigd zijn. De pleister tijdens applicatie en droging beschermen tegen weersinvloeden. Bij droog weer en/of kans op snelle droging de pleister enkele dagen benevelen met leidingwater. Strikocem K13 niet verwerken bij lucht- en/of ondergrondtemperaturen  $< +5^{\circ}\text{C}$  /  $> +30^{\circ}\text{C}$ , of te verwachten vorst.

## VEILIGHEID

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van minerale pleisters de ogen en huid afdoende te beschermen met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien Strikocem K13 in contact komt met de ogen, deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

## VERWERKINGSSYSTEMEN

Handmatig, machinaal met spuitmachine.

## TECHNISCHE INFORMATIE

### EIGENSCHAPPEN

- Brandklasse: A2.
- Korrelgrootte: 0-0,6 mm.
- Water-mortel verhouding: ca. 6,0 liter per 25 kg.
- Drukvastheid: ca. 3,5 N/mm<sup>2</sup>.
- Capillaire wateropname: W2.
- Waterdampdiffusieweerstand  $\mu$ :  $\leq 20$ .
- Mortelgroep: CS II (P II).

Hierboven vermelde technische waarden zijn in laboratoria bepaald onder ideale condities. Afwijkingen in de praktijk kunnen dan ook ontstaan/voorkomen.

### SAMENSTELLING

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde droge mortel. Mortelgroep CS II volgens DIN EN 998-1. Beproefde toeslagstoffen ter verbetering van de verwerkbaarheid en de gewenste eigenschappen.

## LET OP

- De niet te behandelen bouwdelen vooraf maskeren met papier en plakband.
- Strikocem K13 tijdens en na applicatie beschermen tegen weersinvloeden.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van  $+ 5^{\circ}\text{C}$  of boven  $+ 30^{\circ}\text{C}$  of te verwachten vorst.
- Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.
- Strikocem K13 alleen op zuigende, minerale ondergronden toepassen.

## LEVERINGSVORM

- 25 kg zak.

## KLEUR

Naturel wit en grijs.

**VERBRUIK**

Ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> per mm laagdikte.

**DOSERING**

Gebruik ca. 6,0 liter per zak van 25 kg. Mixen tot een klontvrije, homogene massa.

**HOUDBAARHEID**

Koel, droog en vorstvrij opgeslagen ca. 12 maanden houdbaar.