



## DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Fijn, mat en helder aspect
- Vormt een beschermende, ademende patinelaag
- Natuurlijke weerstand tegen micro-organismen



\*Informatie over de emissieniveaus van vluchtige stoffen aan de binnenlucht, die een risico op inademiingstoxiciteit opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C (hoge emissies).

## ▼ DUNNE DECORATIEVE KALKPLEISTER

### DEFINITIE

Dunne, fijne minerale pleister op basis van luchtkalk voor de gladde afwerking van gevels.

### FIJN UITZICHT

- Geschuurd
- Gesponsd
- Gladgestreken/afgewerkt met de plakspaan
- Geschaafd
- Stucwerk
- Afgeschraapt

### ONDERGRONDEN

#### Toegelaten:

- Pleister op basis van hydraulische- en luchtbindingmiddelen, conform DTU 26.1, zoals **PAREXAL**, de reeks **PARLUMIERE** en de waterwerende grondpleisters van **PAREXLANKO**.
- Pleister op basis van kalkgips, conform DTU 26.1, zoals **PARILIEN** en **PARILIEN FIN**.

#### Uitgesloten:

- Alle verf.
- Alle organische afwerkingen of afwerkingen op basis van kaliumsilicaat.
- Buitengevelisolatie (BGI)

### KENMERKEN

#### Samenstelling

- Bindmiddel: 100% luchtkalk (CL 90)
- Vulstoffen: kalk- en kiezelzand met een aangepaste granulometrische curve: bij 1,25 mm valt alles erdoor, bij 0,4 mm 80%
- Minder dan 1,5% organische hulpstoffen
- Minerale pigmenten
- Indeling: minerale bekleding op kalkbasis, conform DTU 26.1 en FDT 30-808.

### Prestaties

- Klasse: CR
- Waterabsorptie: W0
- Druksterkte: CS I
- Elastisch, lage elasticiteitsmodulus: 2.500 MPa
- Druksterkte: 1,8 MPa
- Schijnbare volumieke massa: 1 400 kg/m<sup>3</sup>

Alle hier vermelde waarden zijn gemiddelden berekend op basis van resultaten verkregen in het laboratorium volgens gestandaardiseerde procedures.

### TOEPASSING

#### Voorbereiding van de ondergrond

- Goede staat, schoon, stofvrij.
- Op bestaand pleisterwerk dient u verf, organische afwerkingen en sinterhuid te verwijderen. Vervang niet-hechtend pleisterwerk, vul barsten of holle ruimtes op. Wacht 48 uur tot 7 dagen voor het aanbrengen, afhankelijk van de gebruikte reparatiemortel. Behandel optrekkend vocht met **232 PARINJECTION**.
- Verzadig de dag voordien de muur met water. Controleer op de dag van het aanbrengen of de ondergrond nog voldoende bevochtigd is en bevochtig zo nodig opnieuw zonder te verzadigen.
- De ondergrond moet recht zijn, maar voldoende ruw om een goede hechting te verzekeren.
- Om overgangen minder zichtbaar te maken op erg poreuze pleisters, dient u de ondergrond vooraf te bevochtigen of een grondeermiddel bestaande uit 1 deel **FIXOPIERRE** voor 3 delen water aan te brengen (behalve op kalk-gipspleisters).

### Materiaal

#### Handmatige toepassing

- Truweel/plakspaan.

#### Mechanische toepassing

- Bovenbekerpistool
  - Diameter van de spuitmond: kleine en middelgrote opening
- Trechterpistool
  - Luchtdebiet: minimaal 60 m<sup>3</sup>/uur
  - Luchtdruk: 3 à 5 bar
  - Diameter spuitmond: 14 mm (plaat met 1 opening)
- Spuitmachine\*
  - Diameter spuitmond: 12 mm
  - Pompdruk: 8-10 bar (water)
  - lengte van de slang: maximum 20 m

#### Voorbereiding van het product

- Waterdosering: 7 à 7,5 liter per zak van 30 kg
- Mengtijd met de
  - betonmixer: 5 à 7 min
  - Mortelpomp:
    - 1<sup>e</sup> mengbeurt 5 min/rusttijd: 3 à 5 min
    - 2<sup>e</sup> mengbeurt 1-2 min

\* **CALCIDECO** kan machinaal gespoten worden indien de nodig voorzorgsmaatregelen worden getroffen voor een universele pleister op basis van luchtkalk die in de kuip kan stollen, in het bijzonder wanneer het erg warm is. Meng het product in twee keer, met een rusttijd van 3 à 5 minuten tussen de twee mengbeurten. In kleine hoeveelheden overgieten of het gestolde product indien nodig opnieuw kloppen. Dankzij zijn thixotrope gedrag wordt het snel weer vloeibaar.

**TECHNISCHE BIJSTAND:** De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

**Technische documentatie 2015** - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Laatste versie beschikbaar op [www.parexlanko.be](http://www.parexlanko.be). Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

### TOEPASSING

#### Op bestaand pleisterwerk

- Op de voorbereide ondergrond een laag **CALCIDECO** van 3 à 5 mm dikte (nergens meer dan 7 mm) aanbrengen, door van beneden naar boven toe te werken, in 1 of 2 lagen.

#### Op pleisters uit het Erfgoed-gamma

##### PARLUMIERE CLAIR

- Breng **CALCIDECO** aan op de 2<sup>e</sup> laag **PARLUMIERE CLAIR**, aangedrukt met een getande rijlat of op een andere manier die tot een ruw oppervlak zonder sinterhuid leidt:
  - *a fresco*: zodra de ondergrond handdroog is.
  - *a secco*: na volledig uitharden en herbevochtigen.

##### PARLUMIERE STH

- Laagdikte ongeveer 5 mm.

**Opgelet:** pleisters moeten 20 cm boven het maaiveld zijn.

##### PARILIEN of PARILIEN FIN

#### Nieuw pleisterwerk

- De recht geplaatste **PARILIEN** of **PARILIEN FIN** moet ruw opgekamd worden. **CALCIDECO** wordt aangebracht op de verse **PARILIEN** of **PARILIEN FIN** (maximaal 24 uur) of na grondige bevochtiging, bij droog pleisterwerk.

#### Oud pleisterwerk

- Nadat u de ondergrond hebt voorbereid, verwijdert u de kalkhuid op de pleister. Vervolgens dient u de ondergrond tot in de kern te bevochtigen. **CALCIDECO** moet in een of twee geëgaliseerde lagen worden aangebracht met een plamuurmes, over een regelmatige dikte van ongeveer 5 mm. De afwerking wordt uitgevoerd na 1 à 4 uur drogen, met behulp van aangepast gereedschap.

### AFWERKINGEN

- Wacht 1 à 4 uur om de gewenste afwerking aan te brengen, met aangepast gereedschap (de droogtijd kan variëren naargelang van de absorptie, de dikte, de afwerking en de weersomstandigheden).

### ANDERE AFWERKINGEN

#### Gepatineerd: A fresco

- Breng 1 à 4 uur na het afwerken met de borstel een verdund mengsel aan van 1 deel **CALCILANE BADIGEON** voor 2 delen **CALCILANE FOND**, aangemaakt met 1 à 2 delen water, naargelang het gewenste effect.

#### Stucwerk

- Gebruik voor de laatste laag een mengsel van luchtkalk in pastavorm en natuurlijke aardekleuren of **CALCILANE BADIGEON** en druk het product aan met een kleine plakspan.

### KLEURING

**CALCIDECO** kan aan uw persoonlijke voorkeuren worden aangepast door maximaal 300 g oxides per zak toe te voegen tijdens het mengen.

#### Verbruik

minimaal 1,4 kg/m<sup>2</sup> per mm dikte

### GEbruIKSVoorWAARDEN

- Product bestemd voor vaklui.
- Voordat u het product aanbrengt en gedurende de volledige duur van de werken dient u het schrijnwerk, de metalen elementen en het glas te beschermen.
- Bescherm de gevel tijdens de volledige duur van de werken en gedurende 3 dagen daarna tegen wind, zon, regen, mist en stofregen met een werfdoek.
- Niet aanbrengen op een bevroren of doornatte ondergrond, bij regen of mist of bij felle droge en warme wind.
- Minimale gebruikstemperatuur: +5°C voor lichte kleuren, +8°C voor diepe kleuren. Boven +30°C dient u specifieke maatregelen te treffen.
- CALCIDECO** moet gebruikt en toegepast worden in overeenstemming met de aanbevelingen van dit productgegevensblad de DTU 26.1.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

### VERPAKKING

- Zak van 30 kg: 2 lagen papier en 1 laag polyethyleen.

### PALLETISERING

- Pallet voor eenmalig gebruik met hoes (1,2 ton).

### HOUDBAARHEID

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

### WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

### REFERENTIEDOCUMENT

- DTU 26.1.

**TECHNISCHE BIJSTAND:** De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

**Technische documentatie 2015** - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Laatste versie beschikbaar op [www.parexlanko.be](http://www.parexlanko.be). Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.