



## Strikolith Deco Mat

- **Voor wanden en plafonds binnen**
- **Goede dekking**
- **Goed reinigbaar (Schrobvast klasse 3)**
- **Zeer helder wit**

Strikolith Deco Mat is een goed dekkende, matte projectlatex voor binnen. Te gebruiken op plafonds en wanden. Strikolith Deco Mat is zeer helder wit, heeft een zeer matte uitstraling en is goed reinigbaar. Deco Mat is verwerkbaar met kwast, roller en airless spuitapparatuur. Leverbaar in standaard wit en kleuren volgens de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen.

### TOEPASSING

Deco Mat wordt binnen toegepast op wanden en plafonds. Deco Mat kan worden aangebracht op o.a. gips- en dunpleisters, beton, metselwerk, gipskartonplaten, sier- en spuitpleisterondergronden en glasweefsel.

### PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Deco Mat is een goed dekkende, matte projectlatex voor binnen. Deco Mat is zeer helder wit, heeft een zeer matte uitstraling en is goed reinigbaar. Deco Mat is verwerkbaar met kwast, roller en airless spuitapparatuur.

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### ONDERGROND

De ondergrond moet volledig droog, draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

**VOORBEHANDELING ONDERGROND**

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikolith Strikoclean - Wandreiniger Universeel. Reparaties en/of oneffenheden in de ondergrond herstellen met een hechtgips of dunpleister. Reparaties altijd volledig laten drogen. Zware verontreiniging, zoals roet-, teer-, nicotineaanslag en opgedroogde vochtkringen, vooraf behandelen met Deco Isogrondeer. Sterk zuigende en gipsgebonden ondergronden eerst voorbehandelen met Strikolith Diepgrond (verdunding volgens productinformatieblad). Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond (verdunding volgens productinformatieblad). Let bij de toepassing van Strikolith Diepgrond op de juiste verdunding en het voorkomen van aanzetten en lekstrepen!

**VERWERKING MET (BLOK)KWAST OF ROLLER**

Deco Mat voor gebruik goed oproeren en eventueel verdunnen met maximaal 5% schoon leidingwater. Deco Mat aanbrengen met (blok)kwast en/of vachtroller, poolhoogte roller afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond. Na een droogtijd van tenminste 2-3 uur kan naar gelang de dekking een tweede laag worden aangebracht. Gereedschap direct na gebruik reinigen met lauw water.

**VERWERKING MET AIRLESS SPUITAPPARATUUR**

Deco Mat voor gebruik goed oproeren en eventueel verdunnen met maximaal 5% schoon (lauw)leidingwater. Deco Mat aanbrengen met een geschikte Airless verfspuit volgens de instructies van de fabrikant. Indicatieve instellingen (machine afhankelijk): SPUITOPENING 0,017 - 0,019 inch (bijv. spuittip 517) / Druk 80 - 140 bar. Correcte instellingen in het werk bepalen door middel van een proefvlak. Na een droogtijd van tenminste 2-3 uur kan naar gelang de dekking een tweede laag worden aangebracht. Gereedschap direct na gebruik reinigen met lauw water.

**BELASTBAARHEID EN SCHROBVASTHEIDSKLASSE**

Wanneer muurverf wordt toegepast op (makkelijk) bereikbare ondergronden, kunnen door aanraking en reiniging glanzende plekken ontstaan. Vervuiling dient bij voorkeur gereinigd te worden door inspuiting met lauw, schoon water. Eventueel kan hieraan een mild schoonmaakmiddel worden toegevoegd. Droging middels deppen met een schone, pluïsvrije doek. Hiermee worden glanzende plekken zover als mogelijk voorkomen. Gebruik in geen geval een microvezeldoek. Bij reinigen en/of drogen middels wrijven ontstaan per definitie glanzende plekken. De schrobvastheidsklasse wordt bepaald na minimaal 1 maand droging.

**VEILIGHEID**

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van muurverven de ogen, mond, neus en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Deco Mat in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

**VERWERKINGSSYSTEMEN**

- Met blokkwast, roller of airless spuitapparatuur.

**TECHNISCHE INFORMATIE****EIGENSCHAPPEN**

- Soortelijk gewicht: Ca. 1,5 g/cm<sup>3</sup>.
- Schrobvastheidsklasse: Schrobvast klasse 3 (DIN EN 13300).
- Kleur: Wit en vele andere kleuren.
- Glans: Mat.
- Stofdroog na: ca. 30 minuten.
- Overschilderbaar na: ca. 2-3 uur.
- Verdunbaar met: Water.

**SAMENSTELLING**

Watergedragen, goed dekkende matte muurverf voor binnen.

**LET OP**

- Strikolith Deco Mat met verschillende chargenummers voor gebruik onderling mengen.
- Afbouwverven op kleur voor gebruik goed mengen om mogelijke kleurverschillen te voorkomen.
- Bouwdelen die niet met Deco Mat worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Deco Mat verwijderen.
- Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 8° C of boven + 30° C en een relatieve vochtigheid boven 85%.
- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Ruimte tijdens en na het aanbrengen voldoende ventileren.

**LEVERINGSVORM**

- 10 liter emmer.

**KLEUR**

Wit en kleuren uit de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen.

**VERBRUIK**

Ca. 6 - 10 m<sup>2</sup> per liter per laag.

Het rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode, structuur en opnemend vermogen van de ondergrond. Werkelijk verbruik in het werk te controleren.

**DOSERING**

Afhankelijk van applicatiemethode, verdunnen met maximaal 5% schoon leidingwater.

**HOUDBAARHEID**

- Koel en vorst vrij opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.