



Strikolith Voorstrijk Sneldrogend

- **Voorbehandeling voor Strikocem SOM**
- **Snelle droging**
- **Voor zuigende en niet-zuigende ondergronden**
- **Gebruiksklaar**

Strikolith Voorstrijk Sneldrogend is een gebruiksklaar kwartshoudend, gepigmenteerd voorstrijkmiddel met een stabiliserend vermogen. De primer is binnen toepasbaar op wanden, zowel op zuigende als niet-zuigende ondergronden. Voorstrijk Sneldrogend vormt een uitstekende hechtbrug op een grote variatie aan ondergronden, heeft een zeer snelle droging en is bijzonder geschikt voor toepassing onder Strikocem SOM, snel uithardende cementgebonden uitvlakmortel.

TOEPASSING

Strikolith Voorstrijk Sneldrogend wordt gebruikt in combinatie met Strikocem SOM, als hechtbrug en zuigingsregulering op zuigende en niet-zuigende ondergronden. Voorstrijk Sneldrogend is toepasbaar op o.a. (cellen)beton, (kalkzand)steen, poriso, bestaand cement- en gipsgebonden stucwerk, bestaand tegelwerk en gipsblokken. Afhankelijk van de zuiging, ondergrond- en omgevingstemperatuur kan na een droging van ca. 30-90 minuten (ten minste 30 minuten droogtijd respecteren) de ondergrond worden voorzien van Strikocem SOM.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- Strikolith Voorstrijk Sneldrogend is een gebruiksklaar kwartshoudend, gepigmenteerd voorstrijkmiddel.
- Binnen toepasbaar op vele ondergronden.
- Vormt een uitstekende hechtbrug voor Strikocem SOM, ook op (restanten)gipspleisters en tegelwerk. Door de snelle droging is het mogelijk om na ca. 30-90 minuten opvolgende lagen aan te brengen.

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGROND

De ondergrond moet voldoende draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Oude en loszittende pleister-, verf- en tegellagen grondig verwijderen. Bestaand tegelwerk grondig ontvetten. Bij verontreinigde ondergronden, bijvoorbeeld roet, vragen wij u contact met ons op te nemen.

VERWERKING

Strikolith Voorstrijk Sneldrogend als hechtbrug voor Strikocem SOM reduceert en egaliseert (sterke) zuiging vanuit de ondergrond, en zorgt tevens voor oppervlaktevergroting/hechting. De voorstrijk voor gebruik doorroeren en, bij sterk zuigende ondergronden, eventueel verdunnen met schoon leidingwater in een verhouding 1 deel water : 2 delen Voorstrijk Sneldrogend. Vervolgens de voorstrijk aanbrengen met een (blok)kwast en/of roller. Bij gipsgebonden ondergronden zorgen voor een voldoende laag, bij voorkeur in 2 lagen kruislings aanbrengen. Door de snelle droging kan na ca. 30-90 minuten (ten minste 30 minuten droogtijd respecteren), afhankelijk van zuiging, ondergrond- en omgevingstemperatuur, de uitvlaklaag worden aangebracht. De voorstrijk tijdens applicatie en droging beschermen tegen tocht, hitte en vocht, etc. die de uitharding nadelig kunnen beïnvloeden. Strikolith Voorstrijk Sneldrogend niet verwerken bij lucht- en/of ondergrondtemperaturen $< +5^{\circ}\text{C}$. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

VEILIGHEID

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Strikolith Voorstrijk Sneldrogend in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

VERWERKINGSSYSTEMEN

Handmatig met blokkwast en/of roller.

TECHNISCHE INFORMATIE

EIGENSCHAPPEN

- Soortelijk gewicht: Ca. 1,25 g/cm³.
- PH waarde: Ca. 7-9.
- Viscositeit: Ca. 8000- 10000 mPa.s.

SAMENSTELLING

Fabrieksmatig samengesteld voorstrijkmiddel op basis van hoogwaardig dispersie bindmiddel. Hulpstoffen ter verbetering van het stabiliserend vermogen en kwartshoudende vulstoffen.

LET OP

Bouwdelen die niet met Strikolith Voorstrijk Universeel moeten worden behandeld vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het verwerken van de voorstrijk verwijderen. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van 5°C . Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan. Neem bij afwijkende ondergronden en/of afwerkingen vooraf contact op met uw vaste contactpersoon.

LEVERINGSVORM

12 kg emmer.

KLEUR

Rood.

VERBRUIK

Sterk afhankelijk van de ondergrond en eventuele verdunning. Ca. 150-350 gram/m².

DOSERING

Kant-en-klaar. Bij sterk zuigende ondergronden (bijvoorbeeld cellenbeton) verdunbaar met schoon leidingwater in een verhouding: 1 deel water : 2 delen Voorstrijk Sneldrogend. Voorstrijk regelmatig doorroeren.

HOUDBAARHEID

Koel en vorst vrij opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.