



Strikotherm Spachtelpleister SILICONEN



TEMPÉRATURE
D'EMPLOI



GEBRUIKS-
TEMPERATUUR

TEMPS DE SÉCHAGE



DROOGTIJD

- **Bijzonder dampdoorlatend**
- **Leverbaar in vele kleuren**
- **Spanningsarm**
- **Weerbestendig, vuilafstotend en algwerend**

Strikotherm Spachtelpleister SILICONEN is een hoogwaardige decoratieve afwerkpleister met een spachteluiteindelijk voor buitentoepassingen. Spachtelpleister SILICONEN is op basis van siliconenhar-semulsie, regendicht, spanningsarm en heeft een zeer hoge waterdam- en CO₂-doorlaatbaarheid. Spachtelpleister SILICONEN is goed bestand tegen industriële en luchtverontreiniging, vuilafstotend en algwerend. Spachtelpleister SILICONEN is leverbaar in kleuren volgens de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen.

TOEPASSING

Strikotherm Spachtelpleister SILICONEN wordt toegepast als decoratieve pleister op Strikotherm COMFORT, PREMIUM, GREEN en OPEN gevelisolatiesystemen. Tevens toepasbaar op droge, schone, vaste minerale (Strikocem pleistersystemen) en pasteuze ondergronden (Strikotherm GW-FLEX).

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Strikotherm Spachtelpleister SILICONEN is een decoratieve afwerkpleister met spachteluiteindelijk. Spachtelpleister SILICONEN is regendicht, spanningsarm, kras- en stootvast, blijvend elastisch en dampdoorlatend. Strikotherm Spachtelpleister SILICONEN is goed bestand tegen industriële en luchtverontreiniging, vuilafstotend en algwerend.

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGROND

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

VOORBEHANDELING OP STRIKOTHERM GEVEL (ISOLATIE) SYSTEMEN

De mortelweefsellaag dient winddroog te zijn en minimaal 48 uur te zijn uitgehard. De ondergrond hierna voorbehandelen met Strikotherm Voorstrijk BGI in de kleur van de afwerklaag voor een egale kleurdekking, optimale verwerking en gelijkmatige korrelstructuur. Droogtijd 24 uur.

VOORBEHANDELING OP STRIKOCEM PLEISTERSYSTEMEN

Na volledige droging van de raapmortel, deze behandelen met één laag Strikolith Diepgrond (verdunding volgens technische informatie), Droogtijd 24 uur. Hierna het geheel voorbehandelen met Strikotherm Voorstrijk BGI in de kleur van de afwerklaag voor een egale kleurdekking, optimale verwerking en gelijkmatige korrelstructuur. Droogtijd 24 uur.

VERWERKING

Strikotherm Spachtelpleister SILICONEN is kant-en-klaar. Allereerst mengen tot homogene massa en indien noodzakelijk verdunnen met max. 2% schoon leidingwater. Handmatig met roestvrij stalen spaan of machinaal gelijkmatig op korreldikte aan brengen en naar wens te structureren. Niet mengen met vreemde toeslagstoffen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

AANDACHTSPUNTEN

Strikotherm Spachtelpleister SILICONEN niet toepassen op liggende en/of hellende oppervlakken die zijn blootgesteld aan weersinvloeden.

Verwerken van de pleister in directe zon, bij opgewarmde ondergronden en/of ondergronden die niet afdoende zijn beschermd tegen weersinvloeden (waaronder wind) kunnen leiden tot te snelle droging, met craquelé of fijne kripscheuren als gevolg.

VEILIGHEID

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van sierpleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Spachtelpleister SILICONEN in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen.

Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

VERWERKINGSSYSTEMEN

- Handmatig met spaan.

TECHNISCHE INFORMATIE**EIGENSCHAPPEN**

- Soortelijk gewicht: Ca. 2,0 g/cm³.
- PH waarde: Ca. 8.
- Viscositeit: Ca. 150- 250 Pa.s.

SAMENSTELLING

Fabrieksmatig samengestelde Siliconenpleister op basis van een siliconenharsemulsie gecombineerd met een hoogwaardig dispersiebindmiddel. Hulp- en vulstoffen voor een goede verwerkbaarheid en een egale en regelmatige structuur.

LET OP

- Strikotherm Spachtelpleister SILICONEN met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen.
- Bouwdelen die niet met Spachtelpleister SILICONEN worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de pleister verwijderen.
- Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.
- Bij toepassing op Strikotherm COMFORT, GREEN en PREMIUM gevelisolatiesystemen minimale helderheidswaarde 20%
- Bij toepassing op Strikotherm OPEN geventileerd pleistersysteem en Strikocem pleistersystemen op geventileerde spouw minimale helderheidswaarde 5%

- Afwijkingen en overige toepassingen in overleg met Strikolith

LEVERINGSVORM

- 22 kg emmer.

KLEUR

Naturel wit en kleuren uit de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen.

VERBRUIK

- Spachtelpleister SILICONEN 1,5 mm: ca. 2,5 kg/m²
- Spachtelpleister SILICONEN 2,0 mm: ca. 3,0 kg/m²

DOSERING

Kant-en-klaar, eventueel verdunnen met maximaal 2,0% schoon leidingwater.

HOUDBAARHEID

- Koel en vorst vrij opgeslagen ca. 2 jaar houdbaar.