



Strikocem TP fijn

- ◆ **Zeer dampopen**
- ◆ **Bijzonder geschikt voor restauratie**
- ◆ **Binnen en buiten toepasbaar**
- ◆ **Ook als afwerking toepasbaar**

Strikocem TP fijn Trass-kalkpleister is bijzonder geschikt voor de restauratie van historische panden en monumenten. Kan tevens worden toegepast als binnenpleister voor vochtige ruimten, zoals opslagplaatsen en fabriekshallen. De mortel heeft een hoge weestand tegen agresieve luchtverontreiniging, water en kalkuitbloeiingen.

TOEPASSING

Strikocem TP fijn Trass-kalkpleister is bijzonder geschikt als basis- en afwerkpleister in restauratie projecten binnen en buiten. Het is een milieuvriendelijk product en wordt overwegend toegepast bij historische en monumentale panden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Strikocem TP fijn Trass-kalkpleister is bijzonder geschikt voor de restauratie van historische panden en monumenten.

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGROND

De ondergrond dient draagkrachtig te zijn en schoon, stofvrij en geen losse delen bevatten.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Normaal zuigende ondergronden kunnen voorbehandeld worden met weber.san 160 WTA. Zwak- of niet zuigende ondergronden dienen voor behandeld te worden met weber.dur 101.

VERWERKING

Breng de mortel aan in een dikte van minimaal 15 mm en vlak het geheel met behulp van een rei. Bewerk het oppervlak afhankelijk van de gewenste verdere afwerking. In geval Strikocem TP fijn ook als afwerkpleister wordt toegepast de volgende dag een tweede laag aanbrengen in een dikte van 3-4 mm en na voldoende droging vlakmessen en/of doorschuren. Vanwege het door de trass-toevoeging vertraagde uithardingsproces is nabevochtigen verstandig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling	Strikocem TP fijn is een minerale fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, volgens EN 998-1, Stucadoorsmortel.
Maximale korrelgrootte	1 mm
Eigenschappen na droging/verharding	
Druksterkte	2.5 N/mm ²
Wateropnamecoëfficiënt	W2
Waterdampdoorlaatbaarheid	V1

Minimale verwerkingstemperatuur: 30 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 5 °C

LET OP

- De niet te behandelen bouwdelen vooraf maskeren met papier en plakband.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of boven + 30° C.
- Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.
- Door de trass toevoeging en de daardoor langzamere verharding is het raadzaam om pas na 3 tot 4 weken andere minerale afwerking aan te brengen. Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Bescherm het verse pleisterwerk tegen te snelle uitdroging, tocht en vorst.

LEVERINGSVORM

25 kg in papieren zak.

VERWERKINGSSYSTEMEN

Handmatig, machinaal met spuitmachine

KLEUR

Grijs

VERBRUIK

Afhankelijk van de uit te vlakken ondergrond. Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

WATERDOSERING

Mengen tot een homogene massa met ca. 5,4 liter water per zak van 25 kg. Bijmengen van toeslagstoffen is niettoegestaan.

BEWARING

12 maand(en) na productiedatum Indien koel, droog en vorstvrij opgeslagen.