

Strikotherm GW flex



- **Sans ciment**
- **Prêt à l'emploi**
- **Convient également comme mortier d'égalisation (2-4 mm)**
- **Grande résistance aux chocs**

Strikotherm GW flex mortier d'armature sans ciment est un mortier de fondation élastique, prêt à l'emploi et sans ciment, pour l'incorporation du tissu en fibre de verre. Applicable dans Strikotherm système d'isolation de façade COMFORT où une finition finale à base de résine synthétique est appliquée. Convient également pour la rénovation (recouvrement) des systèmes d'isolation de façade existants.

DOMAINES D'UTILISATION

- Mélanger jusqu'à l'obtention d'une masse homogène avec un maximum de 2 % d'eau propre du robinet.
- Strikotherm GW flex mortier d'armature sans ciment est un mortier de fondation élastique, prêt à l'emploi et sans ciment, pour l'incorporation du tissu en fibre de verre.
- Applicable dans le système Strikotherm COMFORT où une finition finale à base de résine synthétique est appliquée.
- Convient également pour la rénovation / l'égalisation (recouvrement) des systèmes d'isolation de façade existants (2-4 mm).
- Convient comme sous-couche pour Strikotherm crépi siliconen, Strikotherm crépi ORION O2.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le support doit être porteur et stable, exempt de poussière, de particules lâches et/ou saillantes, d'humidité ou d'autres contaminants pouvant affecter négativement l'adhérence.

TRAITEMENT

Appliquer uniformément le Strikotherm GW-FLEX à l'aide d'une spatule en acier inoxydable, puis peigner à l'aide d'une spatule dentée (dents de 10 x 10 mm). Ensuite, intégrer le treillis en fibre de verre fin Strikolith, en le recouvrant d'au moins 10 cm dans le mortier et en lissant avec une spatule en acier inoxydable pour obtenir une épaisseur d'environ 3 mm, en veillant à ce que le treillis en fibre de verre soit uniformément intégré (attention aux coins supérieurs des angles rentrants) et suffisamment enfoncé. Temps de séchage minimum de 48 heures. Un traitement préalable pour les enduits de finition n'est pas nécessaire.

POINTS D'ATTENTION

Les temps de séchage peuvent être plus longs dans des conditions moins favorables que celles décrites ci-dessus. Ne pas mélanger avec d'autres substances. Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau.

SÉCURITÉ

Il est recommandé de protéger les yeux et la peau à l'aide d'équipements de protection individuelle pendant le traitement. En cas de contact avec les yeux de la mortier d'armature Strikotherm GW-FLEX, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau propre (environ 15 minutes). Consulter ensuite un médecin. Pour plus d'informations, consultez la fiche de sécurité de Strikolith.

PERFORMANCES

- Liants : liants organiques
- Agrégats : sable fin, charges légères et fibres
- Rapport eau-mortier : Prêt à l'emploi
- Absorption capillaire d'eau : W2 (selon DIN EN 998-1)
- Perméabilité à la vapeur d'eau : V2
- Adhérence sur support minéral : au moins 0,25 N/mm²
- Adhérence sur isolation : au moins 0,08 N/mm²
- Résistance au feu (DIN EN 13501-1) : B-S2, d0
- Les valeurs techniques mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire dans des conditions idéales. Des écarts peuvent donc se produire en pratique

SUPPORTS ADMIS

- en tant que composant de Strikotherm système d'isolation de façade COMFORT plaquettes de parement flex
- sur les supports minéraux

LIMITES D'EMPLOI

- Masquer les parties non traitées à l'avance avec du papier et du ruban adhésif.
- Protéger Strikotherm GW flex mortier d'armature sans ciment pendant et après l'application contre les intempéries.
- Ne pas appliquer en dessous d'une température du sol et de l'air de +5°C ou en cas de gel prévu.
- Une humidité élevée et des températures basses peuvent considérablement prolonger le temps de séchage.
- Protéger l'enduit jusqu'à ce qu'il soit complètement durci.
- Le mélange de charges non prescrites n'est pas autorisé.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Il est recommandé de protéger les yeux et la peau avec des équipements de protection individuelle pendant le traitement.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau propre (pendant environ 15 minutes). Consulter un médecin ensuite.
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- Manuel, mécanique avec machine à pulvériser

EMBALLAGES

- seau de 25 kg

COULEUR

- Blanc naturel.

CONSOMMATION

- Couche de mortier (3-4 mm) : env. 3,0 - 4,0 kg/m²

CONSERVATION

- Stocké dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel la durée de conservation est d'environ 6 mois.