



Strikolith primaire SILICATE

- **Perméable à la vapeur d'eau**
- **Résistant aux intempéries et imperméable à la pluie battante**

Liaison obligatoire pour les enduits décoratifs SILICATE

DOMAINES D'UTILISATION

- produit de prétraitement pigmenté contenant du quartz avec capacité de stabilisation
- conçu spécialement comme enduit d'adhérence pour les enduits de lissage à liant en résine synthétique et en résine de silicone
- composant de base essentiel dans la structure d'un système d'enduits durable à liant en résine synthétique
- forme un excellent enduit d'adhérence, garantit une élasticité durable, est perméable à la vapeur, résistant aux intempéries et à la pluie

PERFORMANCES

- S.G : $\pm 1,6 \text{ g/cm}^3$
- valeur PH : ± 11
- viscosité: 12000 - 16000 m Pa.s.

SUPPORTS ADMIS

- supports minéraux, mortier de collage et de base organique et supports liés au plâtre

CONDITIONS D'APPLICATION

- ne traitez pas Strikotherm primaire SILICATE à une température du support et de l'air inférieure à +8°C ou si du gel est prévu

RECOMMANDATIONS

- nettoyez les pinceaux et les outils à l'eau directement après leur utilisation
- appliquez toujours un apprêt de la couleur de la finition finale souhaitée.
- protégez les yeux, le nez, la bouche et la peau avec un équipement de protection individuelle pendant l'application des produits de prétraitement. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire (environ 15 min.)

EMBALLAGES

- seau de 22 kg

COULEUR

- blanc
- couleur sur demande

CONSOMMATION

- $\pm 350 \text{ gr/m}^2$, en fonction du support

CONSERVATION

- 24 mois à partir de la date de fabrication dans l'emballage d'origine fermé, à protéger contre le gel et la chaleur. Conservez au frais