

Strikolith primaire Universel



- **Adapté aux applications intérieures et extérieures**
- **Disponible dans de nombreuses couleurs**
- **Également applicable sous enduits de plâtre (intérieur)**

Strikolith Primaire Universel est un primaire pigmenté, contenant du quartz, doté d'un effet stabilisant et favorisant l'adhérence. Ce primaire forme une excellente couche d'accrochage pour les finitions ultérieures, notamment les enduits décoratifs et enduits de lissage à base de résines synthétiques. La Primaire Universel reste durablement élastique, est perméable à la vapeur d'eau, résistante aux intempéries et étanche à la pluie battante.

DOMAINES D'UTILISATION

- Comme couche d'adhérence sous les enduits décoratifs et enduits de lissage à base de résines synthétiques.
- Pour une utilisation intérieure et extérieure sur des supports appropriés.

Strikolith Primaire Universel est applicable notamment sur :

supports minéraux, enduits au plâtre, béton, plaques de plâtre cartonnées.

En intérieur, le produit convient également comme couche d'adhérence pour les plâtres d'accrochage, manuels et mécaniques.

- Pour les enduits décoratifs à base de résines synthétiques, appliquer le primaire toujours dans la couleur de la finition finale souhaitée.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SUPPORT

Le support doit être plan, porteur et stable, exempt de poussière, de parties lâches, d'humidité ou d'autres contaminations susceptibles de nuire à l'adhérence.

PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT

Enlever soigneusement toutes les anciennes couches d'enduit et de peinture non adhérentes.

Éliminer d'abord les graisses et autres salissures avec Strikolith Strikoclean.

Prétraiter les supports fortement absorbants et ceux à base de plâtre avec Strikolith primaire apprêt (dilution selon la fiche technique).

Traiter les supports pulvérulents ou sableux avec deux couches de Strikolith primaire apprêt (dilution selon la fiche technique).

MISE EN ŒUVRE INTÉRIEURE SOUS ENDUITS SYNTHÉTIQUES STRIKOLITH

Bien mélanger Strikolith Primaire Universel et, si nécessaire, diluer avec maximum 5 % d'eau potable propre.
Appliquer ensuite la sous-couche avec une brosse bloc et/ou un rouleau.
Appliquer la sous-couche dans la couleur de la finition souhaitée.
Nettoyer les outils immédiatement après usage à l'eau.

MISE EN ŒUVRE INTÉRIEURE COMME PONT D'ADHÉRENCE POUR ENDUITS PLÂTRE

Strikolith Primaire Universel, utilisé comme pont d'adhérence pour une couche d'enduit à base de plâtre, réduit et uniformise la forte absorption du support et améliore l'adhérence grâce à l'augmentation de la surface active.
En cas d'absorption trop élevée, d'irrégularités d'absorption et/ou de supports pulvérulents, il est conseillé d'appliquer au préalable Strikolith primaire apprêt (dilution selon la fiche technique).
Bien mélanger la sous-couche et, si nécessaire, diluer avec maximum 5 % d'eau potable propre.
Appliquer ensuite la sous-couche avec une brosse bloc et/ou un rouleau.

MISE EN ŒUVRE EXTÉRIEURE SOUS ENDUITS SYNTHÉTIQUES STRIKOLITH

Effectuer les réparations, selon la nature et la qualité du support, à l'aide d'un enduit minéral Strikocem approprié.
Si des produits contenant de la chaux sont utilisés lors des réparations ou pour recouvrir entièrement le support, il faut respecter un temps de séchage suffisant.
Après séchage complet des réparations (ou du support entier), prétraiter avec Strikolith primaire apprêt (dilution selon la fiche technique, séchage min. 24 h).
Bien mélanger Strikolith Primaire Universel et, si nécessaire, diluer avec maximum 5 % d'eau potable propre.
Appliquer ensuite à l'aide d'une brosse bloc et/ou d'un rouleau.
Appliquer la sous-couche dans la couleur de la finition souhaitée.
Nettoyer les outils immédiatement après usage à l'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE

Après application, laisser sécher au moins 24 heures avant toute finition ultérieure.

SÉCURITÉ

Il est recommandé, lors de l'application de produits de prétraitement, de protéger adéquatement les yeux, le nez, la bouche et la peau à l'aide d'équipements de protection individuelle.
En cas de contact de Strikolith Primaire Universel avec les yeux :
rincer immédiatement et abondamment à l'eau propre pendant env. 15 minutes, puis consulter un médecin.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité Strikolith.

PERFORMANCES

Cohérence de produit: Ca. 7.5- 11.5 Pa.s

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition	Primaire préparé industriellement à base de liant en dispersion de haute qualité. Additifs destinés à améliorer le pouvoir stabilisant et charges contenant du quartz.
Champ d'application	Intérieur
Propriétés du produit non traité	
Temps de séchage	24 heure

INFORMATIONS TECHNIQUES

pH	7-9
----	-----

TEMPÉRATURE D'EMPLOI

Température minimale de traitement: 5 °C

Température maximale de traitement: 30 °C

RECOMMANDATIONS

- Nettoyer le support au préalable : il doit être propre, sec et exempt de poussière.
- Bien remuer avant utilisation.
- Nettoyer les outils immédiatement après usage à l'eau.

LIMITES D'EMPLOI

Les éléments de construction qui ne doivent pas être traités avec Strikolith Primaire Universel doivent être préalablement protégés à l'aide de papier et de ruban adhésif. Retirer cette protection immédiatement après l'application du primaire. Ne pas appliquer lorsque la température du support et de l'air est inférieure à 5 °C ou en cas de risque de gel.

EMBALLAGES

Seaux de 8 et 22 kg.

PROCESSING

Application manuelle à l'aide d'une brosse à encoller et/ou d'un rouleau.

COULEUR

Blanc naturel et couleurs issues du nuancier Strikolith ainsi que de nombreux autres systèmes de couleurs.

CONSOMMATION

Environ 350 gram par m², selon la nature du support.

AJOUT D'EAU

Diluer avec un maximum de 5 % d'eau du robinet propre.

CONSERVATION

12 mois après la date de production