

Strikolith Supercoat

Productnaam:

Strikolith Supercoat

Samenstelling:

Hoogwaardige fabrieksmatig samengestelde afbouwverf op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel, in combinatie met geselecteerde hulpstoffen en pigmenten. Hierdoor wordt een goede verwerkbaarheid, een optimale dekking en een hoge witheidsgraad gerealiseerd.

Eigenschappen:

Uitstekend hechtende buitenbestendige muurverf;
Mos-, alg- en schimmelremmende karakteristieken;
Bestand tegen extreme weersinvloeden en zware industriële belastingen;
Goed reinigbaar en bestand tegen desinfecteringsmiddelen;
Gemakkelijk verwerkbaar en spettert nauwelijks;
Prima dekking en alkalibestendig;
Dunfilmig, waardoor uitermate toepasbaar op gestructureerde ondergronden.

Kleuren:

Wit en alle kleuren uit diverse waaiers zoals de Strikolith Kleurenwaaier.

Toepassing:

Bestemd voor het afwerken van nieuw en bestaand beton, baksteen en andere minerale ondergronden zowel buiten als binnen. Universele afbouwverf voor buitengevelisolatiesystemen zowel in de nieuwbouw als in de renovatiefase.

Technische gegevens:

Classificering volgens EN normering 1062

- Dichtheid: 1,4 kg/dm³
- PH-waarde: ca. 8
- Viscositeit: ca. 20.000 mPa.s
- Glans: G3
- Dekkracht: 2
- Schrobvastheid: 1
- Fijnheid: S1
- Overschilderbaar na: 6 uur
- Waterdampdoorlaatbaarheid: V2
- Wateropname coëfficiënt: W2

Ondergrond:

Ondergronden behoren droog, vast en schoon te zijn. Oude loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen volledig verwijderen met Strikolith Strikoclean. Sterk zuigende en zanderige ondergronden eerst in voldoende mate behandelen met Strikolith Diepgrond en laten drogen.

Verwerking:

De eerste laag Strikolith Supercoat maximaal met 5% leidingwater verdund, aanbrengen met blokkwast, vachtroller of spuitapparaat. Na voldoende droging een tweede laag Strikolith Supercoat maximaal verdund met 2% leidingwater, aanbrengen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Verbruik:

Ca. 5 m² per liter per laag. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Opslag:

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Strikolith Supercoat

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling om alle relevante lichaamsdelen met behulp van adequate beschermingsmiddelen te beschermen. Indien Supercoat in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Bijzonderheden:

Strikolith afbouwverven op kleur voor gebruik goed mengen om mogelijke kleurverschillen te voorkomen. Bouwdelen die niet behandeld worden, in voldoende mate beschermen. Niet verwerken en laten drogen beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van + 5° C.