

## Strikolith Flexcoat

**Productnaam:**

Strikolith Flexcoat

**Samenstelling:**

100% zuivere acrylaat muurverf. Hoge elasticiteit en goede vulling, voor overbruggen van krimp- en haarscheuren.

**Kleuren:**

Wit.

**Toepassing:**

Op ondergronden die krimp- en haarscheuren vertonen. Hoofdzakelijk als afwerking voor buitentoepassing.

**Technische gegevens:**

- Bindmiddel: zuivere acrylaatdispersie
- Pigment: rutieltitaan en geschikte vulstoffen
- Glans: lage zijdeglans
- Soortelijk gewicht: ca. 1.21
- Droogtijd (bij 20°C en 65% RV): aangedroogd na ca. 4 uur, overschilderbaar na ca. 8 uur, doorgedroogd na dagen
- Dekking: goed
- Vulling: uitstekend
- Viscositeit: thixotrope, lobbige verf
- Vloeïing: goed
- Hechting: goed
- Elasticiteit: zeer goed, van -20 tot 100°C
- Verdunning: water
- Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water

**Verwerking:**

Onverdund aanbrengen met kwast of vachtroller. Voor gebruik goed oproeren.

Flexcoat is krimp- en haarscheuroverbruggend, vaak is 1 laag hiervoor voldoende. Afhankelijk van de grote van de krimp- of haarscheur, kan 2 lagen nodig zijn.

**Verbruik:**

ca. 4m<sup>2</sup> ltr.

**Opslag:**

In onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij opslaan.

**Veiligheid:**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Productveiligheidsblad. Arbo categorie: A Bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO. Verfrichtlijn 2004/42/EG A: klasse c/WG < 75 g/l. Fase I (1-1-2007 tot 1-1-2010). Fase II < 40 g/l. VOS per liter.